


## دگرگونی در حالت جامد

تغییرات تعادلی در برخی از واکنش‌ها وجود دارند که همگی در حالت جامد رخ می‌دهند.

### آلوتروپی :

برخی از فلزات در دماهای مختلف دارای ساختار بلوری هستند. در روی نمودار تعادلی، تغییر آلوتروپی به وسیله نقطه یا نقاطی روی محور عمودی که نمایانگر فلز خالص است نشان داده می‌شوند. در شکل ۱-۴۱ حوزه محلول جامد  $\gamma$  به صورت حلقه است. فلز خالص A و آلیاژهای غنی از A دگرگونی آلوتروپی را تجربه می‌کنند.




شکل ۱-۴۱ نمودار تعادلی فرضی این نمودار نشان می‌دهند که فلز A دو تغییر آلوتروپی را تجربه می‌کند.

بسیاری از نمودارهای تعادلی شامل آهن مانند Fe-Cr, Fe-Mo, Fe-Si این حوزه حلقه محلول جامد را نشان می‌دهند.

## دگرگونی منظم - نامنظم و فوق شبکه

معمولاً در تشکیل یک نوع محلول جامد جانشینی، اتم‌های عنصر محلول جای مشخصی را در شبکه حلال اشغال نمی‌کنند و به صورت اتفاقی در ساختار شبکه عنصر حلال توزیع می‌شوند که به آن محلول جامد نامنظم می‌گویند. با وجود این، برخی از این محلول‌های جامد اتفاقی، اگر به آرامی سرد شوند، اتم‌های آنها با نظم و ترتیب خاصی می‌توانند در شبکه قرار گیرند. در این حالت اتم‌های محلول در مکان‌های معینی در شبکه قرار می‌گیرند. این ساختار، محلول جامد منظم یا فوق شبکه نامیده می‌شود. منظم شدن در فلزاتی که به طور کامل در حالت جامد در یکدیگر محلول هستند معمول است. در نمودارهای تعادلی، محلول‌های جامد منظم اغلب به شکل  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,  $\beta''$  نشان داده می‌شوند. ماکزیمم میزان منظم شدن، معمولاً در یک نسبت ساده اتمی از دو عنصر ایجاد می‌شود. بدین علت فاز منظم با یک فرمول شیمیایی برای مثال  $AuCu$ ,  $AuCu_3$  در سیستم آلیاژی Au-Cu (طلا-مس) نشان داده می‌شود. نمودار تعادلی سیستم Au-Cu در شکل ۱-۴۲ مشاهده می‌شود.




شکل ۴۲-۱ نمودار فازی مس - طلا

فاصله های عدم اختلاط


طلا و نیکل یک سیستم آلیاژی تشکیل می دهند که همه ترکیبات آن به شکل محلول های جامد منجمد می شوند. نمودار فازی این سیستم در شکل ۴۳-۱ نشان داده شده است. این سیستم مثالی از یک سیستم با حلالیت کامل است که با کاهش دما سازنده های آن تمایل به تجمع دارند. خط منحنی گونه در قسمت مرکزی و پایینی نمودار فاز را در نظر بگیرید. در تمام دماهای زیر ۸۱۰ درجه سانتی گراد و در داخل خط منحنی گونه، دو فاز  $\alpha_1$  و  $\alpha_2$  پایدار هستند. در فاز  $\alpha_1$ ، طلا اتم حلال و نیکل اتم محلول است، در حالی که در فاز  $\alpha_2$ ، نیکل اتم حلال و طلا اتم محلول است. هر دو فاز دارای ساختار بلوری FCC هستند ولی پارامتر شبکه، چگالی و خواص فیزیکی آنها متفاوت است. ناحیه دو فازی که در آن  $\alpha_1$  و  $\alpha_2$  پایدار هستند، فاصله عدم اختلاط نامیده می شود.

### واکنش یوتکتوئید

یک واکنش معمول در حالت جامد است که بسیار شبیه به واکنش یوتکتیک است. لیکن در این واکنش فاز مذاب وجود ندارد. در این حالت یک فاز جامد در هنگام سرد شدن به دو فاز جامد جدید تبدیل می شود. واکنش یوتکتوئید به صورت زیر می تواند نوشته شود:




مخلوط یوتکتوئید حاصل بسیار ریز است ( شبیه مخلوط یوتکتیک ) و در زیر میکروسکوپ هر دو مخلوط معمولاً به یک شکل ظاهر می شوند. یک نمودار تعادلی که نشان دهنده واکنش یوتکتوئید است که در شکل ۱-۴۴ نشان داده شده است.



شکل ۱-۴۴: نمودار فازی شامل واکنش یوتکتوئید

خط لیکوتئیدوس ، TAETB و خط سالیدوس ، TAFGTB است. مخلوط یوتکتیک شامل فازهایی است که در دو انتهای خط دمای بوتکتیک وجود دارند، که محلول های جامد  $\gamma$  (نقطه F) و  $\beta$  (نقطه G) هستند. نقطه M یک تغییر آلتروپی را برای فلز خالص A نشان می دهد. اهمیت خط انحلال جامد MN این است که با افزایش مقدار B آلیاژ ، دمایی که در آن تغییر آلتروپی صورت می گیرد کم می شود و به حداقل در نقطه N می رسد. خط انحلال جامد FN ، کاهش در حلالیت B در  $\gamma$  را با کاهش دما نشان می دهد. نقطه N نقطه یوتکتوئید است. ترکیب آن ترکیب یوتکتوئید و خط OP خط دمای یوتکتوئید است. همانند نمودار تعادلی یوتکتیک ، تمام آلیاژهایی که در سمت چپ ترکیب یوتکتوئید قرار دارند، آلیاژهای هیپو یوتکتوئید و آلیاژهایی که در سمت راست ترکیب یوتکتوئید قرار دارند آلیاژهای هایپر یوتکتوئید نامیده می شوند.

هنگامی که آلیاژ ۱ به آرامی سرد شود. خط لیکوتئیدوس را در  $X_1$  قطع می کند و محلول جامد  $\gamma$  تشکیل می شود. به تدریج به مقدار  $\gamma$  افزوده می شود تا زمانی که خط سالیدوس در  $X_2$  قطع شود. سپس آلیاژ یک تا  $X_3$  به صورت محلول جامد همگن باقی می ماند. در این دما فلز خالص A باید یک تغییر آلتروپی را تجربه کند و تشکیل محلول جامد  $\alpha$  بدهد. برای این منظور بعضی از اتم های B در نواحی که تغییر آلتروپی صورت می گیرد باید به خارج از این نواحی نفوذ کنند. هنگامی که نفوذ قابل ملاحظه اتم های B صورت گرفت، باقی مانده اتم های A به شکل ساختار بلوری جدید مرتب می شوند و محلول جامد  $\alpha$  را تشکیل می دهند. اتم های اضافی B در محلول جامد  $\gamma$  باقی مانده حل می شوند و  $\gamma$  از B غنی می شود. با کاهش دما محلول جامد  $\gamma$  از B غنی تر می شود. ترکیب  $\gamma$  باقی مانده به تدریج به سمت پایین در امتداد خط انحلال جامد MN حرکت می کند. هنگامی که آلیاژ به دمای یوتکتوئید رسید، باقی مانده نیز به نقطه یوتکتوئید رسیده است. اهمیت خط یوتکتوئید این است که این دمای پایان تغییر ساختار بلوری است که در  $X_2$  شروع شده است. حال  $\gamma$  باقی مانده به وسیله واکنش یوتکتوئید دگرگون می شود و لایه های متناوب  $\alpha$  و  $\beta$  را به صورت یک مخلوط بسیار ریز تشکیل می دهد. واکنش را به صورت زیر می توان نوشت :



ساختار میکروسکوپی در دمای محیط شامل  $\alpha$  اولیه و مخلوط یوتکتوئید ( $\alpha + \beta$ ) است.

