



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی فردوس

# سازه‌های بتن آرمه

مطابق سرفصل‌های دوره کارشناسی

مهندسی معماری

گردآوری و تنظیم

مهندس داود مجیدی نصرآبادی

زمستان ۱۴۰۰



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## فهرست مطالب

۱- آشنایی با بتن مسلح.....	۲
۱-۱ مقدمه.....	۲
۱-۲ سازگاری بتن و فولاد.....	۳
۱-۳ پیشینه‌ی تاریخی بتن‌آرمه.....	۳
۱-۴ مزایا و معایب بتن‌آرمه.....	۵
۱-۵ بتن پیش‌تنیده.....	۷
۱-۶ آئین‌نامه‌های طراحی.....	۹
۲- مشخصات فنی بتن.....	۱۴
۲-۱ خصوصیات مصالح در بتن‌آرمه.....	۱۴
۲-۱-۱ سیمان و اجزاء آن.....	۱۴
۲-۱-۱-۱ انواع سیمان و خواص آن‌ها.....	۱۵
۲-۱-۲ سنگ‌دانه‌ها.....	۱۶
۲-۱-۲-۱ رطوبت سطحی و جذب آب دانه‌ها.....	۱۸
۲-۱-۳ آب بتن.....	۱۹
۲-۱-۴ مواد مضاف.....	۲۰
۲-۲ مقاومت فشاری بتن.....	۲۳
۲-۲-۱ عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن.....	۲۵
۲-۲-۱-۱ اثر نوع نمونه.....	۲۵
۲-۲-۱-۲ اثر اندازه‌ی نمونه.....	۲۶
۲-۲-۱-۳ اثر سرعت بارگذاری.....	۲۶

- ۲۷.....۲-۲-۱-۴ اثر نوع سیمان مصرفی.....
- ۲۸.....۲-۲-۱-۵ اثر نسبت آب به سیمان.....
- ۲۹.....۲-۲-۱-۶ اثر مواد مضاف معدنی.....
- ۳۰.....۲-۲-۱-۷ اثر خصوصیات سنگدانه ها.....
- ۳۱.....۲-۲-۱-۸ اثر شرایط مراقبت از بتن.....
- ۳۵.....۲-۳ منحنی تنش - کرنش بتن.....
- ۳۶.....۲-۴ مدول الاستیسیته بتن.....
- ۳۷.....۲-۴-۱ مدول الاستیسیته استاتیکی بتن.....
- ۳۸.....۲-۴-۲ مدول الاستیسیته دینامیکی بتن.....
- ۳۹.....۲-۴-۳ مدول الاستیسیته خمشی بتن.....
- ۳۹.....۲-۴-۴ عوامل موثر بر مدول الاستیسیته ی بتن.....
- ۴۰.....۲-۵ ضریب پواسون بتن.....
- ۴۰.....۲-۶ مقاومت کششی تک محوره بتن.....
- ۴۰.....۲-۶-۱ مقاومت کششی بتن تحت اثر کشش خالص.....
- ۴۱.....۲-۶-۲ مقاومت کششی بتن تحت اثر کشش ناشی از خمش.....
- ۴۲.....۲-۶-۳ رابطه بین مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن.....
- ۴۳.....۲-۷ رفتار بتن تحت اثر تنش چند محوره.....
- ۴۴.....۲-۸ مقاومت خستگی بتن.....
- ۴۵.....۲-۹ ارزیابی و پذیرش بتن.....
- ۴۵.....۲-۹-۱ پذیرش نمونه های آزمایشگاهی.....
- ۴۵.....۲-۹-۲ تواتر نمونه برداری.....
- ۴۶.....۲-۹-۳ ضوابط پذیرش مقاومت بتن.....

۴-۹-۲ بررسی نتایج بتن کم مقاومت.....	۴۶
۳- طراحی سازه های بتن آرمه.....	۲۶
۳-۱ مقدمه.....	۲۶
۳-۲ طراحی تیرهای بتن آرمه.....	۲۶
۳-۳ طراحی ستون های بتن آرمه.....	۲۶
۳-۴ طراحی پی های بتن آرمه.....	۲۶
۳-۵ آشنایی با دیوارهای بتن آرمه.....	۲۶
۴- پیوست.....	۱۳۴

## پیشگفتار

در ترم گذشته، دانشجویان با سازه‌های فلزی و بخصوص سازه‌های ساخته شده با آلیاژ فولاد آشنا و مباحث مربوط به این سازه‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سازه‌های بتنی نیز گونه‌ای از سازه‌های متعارف هستند که بنا به ویژگی‌های خاص خود در صنعت ساختمان از آنها استفاده می‌گردد. این سازه‌ها نسبت به سازه‌های فولادی دارای مفاهیم جدیدی هستند که لازم است دانشجویان عزیز زمان ویژه‌ای برای فهم و بکارگیری این مفاهیم منظور نمایند. دانشجویان در این درس با فرآیند تولید و ویژگی‌های سازه‌های بتنی آشنا شده و پس از آگاهی نسبت به آئین نامه‌ها و ضوابط قانونی مرتبط، طراحی سازه‌های بتنی مسلح را فراگیرند. طبعاً پروسه‌ی طراحی اعضای سازه‌ای پیچیده‌تر از آن است که بتوان در یک درس دو واحدی همه مطالب را بیان نمود. از این رو مطالب به صورت ساده شده و کاربردی در اختیار مهندسان معمار قرار می‌گیرد تا بتوانند به صورت تقریبی، تخمین درستی از وضعیت اعضای سازه داشته باشند. مجموعه‌ی پیش روی شما، گزیده‌ای از کتاب سازه‌های بتن‌آرمه، تالیف آقای دکتر داود مستوفی نژاد، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان بوده و امید است مسیر حرکت معماران را در جهت فراگیری علم سازه هموار نماید. مطالب مربوط به درس سازه‌های بتنی، مطابق با سرفصل‌های وزارت علوم، مصوب پاییز ۱۳۷۹، در ۳ فصل و دو پیوست ارائه می‌گردد. از کلیه‌ی دانشجویان و اساتیدی که در ارتقاء کیفی این مجموعه ما را یاری می‌کنند، پیشاپیش سپاس‌گزاریم.

داود مجیدی نصرآبادی

زمستان ۱۴۰۰






فصل اول

آشنایی با بتن مسلح

## ۱- آشنایی با بتن مسلح

## ۱-۱ مقدمه

مصالح ساختمانی گوناگونی از دیرباز توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان شاید بتوان از چوب، سنگ، فولاد و بتن به عنوان پرمصرف ترین مصالح ساختمانی نام برد. بتن<sup>۱</sup> که در حقیقت یک نوع سنگ ساخته دست بشر است، از مقاومت فشاری قابل قبول و مقاومت کششی بسیار پایین (در حدود ۱۰ درصد مقاومت فشاری آن) برخوردار است. از طرفی در بسیاری از قطعات سازه ای کشش مستقیم و یا کشش ناشی از خمش ایجاد می شود. به همین جهت برای جبران ضعف مقاومت کششی بتن، ایده ی بتن مسلح<sup>۲</sup> مطرح شده است. در این روش، در هر قسمت که قطعه ی سازه ای تحت کشش (کشش مستقیم یا کشش ناشی از خمش) قرار گیرد، از فولاد به عنوان یک ماده ی مقاوم در مقابل کشش، استفاده می گردد. شکل ۱-۱ ترکیب بتن و فولاد را در تحمل کشش و فشار ناشی از خمش در یک تیر بتن مسلح نشان می دهد.



شکل ۱-۱ ترکیب فولاد و بتن در یک تیر بتن آرمه تحت اثر کشش ناشی از خمش

اگرچه فولاد برای تقویت بتن در مقابل تنش های کششی در نظر گرفته شده است، ولی می تواند به عنوان یک عنصر کمکی در تحمل فشار نیز در کنار بتن قرار گیرد. از این رو از میلگردها با عملکرد فشاری در قطعات تحت اثر فشار، مثل ستون ها و یا ناحیه ی فشاری در تیرها، استفاده می شود.

با توجه به اینکه مقاومت کششی بتن ناچیز است، حتی با وجود آرماتور در ناحیه ی تحت اثر کشش، بازهم ترک هایی در اثر تنش های کششی ایجاد شده که این ترک ها حتی از میلگردهای کششی نیز عبور کرده و در سطح تیر دیده می شوند. عمق و عرض این ترک ها بسیار محدود بوده (کوچکتر از ۰/۳ میلی متر) و در عملکرد عضو بتن مسلح تاثیر ندارند.

<sup>۱</sup> Concrete (“béton” in French)

<sup>۲</sup> Reinforced Concrete

## ۱-۲ سازگاری بتن و فولاد

بتن و فولاد سازگاری قابل توجهی برای تشکیل یک جسم مرکب دارند که در این میان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ۱) ضریب انبساط حرارتی بتن و فولاد بسیار به هم نزدیک است؛ از این رو تحت تاثیر تغییرات دمای محیط، تنش های قابل توجهی بین آنها ایجاد نمی شود. ضریب انبساط حرارتی فولاد برابر با  $(1/^\circ\text{C}) \times 10^{-5} \times 1.2$  است؛ در حالی که ضریب انبساط حرارتی بتن در محدوده  $(1/^\circ\text{C}) \times 10^{-5} \times 1.0$  تا  $(1/^\circ\text{C}) \times 10^{-5} \times 1.3$  متغیر است.
- ۲) بتن و فولاد چسبندگی بسیار خوبی به یکدیگر دارند و بین آن دو لغزش اتفاق نمی افتد؛ بنابراین می توانند عملکرد مرکبی با یکدیگر داشته باشند و همانند یک جسم واحد عمل کنند. چسبندگی بسیار خوب بین بتن و فولاد، ناشی از چسبندگی شیمیایی بین دو ماده، و نیز ناصافی های سطحی و برآمدگی های میلگرد (آج) است.
- ۳) فولاد ماده ای است که به راحتی در معرض خوردگی شیمیایی قرار می گیرد؛ در حالی که بتن غالباً نفوذناپذیری قابل قبولی داشته و می تواند فولاد مسلح کننده را در مقابل خوردگی محافظت نماید.
- ۴) مقاومت فولاد در برابر حرارت ناشی از آتش سوزی پایین است؛ در حالی که پوشش بتن روی میلگردها مقاومت بسیار خوبی در مقابل آتش سوزی ایجاد می کند.

## ۳-۱ پیشینه ی تاریخی بتن آرمه

اگرچه گفته می شود که سیمان از دیرباز توسط ایرانیان و رومیان به عنوان یک ماده ی ساختمانی به کار گرفته شده است، اما سابقه سیمان کنونی که به سیمان پرتلند<sup>۱</sup> معروف است، به ژوزف آسپیدین<sup>۲</sup> انگلیسی در سال ۱۸۲۴ بر می گردد. از آن پس بتن غیر مسلح برای سالها به عنوان یک مصالح ساختمانی خوب، تولید شد.

سابقه ی استفاده از بتن مسلح به سال ۱۸۵۰ بر می گردد که ژوزف لامبوت<sup>۳</sup> فرانسوی یک قایق بتنی را که با شبکه ای از سیم های موازی مسلح شده بود، تولید کرد. با این حال اختراع بتن آرمه معمولاً به ژوزف مونیر<sup>۴</sup> فرانسوی نسبت داده شده است. وی در سال ۱۸۶۷ ابداع ساخت حوضچه ها و مخازن بتنی مسلح به شبکه ای از سیم های آهنی را برای خود ثبت کرده است. از آن به بعد مونیر تا سال ۱۸۸۱ موارد متعددی از کاربرد بتن مسلح را در ساخت لوله ها و مخازن، صفحات و دال های مسطح، پل های عابر پیاده، قوس ها، ساختمان ها و اجزاء رابط خطوط آهن، به نام خود به ثبت رساند. با این جود گفته می شود که وی دانش مربوط به رفتار

<sup>1</sup> Portland Cement

<sup>2</sup> Joseph Aspdin

<sup>3</sup> Joseph Lambot

<sup>4</sup> Joseph Monier

بتن آرمه و یا روش مناسب جهت طراحی سازه‌های بتن آرمه را نداشته است. در آمریکا ویلیام وارد<sup>۱</sup> نخستین ساختمان بتن آرمه را در سال ۱۸۷۵ در نیویورک بنا نمود. تادیوس هیات<sup>۲</sup> که در ابتدا یک وکیل بود، در دهه‌ی ۱۸۵۰ تجربیاتی را در مورد تیر بتن آرمه انجام داد.

همچنین رانسام<sup>۳</sup> در دهه‌ی ۱۸۷۰ در شهر سانفرانسیسکو مواردی از استفاده از بتن آرمه را تجربه نمود. وی در سال ۱۸۸۴ استفاده از میله‌های آجدار را با پیچاندن میله‌هایی با سطح مقطع مربعی و به منظور افزایش چسبندگی بین بتن و فولاد، به نام خود ثبت کرد. همچنین وی در سال ۱۸۹۰ ساختمان یک موزه دو طبقه به طول ۹۵ متر را به صورت بتن آرمه بنا نمود. این ساختمان در زلزله‌ی سال ۱۹۰۶ سانفرانسیسکو و نیز در آتش‌سوزی متعاقب این زلزله، آسیب جزئی دید که این عملکرد و نیز عملکرد مناسب سایر ساختمان‌های بتن آرمه در آن زلزله و آتش‌سوزی‌های متعاقب آن، منجر به اقبال عمومی به این سیستم جدید ساختمان‌سازی گردید.

در سال ۱۹۰۳، تشکیل یک کمیته‌ی مشترک از نمایندگان سازمان‌های علاقه‌مند در زمینه‌ی بتن در آمریکا، نقطه‌ی شروعی برای همگانی کردن دانش طراحی بتن آرمه بود. از آن به بعد در دهه‌ی اول قرن بیستم، آزمایشات متعددی توسط دانشمندان، در آمریکا و اروپا جهت تعیین مقاومت فشاری بتن و مدول الاستیسیته‌ی آن انجام گرفت. از سال ۱۹۱۶ تا ۱۹۳۵، بیشترین تحقیقات بر ستون‌های بتن آرمه تحت اثر بار محوری متمرکز انجام پذیرفت. در دو دهه‌ی ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰، ستون‌های بتن آرمه با بار خارج از محور، شالوده‌های بتن آرمه و نیز مقاومت نهایی تیرها بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

از آن به بعد و تا کنون تحقیقات بسیار زیادی در زمینه‌ی رفتار قطعات و سازه‌های بتن آرمه انجام گرفته است. هزاران رساله‌ی کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای در این زمینه و در دهه‌های اخیر به رشته‌ی تحریر درآمده است. با این وجود هنوز ناشناخته‌های بسیاری در زمینه‌ی رفتار اجزاء تشکیل دهنده‌ی بتن وجود دارد. در حال حاضر نیز بسیاری از تحقیقات زنده‌ی دانشگاه‌های معتبر و مراکز تحقیقاتی دنیا در زمینه‌ی اجزاء و قطعات بتن آرمه معطوف می‌گردد.

<sup>1</sup> William E. Ward

<sup>2</sup> Thaddeus Hyatt

<sup>3</sup> E. L. Ransome

## ۴-۱ مزایا و معایب بتن آرمه

مصالح مختلفی مثل چوب، مصالح بنایی، فولاد و بتن ممکن است به عنوان گزینه‌هایی برای ساخت یک بنا مطرح باشند. این گزینه‌ها برای بسیاری از سازه‌های متداول وجود دارند؛ اگرچه در ساخت اسکلت سازه‌های بلند، ممکن است به فولاد و بتن محدود گردند. با این وجود امروزه بتن آرمه به عنوان یک گزینه ی قابل اعتماد برای ساخت بسیاری از سازه‌های کوچک و بزرگ محسوب می‌گردد؛ به طوری که شاید بتوان از آن به عنوان مهم ترین ماده ی ساختمانی موجود با کاربردی فراگیر در تمام دنیا نام برد.

امروزه بسیاری از ساختمانهای کوچک و بزرگ، پلها، سدها، تونلها، کانالها، مخازن، دیوارهای حائل، لوله ها و روسازی راهها از بتن آرمه ساخته می شود. موفقیت قابل توجه بتن آرمه نسبت به سایر مصالح ساختمانی و بخصوص فولاد در کاربرد فراگیر آن را می توان مرهون موارد زیر دانست:

- (۱) بتن مقاومت فشاری قابل قبولی در مقایسه با بسیاری از مصالح ساختمانی دیگر دارد.
- (۲) تمامی اجزاء تشکیل دهنده ی بتن (به جز سیمان) به عنوان مصالح محلی و ارزان قیمت محسوب می‌شوند. تقریباً در همه جا می‌توان آب، ماسه و شن را از فواصل نزدیک به محل بتن‌ریزی حمل نمود که این مساله منجر به سهولت و رغبت بیشتر به بتن، و ارزان تر شدن آن خواهد شد.
- (۳) بتن را می‌توان به سهولت به هر شکل دلخواهی درآورد. با ساختن قالب مناسب، تقریباً هرگونه مقطع سازه‌ای و شکل معماری را می‌توان از بتن آرمه تولید نمود. در مقابل، مقاطع فولادی در ابعاد و اشکال مشخص و در کارخانه تولید می‌شوند و تولید مقاطع خاص از مصالح فولادی گاهاً مشکل و یا غیرممکن خواهد بود.
- (۴) بتن مقاومت بسیار خوبی در مقابل آتش دارد. یک ساختمان بتن آرمه می‌تواند ساعت‌ها در برابر آتش سوزی مهیب مقاومت کند، بدون آنکه فرو ریزد. این مساله فرصت کافی برای مهار آتش و تخلیه‌ی ساختمان از نفرات و اموال بارزشش را فراهم می‌سازد. در مقابل یک ساختمان فولادی در برابر آتش سوزی کاملاً ضعیف خواهد بود. فروریزی برج‌های دوقلوی نیویورک در واقعه‌ی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و ساختمان پلاسکو تهران در جریان آتش سوزی دی‌ماه ۱۳۹۵، به دلیل اسکلت فولادی آن‌ها بود. چنانچه این برج‌ها از مصالح بتنی ساخته شده بودند، جان هزاران انسان و نیز میلیون‌ها دلار ثروت موجود در آنها حفظ می‌شد.
- (۵) بتن مقاومت خوبی در برابر رطوبت و آب دارد. اگر آب در تماس با بتن، حاوی بعضی از املاح و یون‌ها از قبیل یون سولفات و یا یون کلر نباشد، برای بتن و حتی میلگردهای موجود در آن، مشکلی ایجاد نمی‌شود.
- (۶) اجزاء بتن آرمه از صلبیت بالایی برخوردار هستند. به همین دلیل معمولاً ساکنان یک ساختمان بتن آرمه در هنگام وزش شدید باد و یا تحرک زیاد همسایگان، لرزشی احساس نکرده و آرامش آنها حفظ می‌شود.

۷) اجزاء بتنی در مقایسه با سازه‌ی فولادی، به صورت ذاتی به محافظت و نگهداری کمتری نیاز دارند. به خصوص اگر بتن‌ریزی به صورت متراکم انجام گرفته باشد و در قسمت‌های در تماس با هوا از بتن هوادار استفاده شده باشد، پس از شروع بهره‌برداری از سازه‌ی بتنی تقریباً نیازی به مراقبت ویژه احساس نمی‌شود.

۸) بتن در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی عمر بهره‌دهی بسیار طولانی دارد. تحت شرایط مشخص، یک سازه‌ی بتن‌آرمه می‌تواند برای همیشه بدون کاهش در ظرفیت باربری مورد استفاده قرار گیرد. در واقعیت، بتن در گذر زمان نه تنها کاهش مقاومت ندارد، بلکه با گذشت زمان و با تحکیم بیشتر سیمان، افزایش مقاومت نیز خواهد داشت. با این وجود، تاثیر عوامل مخرب محیطی و یون‌های مهاجم ممکن است دوام بتن را در طول زمان به مخاطره بیندازد.

۹) بتن در بعضی از اجزاء سازه‌ای مانند پی‌ها، دیوارهای حائل و شمع‌ها، به عنوان تنها گزینه‌ی اقتصادی محسوب می‌شود. از طرف دیگر برای بتن نقاط وضعی نیز مطرح است که گاه ممکن است رغبتی برای استفاده از سایر مصالح ساختمانی را فراهم آورد. این نقاط ضعف عبارتند از:

۱) مقاومت کششی بتن بسیار پایین بوده و یک دهم مقاومت فشاری آن است. این مسأله استفاده از فولادهای مسلح کننده در ناحیه‌ی کششی بتن را اجتناب ناپذیر می‌کند. با این وجود در ناحیه‌ی کششی ترک‌هایی ایجاد می‌شود که لازم است با تمهیدات خاصی عرض این ترک‌ها را محدود نمود. چنین ترک‌هایی ممکن است در موارد خاص، زمینه‌ی نفوذ آب یا رطوبت یا یون‌های زیان‌آور را فراهم کند.

۲) برای اجرای بتن درجا نیاز به قالب‌بندی، مهارگذاری و شمع‌بندی است. هزینه‌ی مصالح مصرفی برای قالب‌بندی، هزینه‌ی ساخت قالب، نصب قالب و برداشتن آن، هزینه‌ی مصالح شمع‌بندی، نصب و برداشتن آن‌ها برای نگهداری بعضی از اجزاء نظیر دال‌ها و تیرها قبل از سخت شدن بتن، مبالغ قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند که حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد کل هزینه‌ی اجرای سازه‌ی بتن‌آرمه را شامل می‌شود.


۳) مقاومت پایین تر به ازای واحد وزن بتن در مقایسه با فولاد، منجر به سنگین تر شدن اعضای بتن‌آرمه می‌شود. مقاومت فشاری بتن معمولی حدود ۵ تا ۱۰ درصد مقاومت فولاد بوده و وزن مخصوص آن حدود ۳۰ درصد وزن مخصوص فولاد است. بدین ترتیب مقاومت به ازای وزن واحد بتن حدود  $\frac{1}{6}$  تا  $\frac{1}{3}$  همین کمیت برای فولاد خواهد بود. وزن بیشتر اجزاء بتنی به خصوص در تیرهای با دهانه‌های بلند روی مقاومت تیر اثر منفی خواهد گذاشت. این افزایش وزن همچنین اثر نیروی زلزله را بیشتر می‌کند. از طرفی دیگر بزرگی ابعاد منجر به اشغال فضای بیشتری توسط ستونها و تیرها خواهد شد که ممکن است از نظر معماری مطلوب نباشد.

(۴) کنترل کیفیت بتن یک کنترل کارگاهی است و نسبت به کنترل کیفیت فولاد که در کارخانه انجام می‌شود به مراتب پایین‌تر خواهد بود. خصوصیات بتن به تغییرات نسبت اجزاء متشکله‌ی آن، شرایط اختلاط، نحوه‌ی بتن ریزی و ویراسیون، و نیز شرایط مراقبت از بتن بعد از بتن‌ریزی بستگی زیادی خواهد داشت که ممکن است تمام یا بعضی از این شرایط در کارگاه دستخوش تغییرات شده و به خوبی رعایت نگردد.

(۵) بتن تغییرات حجمی وابسته به زمان دارد. این تغییرات حجمی که عمدتاً با پدیده‌های *افت* و *خزش* مرتبط هستند، با گذشت زمان ترک خوردگی‌هایی را ایجاد می‌کنند و تغییر شکل و خیز اجزاء را افزایش می‌دهند.

## ۱-۵ بتن پیش‌تنیده

بتن پیش‌تنیده<sup>۱</sup> روش دیگری برای تولید یک مقطع مرکب و جبران ضعف کششی بتن است که ایده‌ی اصلی آن با ایده‌ی بتن‌آرمه متفاوت است. در مقطع بتن‌آرمه، وظیفه‌ی تحمل تنش‌های کششی به فولادهای مسلح کننده واگذار شده و اجازه داده می‌شود که بتن در ناحیه‌ی کششی ترک بخورد. در حالی که در مقطع پیش‌تنیده با ایجاد تنش‌های فشاری اولیه در مقطع بتن، شرایطی فراهم می‌شود که تنش‌های کششی ناشی از خمش، تنش‌های اولیه را خنثی نموده و بدین ترتیب در مقطع یا اصلاً تنش کششی ایجاد نشود، و یا تنش‌های کششی ایجاد شده اندک بوده و از مقاومت کششی بتن فراتر نرود. بنابراین در مقطع بتن پیش‌تنیده هیچ‌گونه ترک خوردگی ایجاد نخواهد شد. (شکل ۱-۲)



شکل ۱-۲ مقایسه بتن مسلح (RC) و بتن پیش‌تنیده (PC) از نظر نوع عملکرد


پیش‌تنیدگی به دو روش پیش‌کشیده<sup>۲</sup> و پس‌کشیده<sup>۳</sup> انجام می‌گیرد. در بتن پیش‌کشیده ابتدا کابل‌های پیش‌تنیدگی که از نوع با مقاومت بالا و با تنش تسلیم بین ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاپاسکال انتخاب می‌شوند، از داخل قالب عبور داده شده و به مقدار دلخواه

<sup>1</sup> Prestressed Concrete

<sup>2</sup> Pre-tensioned

<sup>3</sup> Post-tensioned

کشیده می‌شوند. سپس داخل قالب بتن‌ریزی شده و پس از کسب مقاومت ۷ روزه بتن، کابل‌ها آزاد می‌شوند. بدین ترتیب عکس‌العمل نیروی کششی اولیه در کابل، به صورت نیروی فشاری در مقطع اثر می‌کند. همچنین در بتن پس‌کشیده کابل‌های عبور داده شده از یک غلاف محافظ، به همراه غلاف در موقعیت مناسب در داخل بتن تعبیه شده و بتن‌ریزی انجام می‌پذیرد. سپس قطعه بتنی پس از انجام گیرش به محل نصب حمل شده و در موقعیت مربوطه قرار می‌گیرد. آن‌گاه کابل موجود در قطعه که قبلاً از یک طرف مهار شده است، از طرف دیگر توسط دستگاه تحت کشش قرار گرفته و نهایتاً در انتهای قطعه مهار می‌شود. در این حالت نیز، عکس‌العمل نیروی کششی به صورت فشاری بر قطعه اثر خواهد نمود.



شکل ۳-۱ نمایش رفتار تیر پیش‌تنیده (پس‌کشیده) تحت اثر بارگذاری



شکل ۴-۱ نمایش لنگرگاه کابل چند رشته‌ای در دو انتهای تیر





شکل ۱-۵ نمایش تیر پیش تنیده با کابل‌های چند رشته‌ای

## ۱-۶ آئین‌نامه‌های طراحی

آنالیز و طراحی سازه‌های بتن‌آرمه باید بر مبنای یک آئین‌نامه انجام گیرد. آئین‌نامه‌ها بر اساس تحقیقات انجام شده در هر زمینه و تجربیات قبلی، و نیز با منظور نمودن ایمنی مناسب، مجموعه مقرراتی را تنظیم می‌نمایند. هر مهندس می‌تواند بر اساس اصول کلی طراحی و رعایت قوانین یک آیین‌نامه، طراحی صحیح و مطمئنی را ارائه دهد.

نخستین مجموعه مقررات مرتبط با بتن‌آرمه، تحت نظر پروفسور مورش<sup>۱</sup> در سال ۱۹۰۴ در دانشگاه اشتوتگارت آلمان منتشر شد. مقررات طراحی بتن‌آرمه هم‌چنین در کشورهای انگلستان، فرانسه، اتریش و سوئیس در سال‌های ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۹ منتشر شد. در آمریکا نیز در سال ۱۹۰۴ کمیته‌ی مشترکی در ارتباط با بتن‌آرمه بین چهار موسسه‌ی مرتبط با این موضوع تشکیل شد. هم‌چنین در سال ۱۹۱۰، "مقررات استاندارد ساختمانی برای استفاده از بتن‌آرمه" توسط "موسسه‌ی ملی استفاده‌کنندگان سیمان"<sup>۲</sup>، که "بعدها به موسسه‌ی بتن آمریکا"<sup>۳</sup> (ACI) تغییر نام داد، منتشر شد. کمیته‌ی مشترک تشکیل شده در سال ۱۹۰۴ نهایتاً به "موسسه‌ی بتن آمریکا متصل شد و گزارش نهایی در مورد مقررات مرتبط با بتن‌آرمه در سال ۱۹۱۶ منتشر گردید. امروزه آئین‌نامه ACI318 مجموعه مقررات ساختمان‌های بتن‌آرمه را با عنوان "الزامات ساختمان برای سازه‌های بتنی"<sup>۴</sup> هر ۶ سال یا ۷ سال منتشر می‌کند. توضیحات بیشتری در مورد این آئین‌نامه، در شرح<sup>۵</sup> آن در کنار نسخه اصلی آن منتشر می‌شود.

<sup>1</sup> Professor Morsch

<sup>2</sup> National Association of Cement Users

<sup>3</sup> American Concrete Institute

<sup>4</sup> Building Code Requirements for Concrete Structures

<sup>5</sup> Commentary

همچنین اصلاحات جزئی آئین نامه بین انتشار دو نسخه اصلی آن، منتشر می گردد. نسخه های دهه های اخیر این آئین نامه، ACI 318 - 02، ACI 318 - 05، ACI 318 - 08، ACI 318 - 14 بوده است. آئین نامه ی بتن ACI همچنین اساس بسیاری از آئین نامه های دنیا از جمله آئین نامه بتن کانادا (CSA Standard A23.3)، آئین نامه بتن استرالیا (AS3600)، آئین نامه بتن نیوزلند و نیز آئین نامه بتن در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین است.

کشورهای اروپایی نیز هر کدام آئین نامه های طراحی بتن مخصوص به خود دارند. با این حال دو کمیته ی <sup>1</sup>CEB و <sup>2</sup>FIP به صورت مشترک در سال ۱۹۷۸، آئین نامه ی *CEB-FIP Model for Concrete Structure* را برای یکنواخت کردن ضوابط طراحی سازه های بتن آرمه منتشر کردند. ویرایش های دیگری نیز از این آئین نامه در سال ۱۹۹۰ منتشر گردید.

در ایران نیز با تلاش دفتر امور فنی و تدوین معیارها از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آئین نامه بتن ایران (آبا) در دو جلد تدوین و منتشر شد. جلد اول این آئین نامه که در سال ۱۳۷۱ منتشر شد، مباحث مرتبط با تکنولوژی بتن، مصالح و مسائل اجرائی مطرح گردید. در جلد دوم آن که در سال ۱۳۷۴ منتشر گردید، مسائل مربوط به اصول تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این مجموعه دو جلدی در سال ۱۳۷۹ در یک جلد و ۲۰ فصل تحت عنوان آئین نامه بتن ایران، "آبا" (تجدید نظر اول) منتشر گردید. این آئین نامه تا حدودی بر اساس آئین نامه بتن آمریکا و آئین نامه بتن کانادا تنظیم شده است. همچنین مبحث نهم مقررات ملی ساختمان نیز به ضوابط و الزامات ساختمان های بتن آرمه اشاره می کند. قرار بوده است طی سالهای اخیر، این دو آئین نامه ی داخلی (آبا و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) با انجام اصلاحاتی با یکدیگر ادغام شده و آئین نامه واحدی تدوین گردد که تا زمان نگارش این مجموعه چنین اتفاقی محقق نشده است. در این مجموعه سعی شده است تا ضوابط مربوط به آئین نامه های ACI 318-14 و آئین نامه های ایرانی آبا و مبحث نهم مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

<sup>1</sup> Comite Euro-International du Beton

<sup>2</sup> The Federation International de la Precontrainte



فصل دوم

مشخصات فنی بتن

## ۲- مشخصات فنی بتن

### ۲-۱- خصوصیات مصالح در بتن آرمه

#### ۲-۱-۱- سیمان و اجزاء آن

سیمان اصطلاحاً به ماده ای اطلاق می شود که با انجام واکنش شیمیایی با آب (واکنش هیدراسیون)، نقش چسباندن مصالح سنگی به یکدیگر و تولید جسم سخت بتن را ایفا می کند. همانطور که قبلاً هم اشاره شد، گرچه استفاده از سیمان به چندین هزار سال قبل بازمی گردد، اما اولین بار در سال ۱۸۲۴ میلادی ژوزف اسپدین، معمار بریتانیایی طرح اصلاحی خود را برای آهک هیدرولیک تحت عنوان سیمان پرتلند به ثبت رساند. وی نام پرتلند را به علت تشابه سیمان حاصل با رنگ کانسارهای آهکی جزیره پرتلند در انگلستان انتخاب کرد. مواد اولیه ی سیمان عمدتاً خاک رس و آهک است. به صورتی که آهک ( $CaO$ ) حدود ۶۳ درصد، سیلیس ( $SiO_2$ ) حدود ۲۰ درصد، آلومین ( $Al_2O_3$ ) حدود ۶ درصد، اکسید آهن ( $Fe_2O_3$ ) حدود ۳ درصد و اکسید منیزیم ( $MgO$ ) حدود ۱/۵ درصد از مواد اولیه سیمان را تشکیل می دهند. این مواد پس از پخت در کوره به روش تر یا خشک، کلینکر<sup>۱</sup> سیمان را تولید کرده و سپس کلینکر تولید شده با ۲ تا ۳ درصد سنگ گچ آسیاب می گردد تا پودر سیمان تشکیل شود. اضافه کردن سنگ گچ جهت جلوگیری از گیرش سریع سیمان است.



شکل ۲-۱ کلینکر سیمان

فازهای اصلی تشکیل دهنده ی سیمان عبارتند از،

<sup>۱</sup> Clinker

- (۱) تری کلسیم سیلیکات (به شکل  $SiO_2$  و  $3CaO$ ) با علامت اختصاری  $C_3S$ . این ماده نسبت به سایر اجزاء سیمان گیرش سریع تری داشته و در هنگام ترکیب با آب، گرمای زیادی آزاد می کند (۱۲۰ کالری بر گرم).  $C_3S$  همچنین زمینه‌ی مستعدی برای حمله‌ی سولفات‌ها به بتن فراهم می کند.
- (۲) دی کلسیم سیلیکات (به شکل  $SiO_2$  و  $2CaO$ ) با علامت اختصاری  $C_2S$ . این ماده بر خلاف  $C_3S$  گیرش اولیه‌ی بالایی نداشته و دیرگیر است. از طرفی ترکیب  $C_2S$  با آب، گرمای اندکی تولید می کند (۶۲ کالری بر گرم).
- (۳) تری کلسیم آلومینات (به شکل  $Al_2O_3$  و  $3CaO$ ) با علامت اختصاری  $C_3A$ . این ماده با خصوصیات مشابه  $C_3S$ ، گیرش اولیه‌ی بسیار بالایی داشته و از طرفی زمینه‌ی کاملاً مساعدی برای حمله‌ی سولفات‌ها به بتن فراهم می کند. همچنین گرمای آزاد شده در اثر ترکیب شیمیایی  $C_3A$  با آب بسیار زیاد است (حدود ۲۱۰ کالری بر گرم).
- (۴) تتراکلسیم آلومینوفیریت (به شکل  $Al_2O_3$ ،  $Fe_2O_3$  و  $4CaO$ ) با علامت اختصاری  $C_4AF$ . این ماده گیرش متوسطی داشته و پس از ترکیب با آب حدود ۱۰۰ کالری بر گرم آزاد می کند.

### ۱-۱-۲ انواع سیمان و خواص آن‌ها

استاندارد ASTM<sup>۱</sup> پنج نوع سیمان پرتلند را معرفی می کند،

- (۱) **سیمان پرتلند نوع یک<sup>۲</sup>**: یک سیمان معمولی است که برای مصارف عمومی ساختمانی مناسب است.
- (۲) **سیمان پرتلند نوع دو<sup>۳</sup>**: یک سیمان اصلاح شده با خصوصیات متوسط که نسبت به سیمان نوع یک حرارت کمتری تولید کرده و برای مصرف در محیط‌هایی که حملات ضعیفی از سولفات‌ها وجود دارد، مناسب است.
- (۳) **سیمان پرتلند نوع سه<sup>۴</sup>**: یک سیمان زودگیر است؛ به صورتی که در ۲۴ ساعت اول، بتنی با مقاومت حدود ۲ برابر مقاومت ساخته شده با سیمان نوع یک تولید می کند. این سیمان همچنین یک سیمان پر حرارت محسوب می شود. مصرف این نوع سیمان برای ساخت بتن در هوای سرد به جهت آزاد کردن گرمای بیش‌تر و نیز کم کردن دوره‌ی مراقبت، مناسب است. همچنین در تعمیرات فوری و نیز مواردی که در نظر باشد قالب‌ها سریع‌تر باز شوند، استفاده از سیمان نوع سه توصیه می شود.

<sup>۱</sup> American Society for Testing and Materials

<sup>۲</sup> Ordinary Portland (Type I) Cement

<sup>۳</sup> Modified (Type II) Cement

<sup>۴</sup> Rapid-Hardening Portland (Type III) Cement

۴) **سیمان پرتلند نوع چهارم<sup>۱</sup>**: یک سیمان کندگیر و کم حرارت به حساب می‌آید. این سیمان معمولاً در هوای گرم به دلیل تولید حرارت کم تر و تسهیل در امر مراقبت از بتن استفاده می‌شود. کاربرد سیمان نوع چهارم در بتن ریزی های حجیم باعث کاهش تنش های حرارتی خواهد شد. در بتن ریزی های پیوسته نیز استفاده از این نوع سیمان از ایجاد اتصالات سرد جلوگیری می‌کند.

۵) **سیمان پرتلند نوع پنجم<sup>۲</sup>**: یک سیمان ضد سولفات و یا مقاوم در مقابل حمله ی سولفاتها است. این سیمان همچنین تا حدودی خصوصیات دیر گیری داشته و نسبت به سیمان نوع یک، حرارت کمتری تولید می‌کند.

علاوه بر ۵ نوع سیمان فوق؛ انواع دیگری از سیمان تولید می‌شود که می‌توان به سیمان‌های حباب‌زا، سیمان‌های سفید و رنگی، سیمان سرباره‌ای، سیمان پوزولانی، سیمان بنایی، سیمان چاه نفت، سیمان برقی (پرالومین)، سیمان نسوز و غیره اشاره نمود.

**زمینه‌ی پژوهش**: معرفی ویژگی‌ها و کاربردهای سایر انواع سیمان

## ۲-۱-۲ سنگ‌دانه‌ها

مصالح سنگی یا سنگ‌دانه‌ها<sup>۳</sup> به صورت دانه‌های درشت یا شن و دانه‌های ریز یا ماسه بوده که حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد حجم بتن را اشغال می‌کنند. مرز بین شن و ماسه الک شماره ی ۴ است که اندازه‌ی بُعد شبکه های آن ۴/۷۶ میلی‌متر است. دانه‌ها ممکن است از نظر شکل ظاهری به صورت گرد<sup>۴</sup>، نامنظم<sup>۵</sup>، گوشه‌دار<sup>۶</sup> یا شکسته، پولکی<sup>۷</sup> و سوزنی<sup>۸</sup> باشند. دانه‌های با شکل ظاهری پولکی و سوزنی برای ساخت بتن مناسب نیستند و نباید در مجموع از ۱۵ درصد کل دانه‌ها بیشتر باشند. از طرفی دانه‌های گوشه دار به دلیل برخورداری از سطح مخصوص<sup>۹</sup> (از تقسیم مساحت جانبی سنگدانه به جرم آن سطح مخصوص به دست می‌آید) بزرگتر، نیاز به خمیر سیمان بیشتری داشته، ولی اتصال بهتری در بتن ایجاد می‌کنند.

نحوه ی توزیع دانه‌ها از نظر ابعاد با منحنی دانه‌بندی<sup>۱۰</sup> مشخص می‌شود. منحنی دانه‌بندی، درصد رد شده دانه‌ها از هر الک استاندارد را مشخص می‌کند. الک‌های استاندارد به ترتیب از بزرگ به کوچک عبارتند از،

<sup>1</sup> Low-Heat Portland (Type IV) Cement

<sup>۲</sup> Sulfate-Resisting (Type V) Cement

<sup>3</sup> Aggregates

<sup>4</sup> Rounded

<sup>5</sup> Irregular

<sup>6</sup> Angular

<sup>7</sup> Flaky


<sup>8</sup> Elongated

<sup>9</sup> Specific Surface Area

<sup>10</sup> Grading Curve

- ۱) الک  $1\frac{1}{2}$  اینچ که اندازه‌ی بُعد شبکه‌های آن  $38.1\text{ mm}$  است.
- ۲) الک  $\frac{3}{4}$  اینچ که اندازه‌ی بُعد شبکه‌های آن  $19.06\text{ mm}$  است.
- ۳) الک  $\frac{3}{8}$  اینچ که اندازه‌ی بُعد شبکه‌های آن  $9.5\text{ mm}$  است.
- ۴) الک شماره ۴ که اندازه‌ی بُعد شبکه‌های آن  $4.76\text{ mm}$  است.
- ۵) الک شماره ۸ که اندازه‌ی بُعد شبکه‌های آن  $2.36\text{ mm}$  است.
- ۶) الک شماره ۱۶ که اندازه‌ی بُعد شبکه‌های آن  $1.18\text{ mm}$  است.
- ۷) الک شماره ۳۰ که اندازه‌ی بُعد شبکه‌های آن  $0.6\text{ mm}$  است.
- ۸) الک شماره ۵۰ که اندازه‌ی بُعد شبکه‌های آن  $0.3\text{ mm}$  است.
- ۹) الک شماره ۱۰۰ که اندازه‌ی بُعد شبکه‌های آن  $0.15\text{ mm}$  است.

منحنی دانه‌بندی ممکن است به صورت پیوسته و یا ناپیوسته (گسسته) باشد. یک منحنی دانه‌بندی در صورتی پیوسته محسوب می‌شود که اولاً تمام ابعاد استاندارد دانه‌ها را شامل باشد؛ و ثانیاً بعضی از ابعاد دانه‌ها نسبت به سایر ابعاد، به صورت قابل ملاحظه کمتر نباشد. در ساخت بتن معمولاً از دانه‌بندی پیوسته استفاده می‌شود. شکل ۲-۲ نمونه‌هایی از منحنی دانه‌بندی پیوسته و گسسته را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲ نمونه‌هایی از منحنی دانه‌بندی پیوسته و گسسته



استفاده از شن و ماسه با دانه‌بندی پیوسته، فضای خالی بین دانه‌ها را کاهش داده و در نتیجه مصرف خمیر سیمان کاهش می‌یابد. از طرفی با استفاده از یک دانه‌بندی پیوسته، ابعاد مختلف دانه‌ها به خوبی در بین یکدیگر جای گرفته و حجم بیشتری از بتن توسط دانه‌ها اشغال شده و بتن متراکم‌تری ایجاد می‌گردد. دانه‌بندی گسسته مصرف کاملاً محدودی دارد که از جمله می‌توان به ساخت بتن با دانه‌های نمایان و یا بتن اکسپوز، اشاره نمود.

میزان ریزی و نرمی دانه‌های ماسه با ضریب نرمی<sup>۱</sup> مشخص می‌شود. ضریب نرمی به صورت مجموع درصد‌های باقی‌مانده روی الک‌های استاندارد تقسیم بر عدد ۱۰۰، تعریف می‌گردد. ضریب نرمی ماسه در محدوده‌ی ۲/۳ تا ۳/۲ متغیر بوده و غالباً برابر ۲/۸ است.

### زمینه‌ی پژوهش : جزئیات آزمایش و روش تعیین ضریب نرمی ماسه

در مورد ریزدانه‌ها هم‌چنین باید به انبساط حجمی ظاهری دانه‌ها بر اثر رطوبت که به ری‌کردن ماسه<sup>۲</sup> معروف است، توجه نمود. حجم دانه‌های ماسه با رطوبت محدود، در اثر کشش سطحی بین ملکول‌های آب و دانه‌های ماسه، افزایش می‌یابد. این انبساط ظاهری در رطوبت حدود ۵ درصد ماسه، بیشترین مقدار را داشته و با افزایش مقدار رطوبت، کاهش یافته و به صفر می‌رسد. انبساط ظاهری ریزدانه‌ها در رطوبت ۵ درصد در ماسه‌های ریز و درشت، ممکن است بین ۱۵ تا ۴۰ درصد متغیر باشد. با توجه به پدیده‌ی ری‌کردن ماسه برای ریزدانه‌های مرطوب، توصیه می‌شود در کارگاه بجای استفاده از پیمان‌های حجمی از توزین ماسه استفاده شود. استفاده از دانه‌های درشت تر شن، منجر به امکان استفاده از آب و سیمان کم‌تری خواهد شد. با این وجود، تجربیات نشان داده است که استفاده از دانه‌های درشت تر، مقاومت فشاری بتن را کاهش می‌دهد. از طرفی آئین‌نامه‌ها حداکثر بُعد دانه‌های سنگی را به مقادیری مشخص محدود می‌کنند.

### زمینه‌ی پژوهش : ضوابط آئین‌نامه‌های مختلف بتن، برای حداکثر بُعد دانه‌های سنگی

#### ۲-۱-۲-۱ رطوبت سطحی و جذب آب دانه‌ها

دانه‌ها از نظر رطوبت سطحی و میزان جذب آب، به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

(۱) **دانه‌های کاملاً خشک (خشک شده در کوره)<sup>۳</sup>**: این دانه‌ها در کوره و در دمای ۱۰۰ الی ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد

کاملاً خشک شده‌اند و حفره‌ها و خلل و فرج داخلی دانه‌ها عاری از هرگونه رطوبت است.

<sup>1</sup> Fineness Modulus

<sup>2</sup> Bulking of Sand

<sup>3</sup> Oven Dry

۲) **دانه‌های خشک<sup>۱</sup>**: این دانه‌ها به صورت معمولی و در فضای عادی خشک شده‌اند. با این وجود در بعضی حفره‌های داخلی آنها ممکن است آب وجود داشته باشد.

۳) **دانه‌های اشباع با سطح خشک<sup>۲</sup> (SSD)**: در این دانه‌ها کلیه حفره‌های داخلی از آب اشباع است؛ ولی سطح دانه‌ها عاری از آب است. چنانچه دانه‌ها به مدت کافی (مثلاً ۲۴ ساعت) در زیر آب قرار گیرند و سپس از آب خارج شده و با یک پارچه خشک شوند، در حالت SSD محسوب می‌شوند.

۴) **دانه‌های مرطوب یا خیس<sup>۳</sup>**: دانه‌هایی هستند که علاوه بر این که کلیه حفره‌های داخلی آنها از آب اشباع است، سطح بیرونی آنها نیز حاوی مولکول‌های آب است.

اصولاً طرح اختلاط اجزاء بتن بر اساس وضعیت SSD دانه‌ها است. چنین دانه‌هایی نه از بتن آب جذب می‌کنند و نه به بتن آب اضافه می‌کنند. در صورت عدم انجام آزمایش می‌توان رطوبت SSD دانه‌های شنی را برابر ۰/۵ درصد، و رطوبت اشباع با سطح خشک دانه‌های ماسه‌ای را برابر ۰/۷ درصد در نظر گرفت.

### ۳-۱-۲ آب بتن

آبی که در ساخت بتن به کار می‌رود، نقش اساسی در خصوصیات بتن ایفاد می‌کند. استفاده از آب نامناسب در ساخت بتن ممکن است مشکلات زیر را ایجاد کند،

۱) زمان گیرش سیمان را به تاخیر اندازد.

۲) مقاومت نهایی بتن را کاهش دهد.

۳) موجب خوردگی و زوال تدریجی میلگردها شود.

۴) روی سطح نهایی بتن خشک شده، لکه‌هایی را ایجاد کند.

آبی که در ساخت بتن به کار می‌رود باید تمیز بوده و عاری از هر گونه مواد زیان‌آور نظیر روغن، اسید، قلیا، مواد آلی و سایر مواد نامناسب برای بتن و فولاد باشد. در یک جمله کلی می‌توان گفت آب مصرفی در بتن باید قابل شرب باشد. استفاده از آب غیرقابل شرب در بتن فقط زمانی مجاز است که مقاومت نمونه‌های ۷ روزه و ۲۸ روزه ساخته شده با آن آب، حداقل برابر ۹۰ درصد نمونه‌های مشابه ساخته شده با آب آشامیدنی (و یا آب مقطر) باشد. همچنین بر اساس آئین نامه بتن ایران، زمان گیرش

<sup>1</sup> Dry

<sup>2</sup> Saturated Surface Dry

<sup>3</sup> Dump od Wet

سیمان با آب غیر آشامیدنی نباید بیش از یک ساعت زودتر تا ۱/۵ ساعت دیرتر از زمان گیرش سیمان با آب مقطر باشد. در یک ملاحظه ی کلی خصوصیات آب مناسب برای ساخت بتن را می توان به صورت زیر بیان کرد،

- (۱) اسیدی و بازی نباشد ( $5 < PH < 8.5$ ).
- (۲) میزان ذرات جامد معلق در آب کمتر از ۰/۱ درصد برای بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و یا بتن پیش تنیده، و کمتر از ۰/۲ درصد برای بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم و یا بتن بدون فولاد باشد.
- (۳) میزان مواد محلول در آب کمتر از ۰/۱ درصد برای بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و یا بتن پیش تنیده، و کمتر از ۰/۲ درصد برای بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم؛ و کمتر از ۰/۳ درصد برای بتن بدون فولاد باشد.
- (۴) میزان یون کلرید موجود در آب کمتر از ۰/۰۵ درصد برای بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و یا بتن پیش تنیده، و کمتر از ۰/۱ درصد برای بتن آرمه در شرایط محیطی ملایم؛ و کمتر از ۱ درصد برای بتن بدون فولاد باشد.
- (۵) میزان یون سولفات در آب کمتر از ۰/۱ درصد برای بتن آرمه و یا بتن پیش تنیده، و کمتر از ۰/۳ درصد برای بتن بدون فولاد باشد.

(۶) میزان قلیایی های موجود در آب ( $Na_2O + 0.658 K_2O$ ) کم تر از ۰/۰۶ درصد باشد.

آب دریا در حدود ۳/۵ درصد نمک های غیر محلول داشته و حاوی یون های کلرور و سولفات است. این آب از نقطه نظر مقاومت، در بتن غیر مسلح مشکلی ایجاد نمی کند. با این وجود، در بتن مسلح و بتن پیش تنیده، آب دریا خطر خوردگی فولاد را افزایش می دهد و بنابراین نباید برای ساخت بتن مورد استفاده قرار گیرد.

#### ۲-۱-۴ مواد مضاف

مواد مضاف<sup>۱</sup> به موادی اطلاق می شود که قبل از اختلاط بتن و یا هم زمان با اختلاط، به بتن اضافه می شوند تا تحت شرایط مشخصی عملکرد بتن را بهبود بخشیده و یا مصرف سیمان را کاهش دهند. بعضی از انواع مواد مضاف، عبارتند از،

##### (۱) مواد مضاف تسریع کننده<sup>۲</sup>

این مواد، موادی نظیر کلرید کلسیم ( $CaCl_2$ ) هستند که کسب مقاومت اولیه ی بتن را تسریع می کنند. استفاده از این مواد به خصوص در هوای سرد، زمان لازم برای مراقبت از بتن را کاهش داده و امکان باز کردن زودتر قالب را فراهم می کند. کلرید کلسیم باعث خوردگی فولاد و یا کابل های پیش تنیدگی می شود و به همین جهت باید از استفاده از این

<sup>1</sup> Admixtures

<sup>2</sup> Accelerating Admixtures

ماده‌ی مضاف در بتن پیش تنیده جدأ، و در بتن آرمه تا حد امکان احتراز نمود. حداکثر میزان مجاز مصرف کلریدکلسیم در بتن آرمه ۰/۵ درصد، و در بتن غیر مسلح ۲ درصد وزنی سیمان است. استفاده از کلریدکلسیم مقاومت بتن را در مقابل فرسایش و سایش افزایش داده، ولی مقاومت آن را در مقابل حمله‌ی سولفات‌ها کاهش می‌دهد. همچنین کلریدکلسیم افت بتن را به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌دهد.

## (۲) مواد مضاف کندگیر کننده<sup>۱</sup>

این مواد، موادی نظیر شکر و مشتقات آن و نیز اسیدهای مختلف هستند که با افزودن شدن به بتن، گیرش آن را کند کرده و افزایش دمای هیدراسیون را محدود می‌کنند. از این مواد می‌توان در بتن ریزی‌های حجیم برای کاهش تنش‌های حرارتی، در هوای گرم برای کم کردن دمای هیدراسیون استفاده نمود. این مواد همچنین بتن را برای زمان طولانی تری به صورت پلاستیک نگه داشته و بنابراین اختلاط بهتر و اتصال بهتر لایه‌های متوالی را ممکن می‌گرد. چنانچه شکر به میزان ۰/۰۵ درصد وزنی سیمان به بتن اضافه شود، گیرش آن را ۴ ساعت به تأخیر می‌اندازد. همچنین اگر شکر در حدود ۱ درصد وزنی سیمان اضافه شود، گیرش سیمان را به کلی متوقف می‌کند. بعضی از رانندگان کامیون‌های حمل بتن، بسته‌هایی از شکر را با خود حمل می‌کنند تا در صورت توقف در راه‌بندان، جهت جلوگیری از گیرش بتن به آن اضافه کنند.

## (۳) مواد مضاف کاهنده‌ی آب<sup>۲</sup> یا فوق روان کننده‌ها<sup>۳</sup>

این مواد عمدتاً از سولفونات‌های آلی ساخته شده‌اند و این امکان را فراهم می‌کنند که بتوان هم‌زمان با کاهش میزان آب بتن، کارایی (یا/اسلامپ<sup>۴</sup>) آن را افزایش داد. از فوق روان کننده‌ها گاهی هم برای کم کردن میزان سیمان مصرفی با ثابت نگه داشتن نسبت آب به سیمان و کم کردن میزان آب در یک اسلامپ ثابت استفاده می‌شود؛ اگرچه غالباً از آن برای ساخت یک بتن با کارایی مناسب، با کاهش نسبت آب به سیمان و ثابت نگه داشتن میزان سیمان استفاده می‌شود که منجر به تولید بتن‌هایی با مقاومت بالا خواهد شد.

زمینه‌ی پژوهش: درباره‌ی آزمایش اسلامپ و بررسی نتایج آن

## (۴) مواد مضاف هوازا<sup>۵</sup>

<sup>1</sup> Retarding Admixtures

<sup>2</sup> Water-Reducing Admixtures (Plasticizers)

<sup>3</sup> Superplasticizers

<sup>4</sup> Slump

<sup>5</sup> Air-Entraining Admixtures

مواد مضاف هوازا یا حباب‌زا موادی هستند که وقتی به اختلاط بتن افزوده می‌شوند، باعث افزوده شدن میلیاردها حباب بسیار ریز هوا به مخلوط می‌شوند. چنین حباب‌های ریزی با قطر حدود ۰/۰۵ میلی‌متر، در فواصل بسیار نزدیک و در حدود ۰/۱ تا ۰/۲ میلی‌متر نسبت به هم توزیع می‌شوند. اساس مواد مضاف هوازا موادی همچون چربی طبیعی جانوران و صمغ طبیعی درختان است که به صورت ترکیبی با مواد شیمیایی تثبیت کننده، تولید شده و به مقدار کم (حدود ۰/۰۵ درصد وزنی سیمان) به بتن اضافه می‌شوند و ممکن است در محدوده ۴ تا ۸ درصد حباب ریز هوا تولید کنند. مهم‌ترین خصوصیات مفید بتن هوادار، افزایش میزان روانی، افزایش مقاومت در برابر یخ‌زدن و ذوب شدن، کاهش امکان لایه‌لایه شدن بتن در مقابل نمک‌های یخ‌زدا که در زمستان روی سطح بتن پاشیده می‌شوند، افزایش قابلیت آب‌بندی بتن و افزایش مقاومت در برابر حمله‌ی سولفات‌ها است. همچنین بتن هوادار امکان جدا شدن دانه‌ها و آب انداختن بتن را کاهش داده و میزان جذب آب و نیز افت و خزش در بتن سخت شده را کاهش می‌دهد. در مقابل بتن هوادار به ازای هر ۱ درصد هوا، حدود ۵ درصد کاهش مقاومت ایجاد خواهد نمود.

#### ۵) مواد مضاف معدنی<sup>۱</sup>

امروزه استفاده از پوزولان‌ها<sup>۲</sup> و محصولات فرعی به عنوان افزودنی‌های معدنی در بتن، به دلایل زیست محیطی و اقتصادی رو به افزایش است. حضور افزودنی‌های معدنی به عنوان جانشین قسمتی از سیمان پرتلند، معمولاً سرعت کسب مقاومت را کند می‌کند؛ ولی بهبود قابل ملاحظه‌ای در مقاومت نهایی بتن ایجاد می‌کند. هم چنین قابلیت و توانایی یک افزودنی معدنی برای واکنش با هیدروکسید کلسیم ( $Ca(OH)_2$ ) موجود در خمیر سیمان هیدراته شده در دمای معمولی و تشکیل هیدرات‌های سیلیکات کلسیم، می‌تواند به کاهش چشم‌گیر در تخلخل سیمان و بتن منجر شود؛ که بدین ترتیب بتنی متراکم‌تر و با نفوذپذیری و جذب آب پایین‌تری تولید می‌شود. این بتن می‌تواند در طول زمان دوام بسیار خوبی در مقابل عوامل مخرب محیطی و جوی از خود ارائه دهد.

به عنوان پوزولان طبیعی مناسب برای افزودن به بتن می‌توان از خاکستر آتشفشانی<sup>۳</sup>، شیل‌های آپالینی<sup>۴</sup> و چرت‌ها<sup>۵</sup> نام برد. هم‌چنین به عنوان پوزولان‌های مصنوعی می‌توان خاکستریادی<sup>۶</sup> و میکروسیلیس<sup>۷</sup> یا دوده‌ی سیلیسی<sup>۸</sup> را ذکر نمود.

<sup>۱</sup> Inorganic Admixtures

<sup>۲</sup> Pozzolans

<sup>۳</sup> Volcanic Ash

<sup>۴</sup> Opaline Shales

<sup>۵</sup> Cherts

<sup>۶</sup> Fly Ash or Pulverized Fuel Ash (PFA)

<sup>۷</sup> Micro Silica

<sup>۸</sup> Silica Fume

خاکستر بادی محصول فرعی مراکز تولید برقی است که سوخت ذغال سنگ مصرف می کنند؛ که این نوع پوزولان مصنوعی در ایران تولید نمی شود. دوده ی سیلیسی محصول فرعی کارخانجات تولید فولاد آلیاژی است و ریزی ذرات آن به مراتب بیشتر از ذرات سیمان است و آمادگی مناسبی جهت ترکیب با هیدروکسید کلسیم موجود در خمیر سیمان را داراست؛ و در ایران در چند مرکز صنعتی با کیفیت بسیار خوب و خلوص سیلیس بیش از ۹۸ درصد تولید می گردد. لازم به ذکر است که استفاده از کلیه ی مواد پوزولانی و به خصوص استفاده از ۱۰ تا ۱۵ درصد میکروسیلیس جانشین سیمان، علاوه بر کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در طول زمان، به صورت قابل ملاحظه مقاومت بتن را نیز بهبود می بخشد. سرباره ی کوره ی ذوب آهن نیز یک افزودنی خوب به بتن محسوب می شود. بتن ساخته شده با سرباره دوام خوبی در مقابل حمله ی سولفاتها و سایر عوامل مخرب نشان می دهد. از طرفی ایم بتن تا حدودی دیرگیر می شود، ولی مقاومت نهایی آن کمتر از بتن بدون سرباره نیست. همچنین افزودنی های دیگری مثل پودر سنگ آهک یا پودر آهک هیدراته شده نیز برای متراکم کردن بتن مفید است. افزودنی های دیگری مثل پودر روی یا پودر آلومینیوم نیز وجود دارند که در حضور قلیایی ها و یا هیدروکسید کلسیم موجود در خمیر سیمان، حباب های هیدروژن آزاد کرده و بتن گازی تولید می کنند. این بتن می تواند نقش عایق حرارتی را ایفا کند.

## ۲-۲ مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری بتن نه تنها به عنوان مهم ترین خصوصیت مکانیکی بتن، بلکه به عنوان یکی از مهم ترین خواص رفتاری بتن شناخته می شود. مقاومت فشاری بتن ممکن است بر اساس یک نمونه ی مکعبی و یا یک نمونه ی استوانه ای سنجیده شود. نمونه ی استاندارد استوانه ای دارای قطر ۱۵۰ میلی متر و ارتفاع ۳۰۰ میلی متر است؛ در صورتی که نمونه ی استاندارد مکعبی دارای بعد ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلی متر است. هر نمونه در سه لایه و هر لایه با ۲۵ بار میله زدن با میله ای به قطر ۱۶ میلی متر متراکم شده و پر می شود. سپس نمونه به مدت ۲۸ روز زیر سطح آب در دمایی بین ۲۱ تا ۲۵ درجه سانتی گراد قرار گرفته و نگه داری می شود. آنگاه نمونه تحت سرعت بارگذاری مشخصی (0.15 to 0.34 MPa/sec بر اساس استاندارد ASTM C39) و تا نقطه ی شکست بارگذاری می گردد. مقاومت حاصله برای نمونه های استوانه ای با  $f'_c$  و برای نمونه های مکعبی با  $f'_{cu}$  نمایش داده می شود.

بسیاری از بتن های متعارف، مقاومت فشاری ۲۸ روزه ی استوانه ای در محدوده ی ۲۰ تا ۳۰ مگاپاسکال دارند. بتن با مقاومت حدود ۱۰ تا ۱۵ مگاپاسکال برای تنظیف و تراز کردن سطح زیر پی ها (بتن مگر) به کار می رود. هم چنین برای بتن پیش تنیده،

<sup>1</sup> Lean Concrete

از بتن با مقاومت ۳۵ تا ۴۰ مگاپاسکال استفاده می شود. بتن‌هایی با مقاومت ۶۰ تا ۶۵ مگاپاسکال نیز برای کار کردن در ستون‌های طبقات پایین‌تر ساختمان‌های بلند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با پیشرفت سریع تکنولوژی بتن در جهان، امکان تولید بتن‌های با مقاومت بالاتر افزایش یافته و استفاده از بتن‌های با مقاومت بالا در حال افزایش است. در سال ۱۹۵۰، بتن با مقاومت فشاری ۳۴ مگاپاسکال به عنوان بتن با مقاومت بالا محسوب می‌شد؛ در حالی که در سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰، از بتن‌های با مقاومت فشاری حدود ۵۲ تا ۶۲ مگاپاسکال به عنوان بتن با مقاومت بالا یاد شده است. امروزه بتن‌های با مقاومت فشاری کمتر از ۲۰ مگاپاسکال به عنوان بتن‌های با مقاومت پایین<sup>۱</sup>، بتن‌های با مقاومت بین ۲۰ تا ۴۰ مگاپاسکال به عنوان بتن‌های با مقاومت معمولی یا متوسط<sup>۲</sup>، بتن‌های با مقاومت بین ۴۰ تا ۸۰ مگاپاسکال به عنوان بتن‌های با مقاومت بالا<sup>۳</sup>، بتن‌های با مقاومت ۸۰ تا ۱۵۰ مگاپاسکال به عنوان بتن‌های با مقاومت بسیار بالا<sup>۴</sup>، و بتن‌های با مقاومت بیش از ۱۵۰ مگاپاسکال به عنوان بتن‌های با مقاومت فوق‌العاده زیاد<sup>۵</sup> قلمداد می‌گردند. لازم به ذکر است که از انواع بتن‌های با مقاومت بالا به عنوان بتن با عملکرد بالا<sup>۶</sup> و بتن توانمند نیز یاد می‌شود؛ چرا که چنین بتن‌هایی معمولاً با نفوذپذیری کم و کیفیت بسیار خوب، دوام بسیار خوبی در مقابل انواع شرایط نامناسب محیطی از خودشان نشان می‌دهند.

تولید بتن با مقاومت بالا با بکارگیری نسبت‌های درست و مناسب ترکیبات بتن، کاهش نسبت آب به سیمان، استفاده از میکروسیلیس به عنوان جانشین بخشی از سیمان، و نیز استفاده از سنگ دانه‌های مقاوم و متراکم، امکان پذیر است. امروزه با استفاده از سنگدانه‌های معدنی با کیفیت بسیار خوب می‌توان بتن با مقاومت تا ۲۳۰ مگاپاسکال تولید کرد. همچنین با استفاده از دانه‌های سرامیکی، امکان رسیدن به مقاومت فشاری تا ۴۶۰ مگاپاسکال نیز فراهم است.

نوع دیگری از بتن با مقاومت بالا تحت عنوان بتن با پودر فعال<sup>۷</sup> تولید می‌شود. این بتن، یک بتن با مقاومت فوق‌العاده زیاد است و از شکل‌پذیری، جذب انرژی بسیار خوب، تخلخل بسیار کم، نفوذپذیری ناچیز و مقاومت سایشی بسیار بالا، برخوردار است. مقاومت فشاری این بتن حداقل ۲۰۰ مگاپاسکال و مقاومت خمشی آن با استفاده از الیاف کوچک فولادی در حدود ۵۰ مگاپاسکال

<sup>1</sup> Low Strength Concrete

<sup>2</sup> Medium or Ordinary Strength Concrete

<sup>3</sup> High Strength Concrete

<sup>4</sup> Very High Strength Concrete

<sup>5</sup> Ultra-High Strength Concrete

<sup>6</sup> High Performance Concrete

<sup>7</sup> Reactive Powder Concrete (RPC)

است. ایده ی تولید بتن *RPC* نخستین بار در دهه ۱۹۹۰ در فرانسه شکل گرفت و برای اولین بار، در سال ۱۹۹۷ میلادی در ساخت یک پل عابر پیاده با دهانه ی ۶۰ متر در شربروک<sup>۱</sup> کانادا به صورت عملی به کار گرفته شد.

مواد به کار رفته در تولید *RPC*، دانه‌های کوارتز ریز با دانه‌بندی خوب و در محدوده‌ی ۰/۴ تا ۰/۱۵ میلی‌متر، سیمان پرتلند بدون  $C_3A$  و یا با  $C_3A$  بسیار کم (مثلاً سیمان نوع پنج)، پودر میکروسیلیس مرغوب، و فوق روان‌کننده‌ی با کیفیت بسیار خوب است که با نسبت آب به سیمان بسیار کم (۰/۲ تا ۰/۱۸) ساخته می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان  $1200 \text{ kg/m}^3$  مواد سیمانی (به صورت ۸۰ درصد سیمان پرتلند و ۲۰ درصد میکروسیلیس)، حدود  $1000 \text{ kg/m}^3$  ماسه ی ریز (مثلاً کوارتز)، در حدود  $13 \text{ kg/m}^3$  پودر روان‌کننده،  $180 \text{ kg/m}^3$  الیاف فولادی و حدود  $220 \text{ kg/m}^3$  آب را به عنوان یک طرح اختلاط مناسب برای ساخت *RPC* معرفی نمود. عمل آوری *RPC* ممکن است در دمای معمولی، و یا تحت فشار و با بخار  $160^\circ \text{C}$  انجام گیرد. امروزه دانش تولید *RPC* در حال پیشرفت است و گفته می‌شود که بتن ب مقاومت فشاری تا ۶۰۰ مگاپاسکال، با این روش تولید شده است. مقاطع تیر تولید شده با روش *RPC* که بدون استفاده از میلگردهای فولادی ساخته شده‌اند، با مقطع فولادی از نظر ابعاد و وزن قابل مقایسه و رقابت هستند.

## ۲-۲-۱ عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن

با استفاده از اختلاط اولیه ی یکسان، ممکن است تحت شرایط متفاوت، بتن از خود مقاومت فشاری متفاوتی نشان دهد. در ادامه به بعضی از عوامل موثر در مقاومت بتن اشاره خواهد شد.

### ۲-۲-۱-۱ اثر نوع نمونه

نوع نمونه بر مقاومت فشاری بتن اثر می‌گذارد؛ به صورتی که مقاومت فشاری ۲۸ روزه ی نمونه ی استوانه ای استاندارد با قطر ۱۵۰ میلی‌متر و ارتفاع ۳۰۰ میلی‌متر، در حدود ۸۰ درصد مقاومت فشاری ۲۸ روزه ی نمونه مکعبی با بعد ۱۵۰ میلی‌متر و در حدود ۸۳ درصد مقاومت فشاری نمونه مکعبی با بعد ۲۰۰ میلی‌متر است. این درحالی است که برای بتن‌های سبک وزن، مقاومت فشاری نمونه‌های استوانه ای و مکعبی برابر است.

**زمینه‌ی پژوهش:** علت کمتر بودن مقاومت فشاری نمونه‌های استوانه ای نسبت به نمونه‌های مکعبی

<sup>۱</sup> Sherbrook



## ۲-۲-۱-۲ اثر اندازه‌ی نمونه

اندازه‌ی نمونه‌ی بتنی، بر عددی که در آزمایشگاه به عنوان مقاومت ۲۸ روزه حاصل می‌شود، تاثیرگذار است. در محدوده‌ی ابعاد متداول نمونه‌ها، هرچه اندازه‌ی نمونه بزرگتر شود، مقاومت فشاری آن کاهش خواهد یافت. جدول ۲-۱ نسبت مقاومت فشاری نمونه‌های با ابعاد غیر استاندارد را نسبت به مقاومت فشاری نمونه‌های با ابعاد استاندارد نشان می‌دهد. علت تاثیر اندازه‌ی نمونه بتنی بر مقاومت فشاری بتن را می‌توان به مسأله‌ی احتمالات در رابطه با وجود ضعف در بتن نمونه نسبت داد. اصولاً بتن جسم کاملاً همگن و با کنترل کیفیت عالی نبوده و همیشه احتمال وجود نقاط وضعی در آن وجود دارد. این نقاط ضعف، مقاومت فشاری نمونه‌ی آزمایشگاهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچه نمونه بزرگتر باشد و حجم بتن بیشتر، احتمال وجود نقاط ضعف، افزایش یافته و مقاومت نمونه کاهش می‌یابد. با این وجود، چنانچه ابعاد نمونه بزرگتر از ابعاد متداول باشد، نقاط ضعف در نمونه به میزان یکنواختی خواهد رسید و دیگر با افزایش بعد نمونه، کاهش مقاومت اتفاق نخواهد افتاد.


اندازه	۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۵۰	۶۰۰	
نمونه	X	X	X	X	X	X	X	X	
نمونه‌های (mm)	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۶۰۰	۹۰۰	۱۲۰۰	
استوانه‌ای	۱/۰۹	۱/۰۶	۱/۰۴	۱/۰	۰/۹۶	۰/۹۱	۰/۸۶	۰/۸۴	نسبت مقاومت
اندازه									
نمونه									
نمونه‌های (mm)									
مکعبی									نسبت مقاومت
	۱/۱۰	۱/۰	۰/۹۷	۰/۹۴	۰/۹				

## ۲-۲-۱-۳ اثر سرعت بارگذاری

سرعت بارگذاری به صورت افزایش میزان تنش در واحد زمان تعریف می‌شود. سرعت بارگذاری نمونه‌ی آزمایشی بتن بر مقاومتی که آن نمونه از خود نشان می‌دهد، تاثیر می‌گذارد؛ به صورتی که هرچه سرعت بارگذاری بیشتر باشد، بتن از خود مقاومت بیشتری نشان می‌دهد. شکل ۲-۳ تاثیر سرعت بارگذاری را بر مقاومت فشاری بتن نشان می‌دهد.

دلیل افزایش مقاومت فشاری در سرعت‌های بالا را می‌توان در پدیده‌ی خزش جستجو کرد. هرچه سرعت بارگذاری کمتر باشد، خزش بیشتری در نمونه اتفاق می‌افتد و بنابراین تحت سطح مشخصی از تنش، کرنش‌های فشاری بیشتری اتفاق می‌افتد، که این مسأله منجر به شکست نمونه تحت تنش کمتری خواهد بود.

همانگونه که در شکل ۳-۲ دیده می‌شود، در محدوده‌ی سرعت‌های بارگذاری استاندارد، تفاوت عمده‌ای در مقاومت فشاری حاصل نمی‌شود. نتایج تجربی بعضی از تحقیقات نشان داده است که در مقایسه با سرعت بارگذاری در محدوده‌ی استاندارد و سرعت برابر با  $0.2 \text{ MPa/sec}$ ، برای نمونه‌های استوانه‌ای  $150 \times 300$  میلی‌متر، چنانچه سرعت بارگذاری  $30$  برابر کمتر شود، مقاومت فشاری حدود  $12$  درصد کاهش می‌یابد. همچنین در همین وضعیت اگر سرعت بارگذاری  $30$  برابر افزایش یابد، مقاومت فشاری حدود  $12$  درصد افزایش می‌یابد. در سرعت‌های بسیار پایین بارگذاری که در زمان طولانی انجام می‌گیرد، مقاومت بتن به  $75$  درصد مقاومت در سرعت بارگذاری استاندارد کاهش می‌یابد. همچنین در سرعت‌های بارگذاری حدود  $200 \text{ MPa/sec}$  که تقریباً حدود سرعت بارگذاری در یک زلزله‌ی نسبتاً شدید است، مقاومت نمونه‌ی بتنی به حدود  $115$  درصد مقاومت در سرعت بارگذاری استاندارد خواهد رسید. البته باید دقت داشت که در این سرعت بارگذاری، نمونه‌ی استوانه‌ای در محدوده‌ی  $0/1$  تا  $0/15$  ثانیه شکسته خواهد شد؛ در حالی که در سرعت بارگذاری استاندارد، شکست نمونه‌ی استوانه‌ای استاندارد، حدود  $1/5$  تا  $2$  دقیقه طول می‌کشد.



شکل ۳-۲ تاثیر سرعت بارگذاری بر مقاومت فشاری بتن

#### ۴-۱-۲-۲ اثر نوع سیمان مصرفی

نوع سیمان مصرفی در گیرش اولیه تأثیر گذاشته و مقاومت فشاری  $3$  روزه و  $7$  روزه‌ی متفاوتی ایجاد می‌کند. این روند کسب مقاومت برای مقاومت فشاری  $28$  روزه نیز قابل تعمیم است؛ ولی مقاومت فشاری بتن در درازمدت با انواع سیمان‌ها، یکسان است.

حتی گاهی مقاومت بتن های ساخته شده با سیمان های دیرگیر، کمی بیشتر از مقاومت درازمدت بتن های ساخته شده با سیمان های معمولی یا زودگیر است. جدول ۲-۲، تأثیر نوع سیمان پرتلند را در مقاومت فشاری بتن در سنین ۱، ۷، ۲۸ و ۹۰ روز نسبت به سیمان معمولی نوع یک نشان می‌دهد.

جدول ۲-۲ مقاومت تقریبی نسبی بتن بر اساس نوع سیمان

مقاومت فشاری (درصدی از سیمان نوع I)				نوع سیمان
۹۰روز	۲۸روز	۷روز	۱روز	پرتلند
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	I
۱۰۰	۹۰	۸۵	۷۵	II
۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۹۰	III
۱۰۰	۷۵	۶۵	۵۵	IV
۱۰۰	۸۵	۷۵	۶۵	V

#### ۵-۱-۲-۲ اثر نسبت آب به سیمان

در سال ۱۹۱۸ داف/آبرامز<sup>۱</sup> دریافت که رابطه ی معکوسی بین نسبت آب به سیمان و مقاومت بتن وجود دارد. این رابطه به عنوان قاعده ی نسبت آب به سیمان آبرامز شناخته شده و به صورت رابطه ی (۲-۱) بیان می‌گردد.

$$f'_c = \frac{k_1}{k_2 \left(\frac{w}{c}\right)} \quad (2-1)$$


در رابطه ی فوق  $w/c$  نسبت وزنی آب به سیمان، و  $k_1$  و  $k_2$  ثابت های تجربی هستند. منحنی های متداولی که ارتباط نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری بتن را در یک سن معین از مراقبت مرطوب مشخص می‌کند، در شکل ۲-۴ نمایش داده شده است.

<sup>1</sup> Duff Abrams

شایان ذکر است که بر اساس مشاهدات آزمایشگاهی، برای نسبت های آب به سیمان کمتر از ۰/۳، با کاهش اندکی در نسبت آب به سیمان، افزایش قابل ملاحظه ای در مقاومت فشاری بتن حاصل می شود. تولید بتن های با مقاومت خیلی بالا اصولاً با رعایت نسبت آب به سیمان حدود ۰/۲۵ محقق خواهد شد.

#### ۶-۱-۲-۲ اثر مواد مضاف معدنی

همان گونه که قبلاً ذکر شد، مواد معدنی دیگری نظیر خاکستر بادی، میکروسیلیس و یا سرپاره به عنوان جانشین بخشی از سیمان در بتن به کار می روند. چنین موادی اولاً با ابعاد بسیار ریز خود میتوانند در خُلل و فُرَج داخلی بتن جای گرفته و بتنی تور و متراکم تولید کنند؛ و ثانیاً با انجام واکنش هایی با هیدروکسید کلسیم حاصل از ترکیبات سیمان، ترکیبات سخت تری را تولید نمایند. در این میان میکروسیلیس نقش ویژه ای داشته و به صورت خاص باعث افزایش مقاومت فشاری بتن می شود.



شکل ۴-۲- تاثیر نسبت آب به سیمان و دوره مراقبت بر مقاومت فشاری بتن

#### ۷-۱-۲-۲ اثر خصوصیات سنگدانه ها

در بتن معمولی مقاومت دانه‌ها بر مقاومت بتن تأثیری ندارد؛ زیرا مقاومت دانه‌های معمولی به مراتب بیش از مقاومت خمیر سیمان است؛ در حالی که در بتن‌های با مقاومت بالا، مقاومت دانه‌ها بر مقاومت بتن موثر است. به همین دلیل در ساخت بتن با مقاومت بالا حتماً باید از دانه‌های با مقاومت بسیار خوب مثل کوارتز، و یا لاقل از دانه‌های با مقاومت متوسط نظیر گرانیت و یا سنگ آهک استفاده نمود؛ استفاده از دانه‌های ضعیف مثل ماسه سنگ، مرمر و بعضی از سنگ‌های دگرگونی سبب شکست زود هنگام این بتن خواهد شد.

زمینه‌ی پژوهش: در مورد انواع سنگ‌ها بخصوص سنگ‌های دگرگونی چه می‌دانید.

خصوصیات دیگری از سنگ دانه‌ها (به جز مقاومت) نظیر اندازه، دانه بندی، شکل، بافت سطحی، و کانی‌شناسی<sup>۱</sup> می‌توانند بر مقاومت بتن در رده‌های مختلف تاثیر بگذارند. کاهش در بزرگترین اندازه‌ی دانه‌های مصرفی و استفاده از دانه بندی خوب و پیوسته، و نیز استفاده از دانه‌های با بافت سطحی خشن تر و یا دانه‌های خرد شده (شکسته) منجر به کسب مقاومت بالاتری خواهد شد. از طرفی بعضی از گزارشات نشان می‌دهند که برای بتن معمولی و تحت شرایط یکسان، تغییر در کانی دانه و به کاربردن دانه‌های آهکی به جای دانه‌های سیلیسی (مثلاً استفاده از سنگ آهک بجای ماسه سنگ) با بهبود اساسی مقاومت بتن همراه بوده است.

#### ۸-۱-۲-۲ اثر شرایط مراقبت از بتن

واژه‌ی عمل‌آوری یا مراقبت از بتن به روش‌هایی اطلاق می‌شود که در آن روش‌ها هیدراسیون سیمان ارتقاء داده می‌شود. این روش‌ها شامل کنترل زمان، شرایط رطوبتی و دما بلافاصله پس از قراردادن مخلوط بتنی در قالب خواهد بود.

(۱) **زمان:** تحت شرایط مراقبت مرطوب و در دمای معمولی، برای یک بتن مشخص هرچه دوره‌ی مراقبت طولانی‌تر باشد، مقاومت بالاتر خواهد رفت. ارزیابی مقاومت فشاری با گذشت زمان برای بتن ساخته شده با سیمان نوع یک و به صورت مرطوب عمل‌آوری شده در دمای  $21^{\circ}\text{C}$  را می‌توان بر اساس پیشنهاد کمیته‌ی ACI209، با استفاده از رابطه‌ی (۲-۲) انجام داد.

$$f'_c(t) = f'_{c,28} \left( \frac{t}{4 + 0.85t} \right) \quad (2-2)$$

در رابطه‌ی فوق،  $t$  زمان مورد نظر پس از ریختن بتن بر حسب روز،  $f'_c(t)$  مقاومت فشاری بتن پس از  $t$  روز و  $f'_{c,28}$  مقاومت فشاری ۲۸ روزه‌ی بتن است. چنانچه از سیمان نوع سه به جای سیمان نوع یک استفاده شود، لازم است ضرایب ۰.۸۵ و ۴ با مقادیر ۰.۹۲ و ۲.۳ جایگزین گردد.

همچنین استاندارد اروپایی CEB-FIP، در شرایط مشابه رابطه‌ی زیر را برای ارزیابی مقاومت در طول زمان پیشنهاد می‌کند،

$$f'_c(t) = \exp \left[ s \left( 1 - \sqrt{\frac{28}{t}} \right) \right] f'_{c,28} \quad (2-3)$$

<sup>۱</sup> Mineralogy

که در رابطه ی فوق S ضریب وابسته به نوع سیمان است که برای سیمان های زودگیر، معمولی و دیرگیر به ترتیب ۰/۲، ۰/۲۵ و ۰/۳۸ در نظر گرفته می شود. رشد مقاومت بتن ساخته شده با سیمان نوع یک در طول زمان را در شرایط عمل آوری مرطوب و دمای ۲۰ درجه ی سانتی گراد، می توان بر اساس روابط (۲-۲) و (۲-۳)، از جدول ۲-۳ پیش بینی نمود.


**جدول ۲-۳ رشد مقاومت بتن با سیمان نوع یک در گذر زمان نسبت به مقاومت ۲۸ روزه**

درصد کسب مقاومت						استاندارد
یک ساله	۳ ماهه	۲۸ روزه	۱۴ روزه	۷ روزه	۳ روزه	
۱۱۶	۱۱۲	۱۰۰	۸۸	۷۰	۴۶	ACI 209
۱۲۰	۱۱۲	۱۰۰	۹۰	۷۸	۶۰	CEB-FIP

(۲) **رطوبت:** رطوبت کافی در طول دوره ی عمل آوری تاثیر قابل ملاحظه ای بر مقاومت بتن می گذارد. بعضی از تحقیقات نشان می دهد که پس از ۱۸۰ روز و در یک نسبت آب به سیمان معین، مقاومت بتن به صورت مداوم مرطوب عمل آوری شده تا ۳ برابر بزرگتر از مقاومت بتنی است که به صورت مداوم در هوا مراقبت شده است. از طرفی میزان رطوبت نمونه ی بتنی در زمان آزمایش نیز بر مقاومت فشاری بتن تاثیر می گذارد. در آزمایشات مشاهده شده است که نمونه های در هوا خشک شده، ۲۰ تا ۲۵ درصد مقاومت بیش تر نسبت به نمونه هایی که در شرایط اشباع آزمایش می شوند، از خود نشان می دهند. مقاومت پایین تر نمونه های اشباع احتمالاً به دلیل فشار منفذی موجود در خمیر سیمان است. یادآوری می شود که روش عمل استاندارد، ایجاب می کند که نمونه ها فقط تا ۲ ساعت قبل از آزمایش از آب و یا محیط با رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد خارج شوند و بنابراین در زمان آزمایش در وضعیت مرطوب باشند. شکل ۲-۵، تاثیر شرایط عمل آوری در دمای ۲۱ درجه ی سانتی گراد و نیز رطوبت نمونه در زمان آزمایش را بر مقاومت فشاری بتن نشان می دهد.

(۳) **دما:** برای بتن مرطوب به عمل آمده، تاثیر دما بر مقاومت بتن به تاریخچه ی زمان - حرارت<sup>۱</sup> در هنگام ریختن بتن و مراقبت از آن بستگی خواهد داشت. در محدوده ی دمای ۴ تا ۴۶ درجه سانتی گراد، وقتی که بتن در یک دمای ثابت و مشخص ریخته شده و مراقبت شود، عموماً تا ۲۸ روز هرچه دما بالاتر باشد، هیدراسیون سیمان سریع تر بوده و مقاومت بتن بیشتر خواهد شد.

<sup>۱</sup> Time – Temperature History



شکل ۲-۵ اثر شرایط عمل آوری و میزان رطوبت در زمان آزمایش بر مقاومت فشاری بتن (در نسبت آب به سیمان ۰/۵)

جدول ۲-۴ درصد کسب مقاومت یک بتن مشخص را که در محدوده‌ی دمای ۴ تا ۴۶ درجه‌ی سانتی‌گراد ریخته شده و به صورت مرطوب مراقبت شده است را نسبت به مقاومت ۲۸ روزه بتن ریخته شده و در شرایط مرطوب و دمای ۲۱ درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شده، نشان می‌دهد. از جدول ۲-۴ می‌توان نتیجه گرفت که مقاومت ۲۸ روزه‌ی بتنی که در دمای ۴ درجه‌ی سانتی‌گراد ریخته و مراقبت شده است، حداکثر ۸۰ درصد مقاومت نمونه‌های بتنی که در دمای ۱۳ تا ۴۶ درجه‌ی سانتی‌گراد ریخته و مراقبت شده‌اند، خواهد بود. با این وجود در سنین بالاتر چنین اختلافاتی در مقاومت بتن حاصل نمی‌شود. اصولاً مشاهده شده است که هرچه دمای ریختن و مراقبت از بتن تا زمان شکست نمونه بالاتر باشد، مقاومت نهایی (مثلاً یک ساله) کمتر خواهد بود.

از طرفی چنانچه تاریخچه‌ی زمان - حرارت بتن به صورتی باشد که نمونه‌های بتنی در دماهای متفاوت ریخته شوند (دمای ۲ ساعت اول بعد از بتن‌ریزی)، ولی در دمای ثابت مراقبت شوند، مقاومت ۲۸ روزه و درازمدت نمونه‌های بتنی ریخته شده در دمای پایین‌تر، بیش‌تر خواهد بود. همچنین اگر تاریخچه‌ی زمان - حرارت بتن بر اساس دمای ثابت در زمان ریختن بتن و دمای متفاوت در زمان مراقبت تنظیم گردد، کسب مقاومت ۲۸ روزه برای بتن‌های مراقبت شده در



دمای بالاتر، بیشتر خواهد بود. مشاهدات آزمایشگاهی نشان داده است که برای بتن ریخته شده در دمای ۲۱ درجه‌ی سانتی‌گراد چنانچه دمای مراقبت تا ۲۸ روز نزدیک به یخ زدگی و در حدود ۱، و یا ۱۰ درجه‌ی سانتی‌گراد باشد، مقاومت ۲۸ روزه‌ی بتن به ترتیب در حدود نصف و یا ۶۵ درصد مقاومت ۲۸ روزه‌ی بتنی است که در دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد مراقبت شده باشد.

تاثیر تاریخچه‌ی زمان - حرارت بر مقاومت بتن می‌تواند کاربردهای مهمی در عملیات اجرایی ساختمان‌های بتنی داشته باشد. از آنجا که تاثیر دمای مراقبت از بتن نسبت به دمای ریختن بتن در کسب مقاومت به مراتب بیشتر است، بتن معمولی که در دمای سرد ریخته می‌شود، باید در یک دوره‌ی زمانی کافی بالاتر از یک حداقل مشخص دما نگه داشته شود. از طرفی از بتنی که در تابستان و یا آب و هوای گرم مراقبت می‌شود، انتظار می‌رود که مقاومت اولیه‌ی بیشتر، ولی مقاومت نهایی کم‌تری نسبت به همان بتن که در زمستان یا آب و هوای سردتر مراقبت می‌شود، داشته باشد. در صنعت پیش ساخته می‌توان جهت امکان باز کردن سریعتر قالب‌ها، مراقبت با بخار را جهت توسعه‌ی مقاومت اولیه‌ی سریعتر، اعمال نمود. در بتن‌ریزی حجیم معمولاً برای یک زمان طولانی دمای بتن به مراتب بالاتر از دمای محیط باقی می‌ماند. بنابراین مقاومت درجای بتن در مقایسه با مقاومت نمونه‌هایی که در دمای معمولی آزمایشگاه مراقبت می‌شوند، در سنین اولیه بالاتر و در سنین بعدی پایین‌تر خواهد بود.


دمای نمونه در زمان آزمایش در یک محدوده‌ی وسیع از درجه حرارت‌های متعارف، تاثیر چندانی بر مقاومت بتن ندارد. با این وجود در دمای بالاتر از ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد در زمان آزمایش، مقاومت بتن به طور محسوسی کاهش می‌یابد. از طرفی در دمای بسیار پایین مثل ۶۰- درجه سانتی‌گراد، ممکن است مقاومت بتن از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش از خود نشان دهد.

**جدول ۴-۲ درصد مقاومت کسب شده توسط بتن در دمای مختلف نسبت به بتن ریخته شده در دمای ۲۱ درجه‌ی سانتی‌گراد**

درصد کسب مقاومت				دمای ریختن بتن و مراقبت از آن (°C)
۲۸ روزه	۱۴ روزه	۷ روزه	۳ روزه	
۷۶	۵۷	۴۰	۲۰	۴
۹۶	۷۶	۵۷	۳۰	۱۳
۱۰۰	۸۰	۶۲	۳۲	۲۱
۱۰۵	۹۷	۸۲	۵۸	۴۶

## ۲-۳ منحنی تنش - کرنش بتن

تغییر شکل بتن تحت تنش فشاری، با منحنی تنش کرنش آن مشخص می‌گردد. شکل ۲-۶ نوعی منحنی تنش کرنش بتن را تحت تنش فشاری تک محوره نشان می‌دهد که با انجام آزمایش بارگذاری فشاری نمونه بتنی مطابق شکل ۲-۷ تهیه می‌گردد. همانطور که در شکل ۲-۶ دیده می‌شود، تغییر شکل بتن تحت تنش فشاری تک محوره به صورت غیرخطی است؛ به صورتی که هرچه بتن تحت تنش فشاری بالاتری قرار گیرد، رفتار غیرخطی آن بیشتر آشکار می‌شود.



شکل ۲-۶ منحنی تنش کرنش بتن تحت اثر بار کوتاه مدت

(هر  $ksi$  تقریباً برابر با ۷ مگاپاسکال تخمین زده می‌شود)

رفتار غیرخطی بتن تحت تنش فشاری ناشی از تشکیل ریزترک‌ها<sup>۱</sup> در آن است؛ به طوری که هرچه تنش افزایش یابد، مقدار ریزترک‌ها نیز افزایش خواهد یافت. با این وجود رفتار بتن را تا تنش حداکثر ۵۰ درصد مقاومت فشاری آن، می‌توان با یک رفتار خطی تقریب زد.

همانگونه که در شکل ۲-۶ دیده می‌شود، بتن پس از رسیدن به مقاومت فشاری حداکثر ( $f'_c$ )، می‌تواند تحت اثر بارهای کمتر تغییر شکل‌های بیشتری را تحمل کند؛ بدون آنکه منهدم گردد. این وضعیت شرایط رفتار نرم‌تری را برای بتن در محدوده‌ی بارهای حداکثر و نزدیک به شرایط شکست نهایی فراهم می‌آورد.

<sup>۱</sup> Microcracks

کرنش نظیر تنش حداکثر  $f'_c$  که با  $\epsilon_0$  نمایش داده می شود، برای بتن‌های با مقاومت پایین تا بتن‌های با مقاومت بالا در محدوده‌ی  $0/0015$  تا  $0/003$  متغیر باشد؛ اگرچه می توان  $\epsilon_0$  را برای بتن های با مقاومت معمولی حدود  $0/002$  در نظر گرفت. همچنین کرنش نهایی نظیر شکست فشاری بتن که با  $\epsilon_{cu}$  نمایش داده می شود، برای انواع بتن از  $0/003$  به بالا خواهد بود. این کرنش برای بعضی از نمونه های بتنی تا  $0/005$  و بالاتر نیز گزارش شده است. در بسیاری از آیین نامه های طراحی به صورت محافظه کارانه فرض می شود که  $\epsilon_{cu} = 0.003$  باشد. از بررسی نمودارهای شکل ۶-۲ همچنین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش مقاومت فشاری بتن، کرنش نهایی شکست کاهش یافته و به بیان دیگر، رفتار بتن تحت فشار، تردتر می شود.



شکل ۶-۷ دستگاه بارگذاری و تعیین مقاومت فشاری بتن


## ۴-۲ مدول الاستیسیته بتن

شیب منحنی تنش - کرنش بتن به عنوان مدول الاستیسیته بتن محسوب می شود. مدول الاستیسیته بتن بسته به نوع بتن، سن بتن، نوع و سرعت بارگذاری، خصوصیات اجزاء بتن و درصد اختلاط، و از همه مهم تر نحوه ی تعریف مدول الاستیسیته، متفاوت خواهد بود. مطابق شکل ۸-۲ مدول الاستیسیته بتن به دو صورت تعریف می گردد،

(۱) مدول الاستیسیته مماس<sup>۱</sup> که عبارت است از شیب خط مماس بر منحنی تنش - کرنش در هر نقطه از منحنی

<sup>۱</sup> Tangent Modulus Of Elasticity

۲) مدول الاستیسیته متقاطع<sup>۱</sup> (یا سکانت) که عبارت است از شیب خطی که هر نقطه از منحنی تنش - کرنش را به مبدأ متصل می‌کند.



شکل ۲-۸ نمایش مدول الاستیسیته مماسی و سکانتی در منحنی تنش کرنش بتن

## ۲-۴-۱ مدول الاستیسیته استاتیکی بتن

تعاریفی که برای مدول الاستیسیته‌ی مماسی و مدول الاستیسیته‌ی سکانت ارائه شد، منجر به یک عدد واحد برای مدول الاستیسیته‌ی بتن نخواهند شد؛ این تعاریف برای هر نقطه از منحنی تنش - کرنش بتن، دو عدد برای مدول الاستیسیته آن به دست می‌دهند. به همین جهت به عنوان مدول الاستیسیته‌ی استاتیکی بتن، از تعاریف زیر استفاده می‌شود.

۱) مدول الاستیسیته‌ی مماسی اولیه که عبارت است از شیب خطی که مماس بر منحنی تنش - کرنش در مبدأ ترسیم گردد.

<sup>۱</sup> Secant Modulus of Elasticity

(۲) مدول الاستیسیته‌ی سکانت که عبارت است از شیب خطی که از مبدأ به نقطه‌ای از منحنی تنش - کرنش که متناظر با ۴۰ درصد تنش حداکثر  $f'_c$  است، وصل می‌شود. این تعریف معمولاً به صورت ساده به نام مدول الاستیسیته بتن خوانده می‌شود.

(۳) مدول الاستیسیته وتری که در اصل حالت اصلاح شده‌ای از تعریف قبلی است؛ با این تفاوت که بجای مبدأ از یک نقطه از منحنی که متناظر با کرنش  $50 \times 10^{-6}$  (کرنش ۵۰ میکرو) است، استفاده می‌شود.

مدول الاستیسیته‌ی استاتیکی را بر اساس ACI318، برای بتن با وزن مخصوص ( $w_c$ ) در محدوده‌ی ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب، می‌توان از رابطه‌ی (۲-۴) تعیین نمود.

$$E_c = 0.043w_c^{1.5}\sqrt{f'_c} \quad (2-4)$$

آئین نامه ACI363 برای بتن‌های با مقاومت بالا رابطه‌ی (۲-۵) را پیشنهاد کرده است.

$$E_c = (33200\sqrt{f'_c} + 6900) \left(\frac{w_c}{2300}\right)^{1.5} \quad (2-5)$$

همچنین تحقیقات انجام شده توسط دکتر مستوفی نژاد در دانشگاه صنعتی اصفهان، نشان داده است که برای بتن‌های با مقاومت بالا استفاده از روابط (۲-۶) و (۲-۷) نتایج واقع بینانه تری ارائه خواهد کرد.

$$E_c = 8300 f'_c{}^{0.35} \quad (2-6)$$

$$E_c = \frac{8 E_a^{0.3} t^{0.053} \left(1 + \frac{SF}{CM}\right)^{0.28}}{\left(\frac{W}{CM}\right)^{0.18}} \quad (2-7)$$

در رابطه‌ی (۲-۷)،  $E_a$  مدول الاستیسیته‌ی سنگدانه‌های مصرفی،  $t$  سن بتن بر حسب روز،  $\frac{SF}{CM}$  نسبت میکروسیلیس به مواد سیمانی (جمع وزن سیمان و میکروسیلیس)، و  $\frac{W}{CM}$  نسبت آب به مواد سیمانی است.

## ۲-۴-۲ مدول الاستیسیته دینامیکی بتن

مدول الاستیسیته دینامیکی بتن به یک کرنش بسیار کوچک آنی مرتبط بوده و به صورت تقریبی با مدول الاستیسیته‌ی مماسی اولیه تعیین می‌شود. مدول الاستیسیته‌ی دینامیکی برای بتن‌های با مقاومت بالا، متوسط و پایین به ترتیب ۴۰، ۳۰ و ۲۰ درصد بالاتر از مدول الاستیسیته‌ی استاتیکی بتن است. برای تحلیل تنش در سازه‌هایی که تحت تاثیر بارگذاری زلزله و یا بار ضربه‌ای

قرار می‌گیرند، مناسب‌تر است تا از مدول الاستیسیته‌ی دینامیکی استفاده شود؛ که می‌توان آن را به صورت دقیق با یک آزمایش صوتی تعیین نمود.

**زمینه‌ی پژوهش:** چگونگی تعیین مدول الاستیسیته‌ی بتن با آزمایش صوتی

### ۳-۴-۲ مدول الاستیسیته خمشی بتن

مدول الاستیسیته خمشی بر اساس سختی خمشی قطعه بتنی تعیین می‌شود و اغلب در آنالیز و طراحی رویه‌های بتنی کاربرد دارد. این مدل را می‌توان بر اساس آزمایش تعیین خیز یک تیر دو سر ساده، که در وسط بارگذاری شده است به صورت رابطه زیر تعیین نمود،

$$E = \frac{Pl^3}{48I\gamma} \quad (۲-۸)$$

در این رابطه،  $l$  طول تیر،  $P$  بار متمرکز وارد بر وسط تیر،  $I$  ممان اینرسی تیر و  $\gamma$  خیز وسط دهانه می‌باشد.

### ۴-۴-۲ عوامل موثر بر مدول الاستیسیته‌ی بتن

در مواد مرکبی چون بتن، عواملی مانند درصد حجمی، چگالی و مدول الاستیسیته‌ی اجزاء اصلی، تعیین کننده‌ی خصوصیات مکانیکی و بخصوص مدول الاستیسیته خواهند بود. در این میان سنگ‌دانه‌ها نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. هر چه میزان دانه‌های درشت با مدول الاستیسیته‌ی بالا در مخلوط بتنی بیش‌تر باشد، مدول الاستیسیته‌ی بتن نیز بیش‌تر خواهد بود.

مدول الاستیسیته‌ی دانه‌های طبیعی با تخلخل کم نظیر گرانیت و بازالت در محدوده‌ی ۷۰ تا ۱۴۰ گیگاپاسکال است؛ در حالی که مدول الاستیسیته‌ی ماسه‌سنگ، سنگ‌آهک و شن‌های متخلخل در محدوده‌ی ۲۰ تا ۵۰ گیگاپاسکال تغییر می‌کند. همچنین مدول الاستیسیته‌ی یک سنگ دانه‌ی سبک وزن ممکن است تا حد ۷ گیگاپاسکال پایین بوده و تا حد ۲۸ گیگاپاسکال بالا باشد. مدول الاستیسیته‌ی خمیر سیمان مستقیماً به تخلخل آن وابسته است، و تخلخل خمیر سیمان نیز به عواملی چون نسبت آب به سیمان، میزان هوا، افزودنی‌های معدنی و درجه هیدراسیون سیمان بستگی دارد. مدول الاستیسیته‌ی سیمان پرتلند هیدراته شده با تخلخل متغیر، در محدوده‌ی ۷ تا ۳۰ گیگاپاسکال متغیر خواهد بود.

از آنجا که محدوده‌ی تغییرات مدول الاستیسیته‌ی دانه‌ها نسبت به محدوده‌ی تغییرات مدول الاستیسیته‌ی خمیر سیمان به مراتب وسیع‌تر است، لذا نقش سنگ‌دانه‌های مصرفی و مدول الاستیسیته‌ی آن‌ها در مدول الاستیسیته‌ی بتن به مراتب بالاتر خواهد بود. رابطه‌ی (۲-۷) تاثیر مدول الاستیسیته‌ی سنگ دانه‌ها در مدول الاستیسیته‌ی بتن با مقاومت بالا را بیان می‌کند.

شرایط آزمایش نیز در مدول الاستیسیته‌ی بتن مؤثر است. در سرعت بارگذاری بالاتر، بتن از خود مدول الاستیسیته‌ی بالاتری نشان می‌دهد. همچنین نمونه‌های بتنی که در شرایط مرطوب آزمایش شوند، در حدود ۱۵ درصد مدول الاستیسیته‌ی بالاتری نسبت به نمونه‌های آزمایش شده در شرایط خشک، از خود بروز می‌دهند. این در حالی است که همانگونه که قبلاً اشاره شد، مقاومت فشاری نمونه‌های آزمایش شده در شرایط خشک، در حدود ۱۵ درصد بیش از مقاومت فشاری نمونه‌های آزمایش شده در شرایط مرطوب است.

## ۵-۲ ضریب پواسون بتن


وقتی که نمونه‌ی استوانه‌ای بتنی تحت اثر فشار قرار گیرد، هم‌زمان با کوتاه شدن طول نمونه و ایجاد کرنش‌های طولی، نمونه در جهت جانبی افزایش بُعد پیدا می‌کند. نسبت کرنش‌های جانبی به کرنش فشاری محوری به عنوان ضریب پواسون خوانده می‌شود. این ضریب برای بتن با مقاومت بالا در حدود ۰/۱۱، و برای بتن با مقاومت پایین در حدود ۰/۲۱ است. به عنوان یک میانگین مناسب برای ضریب پواسون بتن، عدد ۰/۱۵ تا ۰/۱۷ منطقی به نظر می‌رسد.

## ۶-۲ مقاومت کششی تک محوره بتن

مقاومت کششی بتن ممکن است تحت کشش خالص (کشش مستقیم) و یا کشش ناشی از خمش اندازه‌گیری شود. بسته به نوع مقاومت کششی تعریف شده، مقاومت کششی بتن در محدوده ۸ تا ۱۵ درصد مقاومت فشاری آن متغیر خواهد بود. دلیل کمتر بودن چشمگیر مقاومت کششی بتن نسبت به مقاومت فشاری آن وجود ریز ترک‌های فراوان در جسم بتن حتی قبل از شروع آزمایش است. چنین ریز ترک‌هایی در فشار بسته شده و مشکلی برای باربری فشاری ایجاد نمی‌کنند؛ اما در کشش مانع از انتقال تنش کششی شده و منجر به گسیختگی زودرس آن نمونه تحت تنش کششی می‌شوند.

### ۱-۶-۲ مقاومت کششی بتن تحت اثر کشش خالص

ایجاد تنش کششی خالص به صورت مستقیم در یک نمونه بتنی در آزمایشگاه چندان آسان نیست زیرا اساساً وسایل نگه داشتن نمونه، تنش‌های ثانویه‌ای تولید می‌کند که نمی‌توان اثرات آنها را نادیده گرفت. استاندارد ASTM C496 برای سنجش مقاومت کششی بتن تحت کشش خالص، آزمایش شکافت استوانه را معرفی می‌کند و مقاومت کششی حاصله را با  $f_{ct}$  نمایش داده و با توجه به شکل ۲-۹ با استفاده از رابطه (۲-۹) محاسبه می‌کند. این آزمایش به نام آزمایش برزیلی نیز خوانده می‌شود.



شکل ۲-۹ آزمایش شکافت استوانه و چگونگی توزیع تنش در قطر استوانه

$$f_{ct} = \frac{2P}{\pi LD} \quad (۲-۹)$$

در این آزمایش نمونه بتنی استوانه ای استاندارد با ابعاد  $150 \times 300 \text{ mm}$  از پهلو در طول دو خط محوری مخالف تحت فشار قرار می‌گیرد. بار به طور پیوسته با سرعت ثابت و در محدوده 0.7 تا  $1.4 \text{ MPa/sec}$  وارد می‌شود تا نمونه شکسته شود. تنش فشاری وارد بر این نمونه تنش کششی متعامدی ایجاد می‌کند که در طول قطر عمودی تقریباً یکنواخت است. شکل ۲-۹ نحوه اعمال بار بر نمونه و تنش‌های ایجاد شده در جهت متعامد را نشان می‌دهد.

## ۲-۶-۲ مقاومت کششی بتن تحت اثر کشش ناشی از خمش

استاندارد ASTM C78 برای سنجش مقاومت کششی بتن ناشی از خمش، بارگذاری خمشی متمرکز در یک سوم دهانه تیر بتنی با ابعاد  $150 \times 150 \times 500 \text{ mm}$  را پیشنهاد می‌کند. این تیر با سرعت اعمال تنش در محدوده 0.8 تا  $1.2 \text{ MPa/sec}$  و تا لحظه ترک خوردگی و شکست تیر بارگذاری می‌شود. تنش کششی لحظه ترک خوردگی (شکست) تیر به نام مدول گسیختگی و یا مقاومت خمشی نامیده شده و با  $f_r$  نمایش داده می‌شود. این تنش بر اساس محاسبات تنش‌های ناشی از خمش از رابطه (۲-۱۰) محاسبه می‌گردد. در این رابطه  $b$ ،  $d$  و  $l$  به ترتیب عرض، ارتفاع و طول تیر بوده و  $P$  کل بار است که در دو نقطه به فاصله یک سوم از تکیه‌گاهها وارد شده است. (شکل ۲-۱۰)





شکل ۲-۱۰ آزمایش تعیین مدول گسیختگی بتن

$$f_r = \frac{Pl}{bd^2} \quad (2-10)$$

رابطه (۲-۱۰) فقط وقتی معتبر است که شکست در سطح کششی و در یک سوم میانی طول دهانه باشد. چنانچه شکست خارج از یک سوم میانی باشد باید رابطه (۲-۱۰) اصلاح گردد که دوستان در صورت علاقه می توانند به استاندارد مربوطه مراجعه نمایند.

### ۲-۶-۳ رابطه بین مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن

اگرچه مقاومت فشاری و مقاومت کششی بتن ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند؛ با این وجود تناسب مستقیمی بین آنها وجود ندارد. با افزایش مقاومت فشاری بتن، مقاومت کششی بتن با رشد کمتری افزایش می یابد. تحقیقات نشان داده است که نسبت مقاومت کششی مستقیم بتن به مقاومت فشاری آن برای بتن با مقاومت کم ۱۰ تا ۱۱ درصد، برای بتن با مقاومت متوسط ۸ تا ۹ درصد و برای بتن با مقاومت بالا حدود ۷ درصد است.

بعضی از محققین برای تعیین مقاومت کششی متوسط حاصل از آزمایش برزیلی رابطه (۲-۱۱) را پیشنهاد کرده اند،

$$f_{ct} = 0.54\sqrt{f'_c} \quad (2-11)$$

استاندارد اروپایی *CEB - FIP* رابطه (۲-۱۲) را برای تعیین مقاومت کششی متوسط حاصل از آزمایش شکافت ارائه می کند،

$$f_{ct} = 0.3(f'_c)^{\frac{2}{3}} \quad (2-12)$$


مقاومت کششی بتن در کشش ناشی از خمش و یا مدول گسیختگی ( $f_r$ ) در مقایسه با مقاومت کششی بتن در کشش مستقیم، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بزرگتر به دست می آید. این مسئله عمدتاً به این دلیل است که رابطه خمش یک ارتباط خطی تنش کرنش در سرتاسر مقطع تیر بتنی فرض می کند و از طرفی در آزمایش تیر خمشی به خلاف آزمایش کشش مستقیم فقط در ناحیه محدودی از تارهای پایین مقطع تنش کششی حداکثر حاصل می شود. در عمل این حجم کوچک که به تنش حداکثر رسیده است با رفتاری سازه های بتن آرمه (کارشناسی معماری) - مدرس: داود مجیدی نصرآبادی

غیر خطی امکان انتقال تنش حداکثر به تارهایی از مقطع که تحت تنش کششی کوچکتری قرار دارند را نیز فراهم می‌کند و به همین دلیل ترک خوردگی مقطع دیرتر اتفاق می‌افتد و نتایج مشاهدات تجربی نشان داده است که در بتن‌های با مقاومت پایین مدول گسیختگی می‌تواند تا دو برابر مقاومت بتن در کشش مستقیم باشد. این افزایش برای بتن‌های با مقاومت متوسط و پایین به ترتیب در حدود ۷۰ درصد، و ۵۰ تا ۶۰ درصد گزارش شده است. توجه شود که در هر حال آزمایش خمشی برای کنترل کیفیت بتن در تیرها، دیوارها و روسازی بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها ارجحیت دارد، زیرا بتن به جای کشش مستقیم، در خمش بارگذاری می‌شود. آیین نامه *ACI 318* برای تعیین مدول گسیختگی جهت محاسبات تیرها، رابطه (۲-۱۲) را پیشنهاد نموده است.

$$f_r = 0.7\sqrt{f'_c} \quad (2-13)$$

### ۲-۷ رفتار بتن تحت اثر تنش چند محوره

رفتار بتن تحت تنش‌های چند محوره بسیار پیچیده بوده و بر خلاف آزمایش‌های استاندارد که برای تعیین رفتار بتن تحت فشار تک محوره وجود دارد، آزمایش‌های استاندارد برای تعیین رفتار بتن تحت تنش‌های چند محوره وجود ندارد. با دقت در شکل ۲-۱۱ دیده می‌شود که مقاومت و شکل پذیری بتن تحت فشار سه محوره در مقایسه با مقاومت و شکل پذیری آن تحت فشار تک محوره افزایش قابل توجهی می‌یابد.




شکل ۲-۱۱ منحنی‌های تنش کرنش نمونه‌های بتنی استوانه‌ای تحت فشار سه محوری

$$(f'_c = 3600 \text{ psi} = 25.2 \text{ MPa})$$

## ۸-۲ مقاومت خستگی بتن

آنچه تاکنون در مورد مقاومت بتن گفته شد همه مربوط به یک بارگذاری استاتیکی بود. با این وجود در بعضی از سازه ها ممکن است بارهای تکراری بر سازه اثر کند. چنانچه یک ماده تحت اثر تعدادی بارهای تکراری قرار بگیرد به صورتی که هر کدام از آن بارها کوچکتر از مقاومت فشاری استاتیکی آن ماده باشد، و ماده تحت اثر آن بارهای کوچک دچار شکست شود، اصطلاحاً می‌گوییم آن ماده در اثر خستگی<sup>۱</sup> شکسته شده است. پدیده خستگی در مورد اکثر مصالح و از جمله بتن و فولاد وجود دارد اگرچه در این قسمت فقط مسئله خستگی را در مورد بتن دنبال می‌کنیم.

برای روشن شدن بهتر مسئله خستگی در بتن، ابتدا یک نمونه بتنی را که تحت بارگذاری تا حد مقاومت بتن و سپس باربرداری، و مجدداً بارگذاری تا آستانه تنش‌های حداکثر قابل تحمل و سپس باربرداری و تکرار این وضعیت قرار گیرد، در نظر بگیرید. منحنی‌های تنش کرنش فشاری برای بار تکراری یک نمونه بتنی با مقاومت  $f'_c = 28 \text{ MPa}$  در شکل ۱۲-۲ نمایش داده شده است. ملاحظه می‌شود که پس از هر باربرداری مقدار قابل توجهی کرنش‌های پسماند در نمونه بتنی باقی می‌ماند که این مسئله باعث می‌شود بعد از تعداد سیکل محدودی بارگذاری، نمونه تقریباً مقاومت خود را از دست بدهد.



شکل ۱۲-۲ منحنی‌های تنش کرنش فشاری بتن تحت اثر بارهای تکراری

$$(f'_c = 4000 \text{ psi} = 28 \text{ MPa})$$

<sup>۱</sup> Fatigue

## ۲-۹ ارزیابی و پذیرش بتن

بتن ماده‌های مرکب از سیمان، آب، سنگدانه و هوا بوده و تغییرات در خصوصیات این اجزاء و تغییرات در مسائلی همچون جای‌دادن و تراکم بتن به تغییراتی در مقاومت بتن ساخته شده منجر می‌شود. از طرفی تفاوت در شرایط آزمایش و دستگاه نیز تفاوت‌های آشکاری در مقاومت بتن ایجاد می‌کند. از این جهت آیین‌نامه‌ها به این تغییرات آماری در نتایج آزمایش مقاومت فشاری توجه کرده و با ارائه تعریف‌ها و روابطی سعی می‌کنند تا یک ضریب اطمینان مناسب را در عدد مقاومت فشاری بتن منظور نمایند.

### ۲-۹-۱ پذیرش نمونه‌های آزمایشگاهی

مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، مقاومت یک نمونه آزمایش بتن، میانگین مقاومت حداقل دو آزمونه‌ی استوانه‌ای به ابعاد  $300 \times 150 \text{ mm}$  و یا میانگین حداقل سه آزمونه‌ی استوانه‌ای به ابعاد  $200 \times 100 \text{ mm}$  است که از یک مخلوط بتن برداشته شده و در سن ۲۸ روز یا در سن مشخص شده برای  $f'_c$  آزمایش شده باشد.

آزمایشگاه مسئول انجام آزمایش‌ها باید دارای صلاحیت تایید شده از طرف سازمان برنامه و بودجه باشد. مسئولین آزمایشگاه باید آزمایش‌های بتن تازه را در کارگاه انجام دهند. همچنین آزمونه‌ها را برای عمل‌آوری استاندارد آماده نمایند و در صورت لزوم آزمونه‌هایی برای عمل‌آوری در کارگاه تهیه کرده و دمای بتن تازه را همراه با آماده‌سازی آن‌ها یادداشت نمایند. کلیه گزارش‌های آزمایش پذیرش بتن باید برای مهندس ناظر، کارفرما، مقام قانونی مسئول و در صورت لزوم برای تولیدکننده بتن ارسال شوند. مسئولین آزمایشگاه محلی و مسئولین آزمایشگاه مرکزی که آزمایش‌ها را انجام می‌دهند باید دارای صلاحیت کافی باشند.

### ۲-۹-۲ تواتر نمونه برداری

نمونه برداری در هر سازه و برای هر نوع و رده‌ی بتن باید در محل مصرف نهایی، قبل از بتن‌ریزی در عضو مورد نظر صورت گیرد. پذیرش بتن برای هر نوع و رده در هر سازه نیز به صورت جداگانه است. در مواردی که حجم هر پیمانانه اختلاط بتن در پای کار یک متر مکعب باشد، تواتر نمونه برداری باید حداقل برابر با بیشترین مقادیر زیر باشد،

- (۱) یک نمونه در هر نوبت کاری روزانه
- (۲) یک نمونه برای هر ۳۰ متر مکعب بتن
- (۳) یک نمونه برای هر ۵۰ متر مربع سطح دال و دیوار
- (۴) یک نمونه برای هر ۱۰۰ متر طول تیر و کلاف در مواردی که جدا از سایر قطعات بتن ریزی می‌شوند
- (۵) یک نمونه برای هر ۵۰ متر طول ستون

در مواردی که حجم هر پیمانۀ اختلاط بتن در پای کار بیشتر یا کمتر از یک متر مکعب باشد، مقادیر فوق را می توان به همان نسبت افزایش یا کاهش داد مشروط بر آنکه این نسبت ها بیشتر از ۲ و یا کمتر از نصف نشوند. همچنین در هر سازه برای هر نوع و رده ی بتن حداقل شش نوبت نمونه برداری صرف نظر از حجم و سطح سازه ضرورت دارد. در مواردی که حجم کل هر نوع یا رده ی بتن در یک سازه از ۳۰ مترمکعب کمتر باشد، به شرط آنکه مهندس ناظر بتن را مناسب تشخیص دهد، می توان از نمونه برداری و آزمایش صرف نظر کرد.

### ۳-۹-۲ ضوابط پذیرش مقاومت بتن

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ضوابط زیر را برای پذیرش مقاومت بتن اعلام کرده است. در ابتدا باید دقت داشت که نمونه گیری از بتن باید مطابق استاندارد ملی انجام شده باشد و همچنین ساخت و عمل آوری آزمونهای بتنی در کارگاه نیز باید مطابق استاندارد انجام شده باشد. با رعایت این شروط مقاومت فشاری بتن هنگامی قابل قبول است که شروط زیر برقرار باشند.

(۱) میانگین مقاومت هر سه نمونه متوالی برابر یا بیشتر از  $f'_c$  باشد.

(۲) مقاومت هیچ یک از نمونه ها کمتر از  $0.9f'_c$  نباشد.

در مواردی که تنها شرط اول برآورده نشود، می توان بتن را از نظر سازه ای پذیرفت؛ ولی چنانچه شرط دوم برآورده نشود باید اقداماتی به عمل آیند تا میانگین نتایج مقاومت در آزمایش های بعدی افزایش یابد. همچنین در حالتی که شرط دوم تامین نگردد باید الزامات بررسی نتایج بتن کم مقاومت به اجرا گذاشته شوند. چنانچه از آزمونهای مکعبی به ابعاد ۱۵۰ یا ۱۰۰ میلیمتر برای تعیین مقاومت فشاری استفاده شده باشد، می توان طبق ضوابط ارائه شده در آیین نامه ی آبا این نتایج را به نتایج استوانه ای تبدیل نمود.

### ۴-۹-۲ بررسی نتایج بتن کم مقاومت

در مواردی که نتایج آزمایش مقاومت هر یک از نمونه ها مطابق ضوابط گفته شده تامین نگردد یا چنانچه آزمایش نمونه های عمل آمده در کارگاه نقایصی در حفاظت عمل آوری بتن نشان دهد، باید اقداماتی انجام شوند تا نسبت به کافی بودن مقاومت سازه اطمینان حاصل گردد. چنانچه احتمال بتن کم مقاومت تایید شود و محاسبات سازه کاهش قابل ملاحظه ای را در مقاومت سازه نشان دهند، آزمایش مغزه گیری از ناحیه مورد نظر مطابق استاندارد ملی به اجرا گذاشته می شود. در چنین مواردی از ناحیه مورد نظر ۳ عدد مغزه باید گرفته شود. مغزه های گرفته شده باید در شرایط مطلوب در کیسه ها یا ظروف عایق رطوبت نگهداری و به آزمایشگاه منتقل شوند و آزمایش کردن مغزه ها باید بین پنج روز پس از نگهداری در آب تا ۷ روز پس از مغزه گیری آزمایش شوند؛

مگر آنکه روش دیگری توسط مهندس ناظر اجازه داده شده باشد. بتن ناحیه‌ای که از آن مغزه‌گیری شده هنگامی قابل قبول تلقی می‌شود که شروط زیر تامین شده باشند،

(۱) میانگین مقاومت هر سه مغزه حداقل  $0.85f'_c$  باشد.

(۲) مقاومت هیچ یک از مغزه‌ها از  $0.75f'_c$  کمتر نباشد.

آزمایش مغزه‌های اضافی از مناطقی که نتایج آزمایش مغزه آنها از آشفتگی برخوردار هست مجاز است. در مواردی که ضوابط ارزیابی مقاومت سازه بر اساس نتایج آزمایش مقاومت مغزه‌ها برآورده نگردد و کفایت مقاومت سازه در ابهام باقی بماند، مهندس ناظر یا مقام قانونی مسئول می‌تواند برای آن بخش تایید نشده سازه دستور مطابق فصل ۹-۲۳ مبحث نهم و یا هر دستور مقتضی دیگر صادر نماید.

فصل سوم

طراحی سازه های بتن آرمه



**Ferdows Institute of Higher Education**

**Ministry of Science, Research and Technology (Iran)**

# **Concrete Structures**

**According to the  
Architect Bachelor's Degree Syllabus**

Developed by

**Davoud Majidi Nasrabadi, M.Sc.**

**Winter 2022**



