

داده های مربوط به آزمایش تشعشع:

صفحه فولادی صیقلی

فاصله: ۵۰ mm

دمای سطح (°C)	دمای محیط (°C)	شار تشعشعی (W)
۴۴	۲۵	۴۴,۷۲
۶۲	۲۵	۱۰۶,۲۱
۵۳	۲۵	۶۹,۷۶

هدف: تعیین ضریب صدور صفحه صیقلی فولادی