

سُلَيْمَان

آهک

ضرورت استفاده و کاربرد آهک:

- در ساختمن سازی از کربناتهای کلسیم استفاده های مختلفی میشود. سنگهای آهکی جزء کربناتهای کلسیم هستند که به صورت سنگ ساختمنی یا به صورت آهک زنده و آهک شکفته به عنوان ماده چسباننده در ملاتها مورد استفاده قرار میگیرند. یکی از مصارف عمده آهک، تهیه ملاتهای ساختمنی خصوصاً ملاتهای سیمانی است. مزایای افزودن آهک به ملاتهای سیمانی به قرار زیر است:
 - افزایش قابلیت نگهداری آب در ملات، در نتیجه خمیری شدن و کارآبی بیشتر ملات.
 - کاهش نفوذ پذیری در مقابل آب و رطوبت.
 - کاهش جمع شدگی ناشی از خشک شدن ملات (انقباض) و ثابت ماندن حجم آن پس از گرفتن و سخت شدن.
 - چسبندگی بیشتر ملات به مصالح بنایی.
 - انعطاف پذیری بیشتر تحت تنش.
 - کاهش شوره زدگی.
- روشن تر شدن رنگ ملات (آهک خالص سفید رنگ است).

آهک

ضرورت استفاده و کاربرد آهک:

۰ آهک علاوه بر استفاده در ملاتها، مصارف وسیعی در صنعت ساختمان و در صنایع دیگر دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

۰ - ساخت آجر ماسه آهکی

۰ - **ثبت خاک در راه سازی:** در زمینهایی که جنس خاک آنها مرغوب نیست، برای راه سازی ابتدا آهک را به صورت دوغاب با خاک مخلوط کرده، سپس به آن آب اضافه می‌کنند و شفته حاصل را در بستر راه می‌ریزند. پس از خشک شدن روی آن غلتک کشیده می‌شود تا متراکم گردد بعد آسفالت را روی آن اجرا می‌کنند. بدین طریق هم از نفوذ آبهای زیرزمینی در بستر راه جلوگیری می‌شود و هم آب باران در آن نفوذ نمی‌کند. علاوه بر این تحمل بار فشاری و قدرت بارگذاری در بستر راه افزایش یافته و نیز با کاهش انقباض خطی از ایجاد ترک در سطح راه جلوگیری می‌شود، زیرا خاک بدون آهک به هنگام رطوبت باد گرده و با خشک شدن ترک می‌خورد. همچنین با این روش از رشد گیاهان و نفوذ ریشه آنها نیز در جاده‌ها ممانعت به عمل می‌آید. جهت ثبت خاک جاده‌هایی که آسفالت آنها اجرا شده است، سطح رویه آسفالت را سوراخ کرده و با فشار، دوغاب آهک را در زیر لایه آسفالتی راه تزییق می‌کنند.

آهک

ضرورت استفاده و کاربرد آهک:

استفاده از شفته آهکی جایگزین خاکریزی پشت سازه ها: متراکم کردن خاکی که اطراف پی ریخته میشود، نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است (هر بار ۱۵-۱۰ سانتیمتر خاک ریخته شده و با استفاده از غلتک متراکم میشود). در این گونه موارد استفاده از شفته آهکی که قبلاً کاملاً شکفته شده، باعث تعدیل زمان اجرا و اقتصادی تر شدن پروژه می گردد. باید توجه داشت که در صورتی که آهک به طور کامل شکفته نشده باشد، به مرور زمان در اثر واکنش با آب باعث ایجاد حرارت و گاهی انفجار و صدمه زدن به سازه های بتونی میشود.

- استفاده از شفته آهک برای پر کردن درز و دوختن لایه های خاک، زمانی که خاکبرداری سازه به صورت قائم باشد.
- استفاده در ساخت محصولات بتونی: آهک هیدراته (شکفته شده) در تولید محصولات بتون سلولی سبک وزن به کار میروند تا محصولی مقاوم در برابر آب تولید شود. آهک همچنین ساخت محصولات بتونی با لبه دقیق تر را میسر می سازد و باعث کاهش زیان از طریق شکستگی میشود.
- از جمله کاربردهای دیگر آهک میتوان به استفاده در ساخت فرآورده های نسوز، شیشه، سرامیک، ماستیکها، رنگها اشاره کرد.
- آهک زنده میل ترکیبی شدیدی با فلزات دارد، لذا با فلزات مصرف شده در ساختمان مانند لوله های فلزی آب و شوفاز و... ترکیب شده و با ایجاد خوردگی در آنها موجب پوسیدگی میشود.

آهک

آماده سازی آهک زنده جهت مصرف (شکفتن آهک):

- ۰ آهک زنده به صورت کلوخه یا گردی که از آهک پزی به دست می‌آید، مستقیماً قابل استفاده نیست و باید قبل از استفاده شکفته شود.
- ۰ برای شکفتن آهک آن را با مقدار مناسب آب مخلوط می‌کنند. اگر آهک زنده کاملاً خالص باشد، ۱٪ ۲۲٪ مقدار وزنش آب برای شکفتن لازم دارد ولی عموماً به علت وجود ناخالصی در آهک، آب کمتری مورد نیاز است.
- ۰ آهک زنده میل ترکیبی فراوانی با آب دارد و در اثر این ترکیب از دیاد حجم پیدا کرده و حرارت زیادی آزاد می‌کند. بنابراین اگر آهک به صورت زنده مورد استفاده قرار گیرد، به مرور زمان شکفته می‌شود و از دیاد حجم آن که گاهی ممکن است تا ۵/۳ برابر حجم اولیه هم باشد، باعث ایجاد ترک در دیوار و پی و آسیب زدن به سازه می‌شود.
- ۰ علاوه بر این حتی اگر مقدار کمی آهک نشکفته جهت تهیه ملات، آجر ماسه آهکی و یا مصارف دیگر مورد استفاده قرار گیرد، بعداً در اثر مجاورت با آب و نیز بارندگی شکفته شده و به صورت آلوئک بر روی سازه ظاهر می‌شود.

آهک

آماده سازی آهک زنده جهت مصرف (شکفتن آهک):

- فرآیند شکفتن آهک به قرار زیر است:



هیدرات کلسیم (Ca(OH)_2) را آهک شکفته (Slaked Lime)، آهک کشته، آهک مرده، آهک آبدیده و یا آهک هیدراته می‌نامند.

- سرعت شکفتن آهک به سه عامل زیر بستگی دارد:

۱. هرچه دانه های آهک ریزتر باشند سریعتر شکفته می‌شوند.
۲. آهک خالص بسیار سریعتر از آهک ناخالص شکفته می‌شود.
۳. آهک پخته شکفته نمی‌شود و آهک سوخته نیز یا شکفته نمی‌شود یا خیلی دیر شکفته می‌شود.

آهک

آماده سازی آهک زنده جهت مصرف (شکفتن آهک):

- ۰ آهک را بر حسب سرعت شکفتن آن به سه دسته زیر تقسیم می‌کنند:
 - ۰ - آهکی که سریع شکفته می‌شود (کمتر از ۱۵ دقیقه): برای شکفته کردن این آهک باید آهک را به آب اضافه کرد نه آب به آهک.
 - ۰ - آهکی که سریع شکفته می‌شود (کمتر از ۱۵ دقیقه): برای شکفته کردن این آهک را باید آهک را پوشاند تا آب آن بخار نشود. از این نوع آهک ملات کاملاً هوایی تولید می‌شود.
 - ۰ - آهکی که سرعت شکفتن آن متوسط است (۳۰-۱۵ دقیقه): در این مورد باید آب را به آهک اضافه کرد به طوری که نیمی از آهک در آب غوطه ور شود. در صورت تبخیر شدن آب میتوان فقط به همان میزان آب تبخیر شده، به آن اضافه کرد. از این نوع آهک ملات نیمه آبی تولید می‌شود.
 - ۰ - آهکی که آهسته شکفته می‌شود (پس از ۳۰ دقیقه): در این مورد هم آب به آهک اضافه می‌شود، تا حدی که کاملاً آن را مرطوب کند. سپس باید به مدت ۳۰ دقیقه صبر کرد تا عمل شکفتن شروع شود، پس از آن دوباره مقدار کمی آب اضافه نمود. بهتر است مخلوط را گرم نگه داشته تا عمل شکفتن بهتر انجام گیرد. از این نوع آهک ملات آبی تولید می‌شود.

آهک

خواص آهک شکفته:

• خواص فیزیکی:

- تغییر حجم: آهک زنده هنگام شکفتن از دیاد حجم پیدا می‌کند به طوری که آهک‌های کم مایه $1/25-2$ برابر و آهک‌های پرمایه $2-3/5$ برابر افزایش حجم پیدا می‌کنند (انواع آهک‌ها در بخش بعد شرح داده خواهند شد). ولی آهک شکفته هنگام سخت شدن تغییر حجم نمی‌دهد.
- وزن مخصوص: وزن مخصوص آهک شکفته $2/2$ ، خمیر آهک نمناک $1/4$ ، گرد آهک شکفته نلرزیده $45/0$ و لرزیده آن $\frac{gr}{cm^3} 7/0$ است.
- دانه‌بندی: دانه‌های گرد آهک شکفته، باید کوچک‌تر از $2/0$ میلیمتر باشد و ریزی دانه‌ها به $200/00$ میلیمتر (2 میکرون) هم می‌رسد.
- افت وزنی: افت وزنی آهک شکفته در اثر گرمای حدود 100 درجه سانتیگراد، 25% وزن آن است.

آهک

خواص آهک شکفته:

• خواص شیمیایی:

• **خاصیت اسیدی و قلیایی:** آهک خاصیت قلیایی دارد و معمولاً ارزان‌ترین قلیاست. همچنین آهک گازهای اسیدی CO_2 و SO_2 را جذب می‌کند.

• **تأثیر ترکیبات آهکی بر فلزات:** آبهای آهک دار و ملات‌های آهکی در صورت وجود رطوبت با فلزاتی نظیر سرب، برنج، روی و آلومینیوم ترکیب می‌شوند و در قطعات و لوله‌های فلزی که در ساختمان به کار رفته‌اند، خوردگی ایجاد می‌کنند. از این‌رو باید آنها را قبل از مصرف در ساختمانهایی که با ملات آهکی ساخته شده‌اند، قیر اندود کرد.

• **تأثیر ترکیبات آهکی بر گونی عایقکاری:** اگر ملات‌های آهکی در مجاورت عایق قیر و گونی قرار گیرند، باعث پوسیدگی گونی آن می‌شوند. زیرا با روغنهای گیاهی موجود در تارهای گونی ترکیب شده و تشکیل صابون آهکی میدهند. لذا در این موارد باید از مقواهی قیر اندود یا نمد قیراندود یا بافته‌هایی استفاده کرد که آهک به آنها اثر مخرب نداشته باشد.

آهک

خواص آهک شکفته:

- خواص مکانیکی:
- سختی: آهکهای منیزیمی و سیلیس دار سختتر از آهکهای خالصند.
- خاصیت ارجاعی: آهکهایی که دارای مقدار بیشتری منیزیت هستند، خاصیت ارجاعی بیشتری نسبت به آهک خالص دارند.

آهک

ملاتهاي آهکي:

- در مورد ملاتهاي که با آهک ساخته ميشوند در فصل ملاتها توضيح داده شده است. در اين بخش به برخى از نکاتي که هنگام استفاده از ملاتهاي آهکي باید مورد توجه قرار گيرند، اكتفا ميکنيم.
- سرما باعث ميشود که سخت شدن ملاتهاي آهکي ديرتر اتفاق بيفتد، بنابر اين نباید مخلوط هاي آهکي نيمه آبي را در مناطق سردسir به كاربرد.
- ملاتهاي آهکي نسبت به ملاتهاي سيماني، پس از خشك شدن اقياض کمتری دارند و اين يكی از مزيتهاي بزرگ ملاتهاي آهکي است. از اين مزيت ميتوان در بهبود خواص ملات سيمان با اضافه کردن آهک به آن استفاده کرد. ولی به علت ميل تركيبی فراوان آهک با فلزات، نباید آن را با سيمانهاي داراي اكسيد آلومينيوم مخلوط کرد (تأثير آهک در ملاتهاي سيماني). از طرفی چون ملاتهاي آهکي به کندی سخت ميشوند، ميتوان مقداري سيمان را جهت تسريع فرآيند خود گيري ملاتهاي آهکي به آنها اضافه کرد (تأثير سيمان در ملاتهاي آهکي).
- سطح اندود از آهک خشك نشده موجب ضایع شدن رنگ آميزي ميگردد. اين تأثير بر روی رنگهاي روغنی بيشتر است و رنگ را تعزيز کرده و از بين ميبرد.
- همان طور که قبلانيز اشاره شد ملاتهاي آهکي نباید در تماس مستقيم با فلزات مورد استفاده قرار گيرند.

آهک

نگهداری از آهک:

- شرایطی که در نگهداری از سیمان مطرح است، در مورد آهک نیز صدق می‌کند. آهک زنده باید دور از اثر آب و دی اکسید کربن هوا و در بسته بندیهای ضد آب نگهداری شود.
- چنانچه آهک مدتی بدون مصرف باقی بماند، جهت استفاده باید آزمایشات کیفیت روی آن انجام گیرد.