



دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی عمران
مهندسی عمران - عمران

تکنولوژی بتن

مدرس: امیر حسین اویسی اسکویی
تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴

تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴

کارشناسی مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب


امیر حسین اویسی اسکویی

تکنولوژی بتن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مبانی پایه‌ای ضوابط پذیرش کیفیت بتن ساخته شده		
نظارت ۸۶ عمران		
۲۵- برای یک قطعه بتنی که با بتن رده C35 طراحی و اجرا شده است، نتایج سه نمونه‌برداری متوالی به شرح زیر است: ۲۷، ۳۴، ۳۵ مگاپاسکال الف) مشخصات بتن ریخته شده منطبق بر رده مورد نظر بوده و بتن پذیرفتنی است. ب) مشخصات بتن ریخته شده منطبق بر رده موردنظر نیست و بتن مردود است. ج) با صرفنظر کردن از کمترین نتیجه نمونه‌برداری، مشخصات بتن ریخته شده قابل قبول است. د) هیچکدام		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مبانی پایه‌ای ضوابط پذیرش کیفیت بتن ساخته شده		
نظارت ۸۷ عمران		
۳۱- برای یک قطعه بتنی که با بتن رده C30 طراحی و اجرا شده است، نتایج سه نمونه‌برداری متوالی ۲۷ و ۳۱، ۳۵ مگاپاسکال است، کدام گزینه زیر صحیح می‌باشد؟ ۱) مشخصات بتن ریخته شده منطبق بر رده مورد نظر بوده و پذیرفتنی است. ۲) مشخصات بتن ریخته شده منطبق بر رده موردنظر نیست و غیرقابل قبول است. ۳) با صرفنظر کردن از کمترین نتیجه نمونه‌برداری، مشخصات بتن ریخته شده قابل قبول است. ۴) در صورت تشخیص طراح سازه، بدون انجام بررسی بیشتر، نتایج قابل قبول و منطبق بر رده موردنظر است.		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
منابع و مراجع دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه - نشریه ۳۲۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور		
		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
منابع و مراجع فناوری ساختمان‌های بتنی (۱۳۹۴) رشته ساختمان - شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای - وزارت آموزش و پرورش		
		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
توزین و پیمانه کردن		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
اثر رطوبت سنگدانه‌ها در وزن آب مخلوط		
سنگدانه های مورد مصرف در بتن باید از داخل اشباع و از خارج خشک باشند تا آب سطحی روی سنگدانه ها در مخلوط بتن تاثیر نگذارد. آب سطحی را بر حسب درصدی از وزن سنگدانه ها بیان می کنند که به آن مقدار رطوبت گویند و هرچه سنگدانه ها ریزتر باشد، این مقدار آب بیشتر است. به طور کلی شرایط رطوبتی دانه ها به صورت زیر مشخص می شود :		
1. خشک شده در اون؛ کاملاً آب جذب می کند. 2. خشک شده در هوا؛ سطح دانه ها خشک بوده اما حاوی رطوبت داخلی است. بنابراین تا حدودی آب جذب می کند. این مقدار را رطوبت موثر گویند. 3. اشباع با سطح خشک؛ آبی از مخلوط بتن جذب نمی کند و آبی به آن پس نمی دهد. 4. خیس یا تر؛ شامل مقدار رطوبتی اضافه در سطح است.		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

اثر رطوبت سنگدانه‌ها در وزن آب مخلوط

معمولاً در هنگام طرح مخلوط بتن، شرایط رطوبت سنگدانه‌ها به صورت اشباع با سطح خشک (SSD) در نظر گرفته می‌شود و آب به صورت آب موثر یا آب آزاد در محاسبات منظور می‌گردد. بنابراین در کارگاه، ابتدا باید وضعیت سنگدانه‌ها از نظر مقدار رطوبت مشخص گردد. به طور کلی شرایط رطوبت سنگدانه‌ها به دو حالت زیر است:

الف) مقدار رطوبت موجود سنگدانه کمتر از مقدار SSD است. در این صورت باید به مقدار تفاوت رطوبت SSD سنگدانه از رطوبت موجود آن، به مقدار آب آزاد مخلوط اضافه شود و همین مقدار از وزن سنگدانه کسر گردد. باید توجه نمود که مقدار رطوبت مورد نیاز برای رسیدن به SSD (جذب آب سنگدانه) قبلاً توسط آزمایشگاه باید اعلام شده باشد.

ب) مقدار رطوبت موجود سنگدانه بیشتر از مقدار SSD است. در این حالت باید به مقدار تفاوت رطوبت SSD سنگدانه از رطوبت موجود آن، از مقدار آب آزاد مخلوط کسر و همین مقدار به وزن سنگدانه اضافه گردد.

مثال

مثال:

مطلوب است با فرض داشتن طرح اختلاط (بر اساس وزن مصالح در حالت SSD)، محاسبه حجم مصالح در یک متر مکعب بتن با مشخصات زیر:

مشخصات طرح اختلاط (برای یک متر مکعب)

سیمان (kg/m ³)	شن در حالت SSD (kg/m ³)	ماسه در حالت SSD (kg/m ³)	آب (kg/m ³)
۳۵۰	۹۲۴	۹۰۰	۱۷۵

مشخصات مصالح

سیمان (kg/m ³)	ماسه در حالت SSD (kg/m ³)	شن در حالت SSD (kg/m ³)	مشخصات
-	۴/۲	۲/۵	ظرفیت جذب آب (%) (SSD)
-	۲/۷	۱/۵	رطوبت موجود در کارگاه (%)
۱/۲۲	۱/۶۷	۱/۶۲	وزن مخصوص انبوهی مصالح در حالت SSD (Lit/m ³)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مثال		
راه حل:		
ابتدا با توجه به اینکه رطوبت مصالح سنگی در کارگاه کمتر از ظرفیت جذب آب حالت SSD می باشد (بر اساس داده های مسئله) وزن مصالح بر اساس حالت موجود اصلاح می گردد:		
$900 \times (1 + \frac{2.7-4.2}{100}) = 886.5 \text{ kg/m}^3$ وزن ماسه در حالت موجود		
$924 \times (1 + \frac{1.5-2.5}{100}) = 914.8 \text{ kg/m}^3$ وزن شن در حالت موجود		
$175 + (900 - 886.5) + (924 - 914.8) = 197.7 \text{ kg/m}^3$ آب مصرفی		
به منظور تبدیل وزن مصالح به حجم، در ساخت یک متر مکعب بتن، باید وزن مخصوص انبوهی شن و ماسه در وضعیت رطوبت موجود مجدداً محاسبه شود و یا با توجه به روابط به دست آمده اصلاح گردد.		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مثال		
جهت سهولت و با در نظر گرفتن تغییرات بسیار جزئی در وزن مخصوص انبوهی شن (بر اساس تغییرات رطوبت)، تنها وزن مخصوص انبوهی ماسه مجدداً محاسبه می گردد. با فرض وزن مخصوص انبوهی ماسه در رطوبت موجود در کارگاه برابر با ۱/۷۱، ادامه مسئله به شکل زیر قابل حل است:		
$\text{لیتر } 287 \approx 286.9 = \frac{350}{1.22} = \text{حجم سیمان}$ $\text{لیتر } 565 \approx 564.8 = \frac{915}{1.62} = \text{حجم شن}$ $\text{لیتر } 519 \approx 518.7 = \frac{887}{1.71} = \text{حجم ماسه}$ $\text{لیتر } 198 = \frac{198}{1} = \text{حجم آب}$		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی مهندسی عمران

تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴

مثال

مراحل فوق به صورت خلاصه و گام به گام در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲ تعیین نسبت‌های مخلوط (یک نمونه مثال حل شده)

مشخصات کلی پروژه			
نام پروژه: مثال	روش ساخت بتن: روش حجمی / روش وزنی		
مقاومت مشخصه بتن:	اسلامپ بتن مورد نیاز:		
حجم اسمی مخلوط‌کن:	حجم مفید مخلوط‌کن:		

داده‌های اجزای بتن

گام	ویژگی	شن درشت	شن ریز	ماسه	سیمان	آب	مواد افزودنی
-	ظرفیت جذب آب (%)	۲/۵	-	۴/۲	-	-	-
۱	رطوبت موجود کارگاهی (%)	۱/۵	-	۲/۷	-	-	-
۲	وزن مخصوص انبوهی SSD (Lit/m ³)	۱/۶۲	-	۱/۶۷	-	-	-
۳	وزن مخصوص انبوهی خشک (Lit/m ³)	-	-	-	-	۱/۲۲	۱
-	دما (°C)	-	-	-	-	-	-

مقادیر وزنی اجزای بتن برای یک متر مکعب

گام	مقادیر وزنی	شن درشت	شن ریز	ماسه	سیمان	آب	مواد افزودنی
-	وزن در حالت SSD (Kg/m ³)	۹۲۴	-	۹۰۰	-	ازاد: ۱۷۵	-
-	وزن در حالت خشک (Kg/m ³)	-	-	-	۳۵۰	کل: -	-
۳	وزن در حالت موجود در کارگاه (Kg/m ³)	۹۱۵	-	۸۸۷	-	صرفی: ۱۹۸	-

تکنولوژی بتن

امیر حسین اویسی اسکویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی مهندسی عمران

تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴

مثال

مقادیر حجمی اجزای بتن برای یک متر مکعب

گام	مقادیر حجمی	شن درشت	شن ریز	ماسه	سیمان	آب	مواد افزودنی
۴	حجم در حالت SSD (Lit)	-	-	-	-	ازاد:	-
۴	حجم در حالت خشک (Lit)	-	-	-	۲۸۷	کل:	-
۵	حجم در حالت موجود در کارگاه (Lit)	۵۶۵	-	۵۱۹	-	صرفی: ۱۹۸	-

برای مخلوط کن ۵۰۰ لیتری و پیمانه ۲۰ لیتری داریم:

تعداد پیمانه اجزای بتن برای حجم مورد نیاز (حجم مفید مخلوط‌کن)

گام	تعداد پیمانه	شن درشت	شن ریز	ماسه	سیمان	آب	مواد افزودنی
۶	تعداد پیمانه در حالت موجود در کارگاه	۱۴.۱	-	۱۳	۷.۲	۵	-

مشخصات بتن تازه (ساخته شده)

مقدار اسلامپ (پس از دقیقه):	مشاهدات ظاهری: (جداشدگی / آب انداختگی / بافت دانه بندی بتن)
نوع اسلامپ:	وزن مخصوص بتن:
(ریزشی / ابرشی / معمولی)	دما:

تکنولوژی بتن

امیر حسین اویسی اسکویی

دمای مخلوط بتن

مثال ۱- برای ساخت یک متر مکعب بتن، ۴۰۰ کیلو سیمان، ۸۰۰ کیلو شن خشک، ۱۰۰۰ کیلو ماسه خشک و ۲۲۰ کیلو آب کل کار می‌رود. دمای سیمان 35°C ، دمای شن 40°C ، دمای ماسه 30°C و دمای آب 25°C می‌باشد. درصد رطوبت کارگاهی شن $6/0$ درصد و برای ماسه $5/4$ درصد به دست آمده است. مطلوب است دمای تعادل بتن مخلوط شده؟

$$W_G = \text{آب موجود در شن} = 800 \times \frac{0.6}{100} \approx 5 \text{ kg}$$

$$W_S = \text{آب موجود در ماسه} = 1000 \times \frac{4.5}{100} \approx 45 \text{ kg}$$

$$\text{آب مصرف} = W_m = 220 - 50 = 170 \text{ kg}$$

$$50 \text{ kg} = \text{آب موجود در سنگدانه‌ها}$$

$$t_m = \frac{0.22(400 \times 35 + 800 \times 40 + 1000 \times 30) + 170 \times 25 + 5 \times 40 + 45 \times 30}{0.22(400 + 800 + 1000) + 220} = 32^{\circ}\text{C}$$

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مثال ۲ - اگر بخواهیم دمای تعادل بتن مخلوط شده به 28°C برسد، آب باید تا چه حد خنک گردد؟ قابل ذکر است که رساندن آب 25°C به $1/5^{\circ}\text{C}$ با مقدار زیادی یخ انجام می‌شود. $28 = \frac{0.22(400 \times 35 + 800 \times 40 + 1000 \times 30) + 170 \times t_w + 5 \times 40 + 45 \times 30}{T_w = 1/5^{\circ}\text{C} \quad 0.22(400 + 800 + 1000) + 220}$		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مثال ۳ - اگر بخواهیم با آب 25°C و یخ 4°C به دمای مخلوط 28°C دست یابیم، چند کیلو یخ لازم است؟ $28 = \frac{0.22(400 \times 35 + 800 \times 40 + 1000 \times 30) + (170 - W_i) \times 25 + W_i [0.5(-4) - 80] + 5 \times 40 + 45 \times 30}{0.22(400 + 800 + 1000) + 220}$ $W_i = 26/5 \text{ kg}$ مصرف مقدار کمی از یخ، 4°C دمای بتن را کاهش داده است		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مثال ۴ - اگر بخواهیم بدون خنک کردن آب یا مصرف یخ به دمای 28°C برسیم، دمای شن باید به چند درجه سانتیگراد کاهش یابد؟ $28 = \frac{0.22(400 \times 35 + 800t + 1000 \times 30) + 170 \times 25 + 5 \times 40 + 45 \times 30}{0.22(400 + 800 + 1000) + 220}$ $t_c = 24.5^{\circ}\text{C}$		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
طرح اختلاط بتن		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

مقدمه و تعریف

نخستین گام برای ساخت بتن، تعیین نسبت‌های اختلاط مصالح بتن است. خصوصیات لازم برای بتن سخت شده توسط طراح سازه مشخص می‌شود ولی خصوصیات بتن تازه با توجه به نوع ساختمان و تکنیک‌های اجرا و حمل بتن تعیین می‌گردد. این دو عامل با در نظر گرفتن درجه‌ی کنترل قابل اعمال در کارگاه، امکان تعیین نسبت‌های اجزای مخلوط بتن را فراهم می‌سازند. طرح اختلاط بتن را می‌توان بدین صورت تعریف کرد: «تعیین اقتصادی‌ترین و عملی‌ترین ترکیب از مصالح در دسترس برای تولید بتنی که در حالت تازه دارای کارایی و چسبندگی قابل قبول و در حالت سخت شده دارای مقاومت و دوام کافی و مناسب باشد.»

لازم به توضیح است که برای اقتصادی بودن تولید بتن، نسبت‌های اختلاط باید به گونه‌ای تعیین شوند که بدون کاهش کیفیت بتن، مقدار سیمان مصرفی به حداقل برسد، زیرا سیمان گران‌ترین عنصر تشکیل دهنده‌ی بتن می‌باشد و از آن‌جا که کیفیت، در وهله‌ی نخست به نسبت آب به سیمان بستگی دارد، برای کاهش مصرف سیمان، مقدار آب نیز باید در حداقل ممکن نگه داشته شود. عواملی که در به حداقل رساندن مقادیر سیمان و آب مورد نیاز مؤثر هستند، عمدتاً عبارتند از: سفت‌ترین مخلوط ممکن، بزرگ‌ترین اندازه‌ی سنگ‌دانه‌ها و بهترین نسبت دانه‌های ریز به درشت.

تکنولوژی بتن

امیر حسین اویسی اسکویی

لزوم ساخت مخلوط‌های بتنی

اساساً طرح مخلوط بتن به معنای دقیق آن امکان‌پذیر نیست، زیرا مصالح مورد استفاده از جنبه‌های مختلف متغیر می‌باشند و بعضی از خصوصیات آن‌ها را نمی‌توان از نظر کمی ارزیابی نمود. بنابراین با استفاده از روش‌های مختلف رایج در طرح اختلاط بتن، در واقع کاری بیش از یک حدس هوشمندانه در مورد ترکیب مناسب اجزا، البته براساس مجموعه‌ای از جداول و منحنی‌ها انجام داده نمی‌شود. لذا ضرورت اساسی دارد که به منظور دستیابی به یک مخلوط رضایت‌بخش برای بتن‌های سازه‌ای، نمونه‌ای از نسبت‌های به‌دست آمده را در آزمایشگاه با استفاده از مصالح واقعی مورد مصرف در ساختمان اصلی، تهیه کنیم و در صورت لزوم با استفاده از نتایج آزمایش، تغییرات مناسب را در نسبت‌های اجزا اعمال نماییم. ضمناً تأکید بر این مسئله لازم است که ساخت مخلوط‌های آزمایشی باید زیر نظر یک کارشناس یا تکنسین باتجربه، به منظور ارزیابی دقیق پارامترهای مختلف انجام گیرد.

تکنولوژی بتن

امیر حسین اویسی اسکویی

نمونه برداری و پذیرش بتن

پذیرش بتن در کارگاه براساس نتایج آزمایش مقاومت فشاری نمونه‌های برداشته شده از بتن مصرفی صورت می‌پذیرد. دفعات تصادفی نمونه‌برداری از بتن باید به نحوی بکناخت در طول مدت تهیه و مصرف بتن توزیع شوند. نمونه‌ها باید قبل از ریختن در محل نهایی مصرف برداشته شوند. مقصود از هر نمونه‌برداری از بتن، تهیه حداقل دو نمونه از آن است که آزمایش فشاری آن‌ها در سن ۲۸ روزه یا هر سن مقرر شده دیگری انجام می‌پذیرد و متوسط مقاومت‌های فشاری به دست آمده به عنوان نتیجه نهایی آزمایش منظور می‌شود. برای ارزیابی کیفیت بتن قبل از موعد مقرر می‌توان حداقل یک نمونه دیگر نیز به منظور انجام آزمایش مقاومت فشاری تهیه کرد.

روش طرح اختلاط

در گذشته بتن‌ها را براساس نسبت‌های دستوری مشخص، مانند نسبت‌های حجمی ۴:۲:۱ (یعنی یک قسمت حجمی سیمن، دو قسمت حجمی ماسه و چهار قسمت حجمی سنگ‌دانه‌ی درشت) تهیه می‌کردند. در این روش به ندرت مقدار آب محدود می‌شد و میزان آن فقط از طریق حداکثر اسلامپ به‌طور غیرمستقیم کنترل می‌گردید. البته چنین مخلوط‌هایی به دلیل سادگی انتخاب مزایایی دارند؛ اما طرح حاصله به هیچ‌وجه اثر عوامل مختلف بر مشخصات بتن را نشان نمی‌دهد. اساسی‌ترین روش جهت طرح مخلوط باید مبتنی بر حجم‌های مطلق مصالح مختلف در مخلوط بتن باشد. روش عملی‌تر، که در این فصل به آن اشاره می‌شود، روشی است که در آن وزن مواد تشکیل‌دهنده‌ی مخلوط براساس تهیه‌ی یک متر مکعب بتن متراکم محاسبه می‌شود. این روش سال‌هاست که در کشورهای مختلف جهان به کار می‌رود.

عوامل مؤثر بر طرح مخلوط

الف) مقاومت فشاری: آنچه که طراح سازه مشخص می‌کند، حداقل مقاومت فشاری لازم برای بتن است. این در حالی است که می‌دانیم مقاومت بتن ساخته شده، با مصالح و نسبت‌های داده شده تحت شرایط مناسب و مطلوب، تا مدت‌ها افزایش می‌یابد. به هر حال در اکثر استانداردها مقاومت ۲۸ روزه را به عنوان مبنای مقاومت لازم برای اهداف سازه‌ای در نظر می‌گیرند. عوامل مختلف مؤثر بر مقاومت فشاری بتن عبارتند از:

- ۱- طبیعت مصالح سنگی (شکل، تخلخل، بافت سطحی)
- ۲- دانه‌بندی مصالح سنگی (اندازه و توزیع سنگ‌دانه‌ها)
- ۳- نوع سیمان
- ۴- نسبت آب به سیمان
- ۵- نحوه‌ی ساخت و تراکم بتن
- ۶- شرایط نگهداری و عمل آوردن بتن
- ۷- سن بتن

عوامل مؤثر بر طرح مخلوط

باید دانست که در حین اجرای بتن ممکن است تغییرات ناخواسته‌ای در مشخصات مصالح مصرفی به وجود آید. مثلاً کیفیت سیمان تحویلی ممکن است قدری تغییر کند یا دانه‌بندی و شکل دانه‌های سنگی تغییر یابد. همچنین در هر مخلوط بتنی، تغییراتی در نسبت مصالح نیز ایجاد می‌شود که به نوع سیستم پیمانه کردن و طرز عمل ماشین‌های مربوطه بستگی دارد. روش‌های به کار گرفته شده در مراحل مختلف اجرا به طور کامل یکسان نخواهد بود. مجموع تغییرات ذکر شده باعث می‌شود که نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری بر روی نمونه‌گیری‌های حین اجرا، در پاره‌ای از موارد تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر داشته باشند. از آن‌جا که همواره این احتمال وجود دارد که نتایج تعدادی از آزمایش‌ها کم‌تر از مقاومت مورد نظر طراح سازه باشد، لازم است مخلوط بتن به گونه‌ای طرح شود که مقاومت متوسط آن بزرگ‌تر از مقاومت مورد نظر طراح باشد.

عوامل موثر بر طرح مخلوط

اگر مقاومت مورد نظر طراح سازه را «مقاومت مشخصه» نامگذاری کنیم و با f_c نشان دهیم و f_m نیز مقاومت متوسط حاصله از مخلوط بتن که مبنای طرح اختلاط قرار می‌گیرد، باشد، اختلاف آن‌ها، یعنی $f_m - f_c$ ، حاشیه‌ی مقاومت نامیده می‌شود و با f' نشان داده می‌شود. حاشیه‌ی مقاومت با توجه به اهمیت سازه و درجه‌ی کنترل کیفیت در کارگاه بتن‌سازی و با رعایت ضوابط آیین‌نامه‌ای توسط کارشناس طراح مخلوط بتن محاسبه می‌گردد. بنابراین طرح اختلاط بتن همواره براساس مقاومت فشاری متوسط (f_m) انجام می‌گیرد و از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$f_m = f_c + f'$$

قابل ذکر است که عموماً f' از نظر کمی، مقدار قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

عوامل موثر بر طرح مخلوط

ب) کارایی: کارایی به سهولت در ریختن، قابلیت تراکم و پرداخت بتن اطلاق می‌شود. مقدار کارایی لازم به دو عامل مهم بستگی دارد:

۱- ابعاد مقطع عضو و فاصله‌ی آرماتورها

۲- روش متراکم کردن بتن

واضح است که وقتی مقطع، باریک و پیچیده باشد و یا دارای گوشه‌های متعدد و نقاط با دسترسی مشکل باشد، لازم است که بتن کارایی بالایی داشته باشد، به گونه‌ای که با وسایل مورد نظر به طور کامل متراکم گردد. همچنین هنگامی که مقاطع فولادی یا آرماتورهای با فاصله‌ی کم، بتن‌ریزی و تراکم را با مشکل مواجه می‌کنند، بتن باید کارایی بالایی داشته باشد. بنابراین برای بتن‌ریزی‌های مختلف، اسلامپ‌های متفاوتی مورد نیاز است. معمولاً میزان اسلامپ لازم، در مشخصات بتن ذکر شده است. زمانی که اسلامپ بتن مشخص نشده باشد، یک مقدار تقریبی مناسب می‌تواند از جداول ۱-۳ و ۲-۳ انتخاب شود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی مهندسی عمران

تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴

عوامل موثر بر طرح مخلوط

جدول ۱-۳- درجه‌ی کارآیی و اسلامپ برای بتن‌های با حداکثر قطر سنگ‌دانه‌ی ۱۹ تا ۳۸ میلی‌متر

درجه‌ی کارآیی	اسلامپ (میلی‌متر)	استفاده در بتن‌های مختلف
خیلی پایین	۰ - ۲۵	برای راه‌هایی که با ماشین‌های قوی متراکم می‌شوند. در مخلوط‌های با کارآیی بالای این حد، بتن در شرایط خاصی می‌تواند با ماشین‌های دستی متراکم و لرزانده شود.
پایین	۲۵ - ۵۰	برای راه‌هایی که با وسایل دستی متراکم می‌شوند، در محدوده بالای کارآیی این گروه می‌توان دانه‌های گرد یا نامنظم را به کار برد. برای پی‌های با بتن انبوه بدون لرزه و برای مقاطع با فولاد کم که لرزانده می‌شوند.
متوسط	۵۰ - ۱۰۰	در حد پایین کارآیی این گروه برای دال‌های تخت با تراکم دستی با استفاده از سنگ شکسته. همچنین برای بتن مسلح معمولی با تراکم دستی و برای مقاطع با فولاد زیاد که لرزانده می‌شوند.
بالا	۱۰۰ - ۱۷۵	برای قطعات با انبوه زیاد آرماتور. معمولاً برای لرزاندن مناسب نیست.

تکنولوژی بتن

امیر حسین اویسی اسکویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی مهندسی عمران

تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴

عوامل موثر بر طرح مخلوط

جدول ۳-۲- اسلامپ‌های توصیه شده برای انواع مختلف اعضای ساختمانی

عضو ساختمانی	محدوده‌ی اسلامپ*
	میلی‌متر
دیوارها و پی‌های بتن مسلح	۸۰ - ۲۰
پی‌ها، بندها و دیوارهای غیرمسلح	۸۰ - ۲۰
تیرهای بتن مسلح	۱۰۰ - ۲۰
ستون‌های ساختمان	۱۰۰ - ۲۰
روسازی‌ها و دال‌ها	۱۰۰ - ۲۰
بتن حجیم	۸۰ - ۲۰

* در حالت تراکم با دست می‌توان محدوده‌ی بالای اسلامپ را ۲۰ میلی‌متر افزایش داد.

تکنولوژی بتن

امیر حسین اویسی اسکویی

عوامل موثر بر طرح مخلوط

ج) دوام: منظور از دوام بتن، مقاومت آن در مقابل عوامل جوئی، حملات شیمیایی، سایش، فرسایش و فرآیندهای تخریبی دیگر است. بتن بادوام در شرایط محیطی موردنظر، شکل، کیفیت و قابلیت بهره‌برداری خود را حفظ می‌کند. یخ زدن‌ها و آب شدن‌های مکرر بتن در مناطق سردسیر باعث تخریب بتن می‌شود. این تخریب در اثر مواد شیمیایی یخ زدا نیز شدت می‌یابد. در این موارد باید با استفاده از مواد افزودنی حباب‌ساز، سنگ‌دانه‌های مناسب و نسبت آب به سیمان مطلوب، بتنی با نفوذپذیری کم ساخته شود.

بتن با کیفیت خوب در برابر حمله‌ی عوامل شیمیایی مقاومت خوبی دارد. استفاده از سیمان مناسب، نسبت‌های اختلاط صحیح و ساخت بتن با نفوذپذیری کم، مقاومت آن را در برابر املاح و مواد مضر موجود در آب و خاک افزایش می‌دهد.

عوامل موثر بر طرح مخلوط

در برخی موارد، سطح بتن دچار فرسایش می‌شود و این فرسایش به‌ویژه در کف محیط‌های صنعتی، مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد. در سازه‌های آبی، دانه‌های شن و ماسه‌ی موجود در آب جاری ممکن است باعث سایش سطوح شود. استفاده از بتن مرغوب و در موارد حادث‌تر استفاده از سنگ‌دانه‌های بسیار سخت و نسبت آب به سیمان بسیار کم، موجب می‌شود که بتن در مقابله با این عوامل، دوام مناسبی داشته باشد.

خوردگی آرماتورها ممکن است باعث پُکیدن و قلوه‌کن شدن سطح بتن شود. در نظر گرفتن پوشش مناسب بتن بر روی آرماتورها و ساخت بتن با نفوذپذیری کم از جمله تمهیدات مناسب برای مقابله با این ضایعات است. محدودیت نسبت آب به سیمان از عواملی است که منظور نمودن آن در طرح اختلاط بتن، می‌تواند تضمین‌کننده‌ی بتنی مقاوم و با نفوذپذیری کم باشد. جدول ۳-۳ الزامات آیین‌نامه‌ی بتن ایران را در خصوص حداکثر نسبت آب به سیمان و حداقل مقاومت مشخصه برای شرایط محیطی ویژه، بیان می‌کند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی مهندسی عمران

تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴

عوامل موثر بر طرح مخلوط

جدول ۳-۳- الزامات مربوط به شرایط محیطی ویژه

شرایط محیطی	حداکثر نسبت آب به سیمان	حداقل مقاومت مشخصه (مگاپاسکال)
بتن آب بند :		
الف - در معرض آب شیرین	۰/۵	۲۵
ب - در معرض آب شور یا آب دریا	۰/۴۵	
بتن در معرض یخ زدن و آب شدن در شرایط مرطوب، تر و خشک شدن مکرر یا مواد شیمیایی یخ زدا	۰/۴۵	۳۰
برای حفاظت در برابر خوردگی در سازه‌های بتن آرمه‌ای که در معرض کلریدهای ناشی از مواد شیمیایی یخ زدا، نمک، آب شور، آب لب‌شور، آب دریا یا ترشح مواد مزبور قرار دارند.	۰/۴	۳۵

تکنولوژی بتن

امیر حسین اویسی اسکویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی مهندسی عمران

تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴

مراحل طرح اختلاط بتن

همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، در روش طرح اختلاط مورد بحث در این بخش، نهایتاً وزن مواد تشکیل‌دهنده به منظور تهیه‌ی یک متر مکعب بتن تعیین می‌گردد. بدین منظور طرح اختلاط طی شش مرحله به ترتیب زیر انجام می‌پذیرد:

مرحله‌ی اول؛ تعیین مقاومت متوسط هدف: در این مرحله، همچنان که پیش از این گفتیم، به مقاومت مشخصه‌ی بتن (f_c) که از سوی طراح سازه اعلام شده است، مقداری تحت عنوان حاشیه‌ی مقاومت (f') افزوده و مجموع آن‌ها با نام مقاومت متوسط هدف (f_m) مبنای طرح اختلاط بتن قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود که بتن‌های ساخته شده نهایتاً دارای مقاومت متوسطی معادل با آن باشند. لذا ابتدا حاشیه‌ی مقاومت با در نظر گرفتن عواملی نظیر اهمیت سازه و درجه‌ی کنترل کیفیت کارگاه بتن‌سازی، که قرار است بتن مصرفی پروژه در آن کارگاه ساخته و اجرا شود، با رعایت ضوابط آیین‌نامه‌ای توسط کارشناس طرح مخلوط بتن، محاسبه و تعیین می‌گردد. سپس از رابطه‌ی زیر، مقاومت متوسط هدف به دست می‌آید:

$$f_m = f_c + f'$$

تکنولوژی بتن

امیر حسین اویسی اسکویی

مراحل طرح اختلاط بتن

مرحله دوم: تعیین نسبت آب به سیمان: در این مرحله طی گام‌های زیر نسبت آب به سیمان، که اساسی‌ترین پارامتر طرح مخلوط است، تعیین می‌گردد:

گام (۱): مقاومت فشاری تقریبی بتن ساخته شده را با نسبت آب به سیمان فرضی معادل $5/0^\circ$ و در سن مورد نظر (که معمولاً ۲۸ روز است)، برای نوع سیمان و شن مصرفی در ساختمان مربوطه، با استفاده از جدول ۳-۴ تعیین می‌کنیم.

گام (۲): نقطه‌ی متناظر با نسبت آب به سیمان $5/0^\circ$ و مقاومت فشاری تقریبی فوق را بر روی نمودار شکل ۳-۱ مشخص کرده از آن نقطه یک منحنی مشابه، به موازات سایر منحنی‌های موجود در شکل مذکور، ترسیم می‌نماییم.

گام (۳): نقطه‌ی برخورد منحنی فوق را با خط افقی رسم شده از مقدار مقاومت متوسط هدف پیدا می‌کنیم و مقدار نظیر نسبت آب به سیمان را برای آن نقطه، بر روی محور افقی شکل، قرائت می‌نماییم.

گام (۴): مقدار آب به سیمان حاصله را با میزان حداکثر نسبت آب به سیمان که در آیین‌نامه‌ی بتن یا مشخصات طرح مقرر شده است، مقایسه می‌کنیم و هر کدام را که کوچک‌تر باشد، به عنوان نسبت آب به سیمان مخلوط انتخاب می‌نماییم (به عنوان نمونه جدول ۳-۳ که توصیه‌ی آیین‌نامه‌ی بتن ایران است).

مراحل طرح اختلاط بتن

توضیحات ضروری

الف) با توجه به این که مبنای کلیه‌ی جداول و شکل‌های ارائه شده در این روش مقاومت فشاری نمونه‌های مکعبی می‌باشد، اگر مقادیر مقاومت مشخصه، حاشیه‌ی مقاومت و مقاومت متوسط هدف براساس نمونه‌های استوانه‌ای تعیین شده باشند، قبل از استفاده از جداول و شکل‌های این روش، باید به نمونه‌های مکعبی تبدیل گردند.

ب) کل آب در یک مخلوط بتن شامل دو بخش زیر است:

۱- آبی که توسط دانه‌های سنگی، برای رساندن آن‌ها به وضعیت اشباع با سطح خشک (SSD) جذب می‌شود.

۲- آب آزاد که صرف انجام عمل هیدراتاسیون و کارایی بتن می‌گردد. با توجه به این که مقاومت فشاری بتن تابعی از نسبت آب آزاد به سیمان است و میزان آب جذب شده توسط سنگ‌دانه‌ها تأثیری بر روی مقاومت فشاری بتن نخواهد داشت، لذا در این روش منظور از آب همان آب آزاد است و سنگ‌دانه‌ها نیز در وضعیت اشباع با سطح خشک فرض می‌شوند.

مراحل طرح اختلاط بتن

مرحله ی سوم: تعیین مقدار آب آزاد مخلوط: در این مرحله با استفاده از جدول ۵-۳ مقدار تقریبی آب آزاد برحسب کیلوگرم برای یک مترمکعب مخلوط بتن تعیین می گردد. عواملی که در این جدول در نظر گرفته شده اند، شامل میزان اسلامپ مورد نظر، حداکثر قطر سنگ دانه های مصرفی و نوع سنگ دانه (شکسته و نشکسته) می باشد.

مرحله ی چهارم: محاسبه ی مقدار سیمان: وزن سیمان لازم برای یک مترمکعب مخلوط بتن از رابطه ی زیر محاسبه می شود:

$$\text{نسبت آب آزاد به سیمان} = \frac{\text{مقدار آب آزاد}}{\text{وزن سیمان}}$$

توضیح لازم: اگر در ضوابط آیین نامه ای یا مشخصات طرح، برای مقدار سیمان مصرفی در شرایط خاص پروژه، مقادیر حداکثر یا حداقل مقرر شده باشد، وزن سیمان محاسبه شده در مرحله ی فوق با آن ها مقایسه و سپس انتخاب صورت می گیرد.

مراحل طرح اختلاط بتن

مرحله ی پنجم: محاسبه ی وزن کل سنگ دانه ها: در این مرحله طی گام های زیر وزن کل سنگ دانه های مورد نیاز برای یک مترمکعب مخلوط بتن محاسبه می شود:

گام (۱): وزن مخصوص بتن تازه از شکل ۳-۲ براساس توده ی ویژه ی دانه های سنگی در حالت اشباع با سطح خشک و مقدار آب آزاد تعیین شده در مرحله ی سوم تخمین زده می شود (در صورت در اختیار نداشتن توده ی ویژه ی سنگ دانه ها می توان به طور تقریبی برای مصالح نشکسته عدد ۲/۶ و برای مصالح شکسته عدد ۲/۷ را اختیار نمود).

گام (۲): وزن کل سنگ دانه ها از رابطه ی زیر به دست می آید:

وزن سیمان - وزن آب آزاد - وزن مخصوص بتن تازه = وزن کل سنگ دانه ها

مراحل طرح اختلاط بتن

مرحله‌ی ششم: تفکیک سنگ‌دانه‌های ریز و درشت (ماسه و شن): طی گام‌های زیر سنگ‌دانه‌های ریز و درشت از هم تفکیک می‌شوند:

گام (۱): ناحیه‌ی دانه‌بندی ماسه را با استفاده از شکل ۳-۳ تعیین می‌کنیم که حدود دانه‌بندی ماسه در نواحی ۱ تا ۴ را براساس استاندارد BS882 نشان می‌دهد.

گام (۲): درصد ماسه‌ی مخلوط (سنگ‌دانه‌ی ریز) را با استفاده از شکل ۳-۴ با داشتن حداکثر قطر سنگ‌دانه‌ها (بیش‌ترین اندازه‌ی شن)، میزان اسلامپ، ناحیه‌ی دانه‌بندی ماسه و نسبت آب آزاد به سیمان به‌دست می‌آوریم. برای هر ناحیه‌ی دانه‌بندی ماسه، دو مقدار درصد ریزدانه (مقدار بالایی و پایینی ناحیه) به‌دست می‌آید که هر عددی می‌تواند مابین این دو مقدار انتخاب شود، ولی میانگین آن‌ها به عنوان مقدار متوسط پیشنهاد می‌گردد.

گام (۳): از روابط زیر وزن شن و ماسه در یک مترمکعب مخلوط بتن به‌دست می‌آید:

$$\text{درصد ماسه} \times \text{وزن کل سنگ‌دانه‌ها} = \text{وزن ماسه}$$


$$\text{وزن ماسه} - \text{وزن کل سنگ‌دانه‌ها} = \text{وزن شن}$$

مراحل طرح اختلاط بتن

جدول ۳-۴ - مقاومت فشاری تقریبی (N/mm^2) بتن ساخته شده با نسبت آب به سیمان ۰/۵

نوع سیمان	نوع شن	مقاومت فشاری (N/mm^2)			
		سن (روز)			
		۳	۷	۲۸	۹۱
سیمان معمولی					
یا	نَشکسته	۱۸	۲۷	۴۰	۴۸
سیمان	شکسته	۲۳	۳۳	۴۷	۵۵
ضد سولفات					
سیمان	نَشکسته	۲۵	۳۴	۴۶	۵۳
زودگیر	شکسته	۳۰	۴۰	۵۳	۶۰

مراحل طرح اختلاط بتن



امیر حسین اویسی اسکویی

تکنولوژی بتن

مراحل طرح اختلاط بتن


جدول ۳-۵: مقدار تقریبی آب آزاد (kg/m^3) برای سطوح مختلف کارایی

اسلامپ (mm)	۰-۱۰	۱۰-۳۰	۳۰-۶۰	۶۰-۱۸۰	
حداکثر قطر دانه	نوع دانه‌ها				
۱۰	نشکسته	۱۵۰	۱۸۰	۲۰۵	۲۲۵
	شکسته	۱۸۰	۲۰۵	۲۳۰	۲۵۰
۲۰	نشکسته	۱۳۵	۱۶۰	۱۸۰	۱۹۵
	شکسته	۱۷۰	۱۹۰	۲۱۰	۲۲۵
۴۰	نشکسته	۱۱۵	۱۴۰	۱۶۰	۱۷۵
	شکسته	۱۵۵	۱۷۵	۱۹۰	۲۰۵

امیر حسین اویسی اسکویی

تکنولوژی بتن


مراحل طرح اختلاط بتن



امیر حسین اویسی اسکویی

تکنولوژی بتن


مراحل طرح اختلاط بتن



امیر حسین اویسی اسکویی

تکنولوژی بتن


مراحل طرح اختلاط بتن



امیر حسین اویسی اسکویی


تکنولوژی بتن

مراحل طرح اختلاط بتن



امیر حسین اویسی اسکویی

تکنولوژی بتن



دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کارشناسی مهندسی عمران تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴

مثال

مثال ۱: بتنی با مشخصات زیر طرح کنید.

- ۱- مقاومت فشاری مشخصه‌ی ۲۸ روزه برای نمونه‌ی مکعبی برابر با 28 N/mm^2
- ۲- نوع سیمان: پرتلند معمولی
- ۳- شن و ماسه: از نوع شکسته
- ۴- ناحیه‌ی دانه‌بندی ماسه براساس استاندارد BS882: ناحیه‌ی یک.
- ۵- حداکثر اندازه‌ی سنگ‌دانه‌ها: 20 mm
- ۶- اسلایپ خواسته‌شده: 75 mm
- ۷- حداکثر نسبت آب به سیمان برای شرایط محیطی مورد نظر: 0.5
- ۸- مقدار حاشیه‌ی مقاومت براساس اهمیت سازه و درجه‌ی کنترل کیفیت کارگاه و ضوابط آیین‌نامه: $9/3 \text{ N/mm}^2$

تکنولوژی بتن

امیر حسین اویسی اسکویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مثال		
مرحله ی اول، تعیین مقاومت متوسط هدف:		
$f_m = f_c + f' = 28 + 9 / 3 = 37 / 3 \text{ N/mm}^2$		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مثال		
مرحله ی دوم، تعیین نسبت آب به سیمان:		
گام (۱): از جدول ۳-۴ مقاومت فشاری تقریبی بتن برای نسبت فرضی آب به سیمان ۵/۰ ° با سیمان پرتلند معمولی، شن شکسته و سن ۲۸ روزه برابر با 47 N/mm^2 می باشد.		
گام (۲): نقطه ی مربوط به مختصات $47 / 5$ را بر روی شکل ۳-۱ تعیین و یک منحنی مشابه به موازات بقیه ی منحنی های شکل رسم می کنیم.		
گام (۳): با استفاده از منحنی فوق برای $f_m = 37 / 3 \text{ N/mm}^2$ مقدار نسبت آب به سیمان برابر با ۵۹/۰ به دست می آید.		
گام (۴): چون نسبت آب به سیمان ۵۹/۰ ° از حداکثر تعیین شده در مشخصات طرح بیش تر است، لذا نسبت آب به سیمان نهایی مقدار ۵/۰ انتخاب می گردد.		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مثال		
مرحله ی سوم، تعیین مقدار آب آزاد: با استفاده از جدول ۳-۵ برای اسلامپ ۷۵mm، حداکثر قطر سنگ دانه ها ۲۰mm و دانه های سنگی از نوع شکسته، مقدار تقریبی آب آزاد برابر با ۲۲۵ کیلوگرم در مترمکعب خواهد بود.		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مثال		
مرحله ی چهارم، محاسبه ی مقدار سیمان:		
$\text{وزن سیمان لازم} = \frac{\text{وزن آب آزاد}}{\text{نسبت آب به سیمان}} = \frac{۲۲۵}{۰/۵} = ۴۵۰ \text{ kg/m}^۳$		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

مثال

مرحله ی پنجم، تعیین وزن کل سنگ دانه ها:

گام (۱): وزن مخصوص بتن تازه با استفاده از شکل ۳-۲ با مقدار آب آزاد 225 kg/m^3 و توده ی ویژه ی سنگ دانه ها برابر با $2/7$ برای دانه های شکسته، برابر با 2380 kg/m^3 تخمین زده می شود.

گام (۲): وزن کل سنگ دانه ها عبارت است از:

$$\text{وزن کل سنگ دانه ها} = 2380 - 225 - 450 = 1705 \text{ kg/m}^3$$

مثال

مرحله ی ششم، تفکیک وزن شن و ماسه:

گام (۱): ناحیه ی دانه بندی ماسه ی ۱ تعیین شده است.

گام (۲): درصد ماسه با استفاده از شکل ۳-۴ برای حداکثر اندازه ی قطر شن 2.0 mm ، اسلامپ 75 mm ، نسبت آب به سیمان 0.5 و برای ماسه ی ناحیه ی ۱، برای حد بالایی 56% و حد پایینی 46% به دست می آید. لذا حد متوسط آن ها، یعنی 51% را انتخاب می کنیم.

گام (۳): تفکیک وزن ماسه و شن:

$$\text{وزن ماسه} = 1705 \times 0.51 = 870 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{وزن شن} = 1705 - 870 = 835 \text{ kg/m}^3$$

مثال

نتیجه‌ی نهایی: برای ساخت یک مترمکعب بتن مقادیر مصالح مورد نیاز عبارت است از:

$$\text{سیمان} = 450 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{آب آزاد} = 225 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{SSD در حالت ماسه} = 870 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{SSD در حالت شن} = 835 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{مجموع} = 2380 \text{ kg/m}^3$$



مثال

مثال ۲: اگر میزان جذب آب سنگ‌دانه‌ها جهت رسیدن از حالت کاملاً خشک به حالت

اشباع با سطح خشک (SSD) برای شن ۱/۵ درصد و برای ماسه ۲/۵ درصد باشد، مقادیر طرح

اختلاط حاصله از مثال ۱ را برای حالت کاملاً خشک سنگ‌دانه‌ها به دست آورید.

مثال

حل:
$$\text{وزن ماسه ی کاملاً خشک} = ۸۷۰ \times \frac{۱۰۰}{۱۰۰ + ۲/۵} = ۸۴۹ \text{ kg/m}^3$$

$$\text{وزن شن کاملاً خشک} = ۸۳۵ \times \frac{۱۰۰}{۱۰۰ + ۱/۵} = ۸۲۳ \text{ kg/m}^3$$

$$۸۷۰ - ۸۴۹ = ۲۱ \text{ kg}$$
 پس مقدار آب جذب شده توسط ماسه برابر با

$$۸۳۵ - ۸۲۳ = ۱۲ \text{ kg}$$
 و مقدار آب جذب شده توسط شن برابر با

است. لذا مقدار آب کل مورد نیاز مخلوط در این حالت، که سنگ دانه ها کاملاً خشک در نظر گرفته می شوند، برابر خواهد بود با :

$$\text{وزن آب کل} = ۲۲۵ + ۲۱ + ۱۲ = ۲۵۸ \text{ kg/m}^3$$

بدیهی است وزن سیمان در این حالت تفاوتی با حالت قبل نخواهد داشت و همان

۴۵۰ kg/m^3 می باشد. ضمناً باید توجه داشت که مجموع وزن واحد حجم اجزا باید

همان ۲۳۸۰ kg/m^3 باشد.

مثال

مثال ۳: در یکی از روزها که قرار است براساس طرح فوق بتن ساخته شود، سنگ دانه های موجود در کارگاه مرطوب هستند. میزان رطوبت دانه های شن ۱٪ و دانه های ماسه ۱/۵٪ می باشد. در این حالت مقادیر طرح اختلاط مثال های ۱ و ۲ را برای ساخت بتن با این شن و ماسه تعیین کنید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
مثال		
حل: $\text{وزن ماسه ی موجود} = ۸۴۹ \times \frac{۱۰۰ + ۱/۵}{۱۰۰} = ۸۶۲ \text{ kg/m}^۳$ $\text{وزن شن موجود} = ۸۲۳ \times \frac{۱۰۰ + ۱}{۱۰۰} = ۸۳۱ \text{ kg/m}^۳$ پس مقدار آب موجود در ماسه برابر است با $۸۶۲ - ۸۴۹ = ۱۳ \text{ kg}$ و مقدار آب موجود در شن برابر است با $۸۳۱ - ۸۲۳ = ۸ \text{ kg}$ و مقدار آب مورد نیاز در این حالت برابر خواهد بود با: $\text{وزن آب مورد نیاز} = ۲۵۸ - (۱۳ + ۸) = ۲۳۷ \text{ kg/m}^۳$ بدیهی است که وزن سیمان در این حالت تفاوتی با حالت های قبلی نخواهد داشت و همان $۴۵۰ \text{ kg/m}^۳$ می باشد و مجموع وزن کلیه ی اجزا نیز باید کماکان برابر با $۲۳۸۰ \text{ kg/m}^۳$ باشد.		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب	کارشناسی مهندسی عمران	تابستان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴
تمرین		
۱۳- مطلوب است طرح مخلوط بتنی با مشخصات زیر: – $f_c = ۲۰ \text{ N/mm}^۲$ (مقاومت مشخصه ۲۸ روزه بر اساس نمونه ی مکعبی) – نوع سیمان: پرتلند معمولی – شن و ماسه: از نوع شکسته و کاملاً خشک که برای رسیدن به حالت اشباع با سطح خشک میزان جذب آب شن، ۱/۲ درصد و ماسه، ۲/۶ درصد می باشد. – ناحیه ی دانه بندی ماسه براساس استاندارد BS882: ناحیه ی دو – حداکثر اندازه ی سنگ دانه ها: ۴۰ mm – اسلاپ خواسته شده: ۵۰ mm – حداکثر نسبت آب به سیمان برای شرایط محیطی مورد نظر: $۰/۴۵$ – مقدار حاشیه ی مقاومت: $۸/۵ \text{ N/mm}^۲$		
تکنولوژی بتن	امیر حسین اویسی اسکویی	