

# امتداد طول موج تخت در ناحیه بزرگ InGaAs فتودیود های p-i-n با استفاده از انتشار سریع حرارتی توسط تکنیک افزایش ناخالصی

## چکیده :

در این مقاله، به گزارش طول موج مسطح امتداد یافته ۲,۲ میکرومتری در ناحیه گسترده با ردیاب های نوری p-i-n InAsP/InGaAs/InAsP به اختصار (PDs) توسط تکنیک انتشار سریع حرارتی (RTD) می پردازیم. روی با پوشش ناخالص ساز فسفر برای ایجاد منبع ناخالصی جراحی استفاده می شود که توسط تکنیک RTD به درون InAsP/InGaAs وارد شده است. ماده Si/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> به عنوان پوشش ضد انعکاس برای بهبود پاسخ دهی در PD های به صورت عمودی روشن، استفاده می شود. PD دارای قطر ۸۰۰ میکرومتر تحت تاثیر میزان نور کم  $4.1 \times 10^{-8} \text{ A/cm}^2$  (در  $8.2 \times 10^{-6} \text{ A/cm}^2$ ) در ۱۰-۱۰ mV، طول موج بریده شده به اندازه ۲,۲ میکرومتر، کارایی ذره ای بالای ۹۰ درصد در محدوده طول موج ۱,۴ تا ۲,۰ میکرومتر، و دارای پاسخ دهی بالا به اندازه  $1.45 \text{ A/W}$  در طول موج ۲ میکرومتر در دمای اتاق می باشد. به علاوه، به علاوه، PD دارای یگانگی مناسب در محیط دریافت کننده نور در محدوده توان تولید نور ۰,۱ تا ۲,۰ mW می باشد.

## مقدمه :

طول موج امتداد یافته برش یافته، ردیاب های نوری InGaAs (PDs) به طور گسترده در دید در شب، حسگر های از راه دور، جستجوی محیطی، پیش بینی هوا، بازیابی پلاستیک، بازرسی کیفیت دارویی و غیره استفاده می گردد. طول موج برش یافته ردیاب های نور  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  توانایی گسترش از ۱,۷ به ۲,۲ میکرومتر در دمای اتاق توسط افزایش میزان ایندیوم از ۵۳ درصد به ۷۳ که متناظر با انقباض شکاف باند (اختلاف انرژی بین باند رسانش و باند ظرفیت در ماده شکاف باند نمایانگر طول موج یا « رنگ » نوری است که یک ماده ی مرکب جذب یا گسیل می کند. ) از  $0.74 \text{ eV}$  به  $0.56 \text{ eV}$  می باشد. در تضاد با ردیاب های نوری InGaAs ۱,۷ میکرومتری شناخته شده، ردیاب های نوری InGaAs ۲,۲ میکرومتری تحت اثر مخرب نشت تاریکی بیش از حد به دلیل جابه جایی بالای نا متناسب چگالی توسط ۱ درصد عدم تطابق شبکه مابین  $\text{In}_{0.73}\text{Ga}_{0.27}$  لایه فعال و زیر لایه InP می باشد. علاوه بر اصلاح عدم تطابق شبکه مابین لایه فعال  $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  و زیر لایه InP، ناخالصی های InGaAs، InAsP، و AllnAs به طور معمول به عنوان ترکیبی برای لایه های میانگیر برای طول موج امتداد یافته PD ها استفاده می گردد. PD های InGaAs طول موج امتداد یافته به طور معمول ساختار P-i-N دارند که برخی برتری هایی نظیر پروسه ساخت ساده و نشتی جریان بسیار پایین از آن جمله است. D'Hondt و همکاران گزارش دادند که ردیاب نوری InGaAs طول موج امتداد یافته نوع مزا ساخته شده با پنجره  $600 \times 600$  میکرومتر مربع، جریان تاریک ۶۲ میکرو A در  $300 \text{ K}$  و  $10 \text{ mV}$  دارد که نسبت به نوع مسطح آن  $32$  میکرو A ( $8.9 \times 10^{-3} \text{ A/cm}^2$ ) بالاتر است. ژانگ و همکاران، PD هایی InGaAs با طول موج برش یافته ۲,۲ و ۲,۵ میکرو متر در  $290 \text{ K}$  و  $10 \text{ mV}$  دارا بودن به ترتیب جریان تاریک  $57 \text{ nA}$  ( $7.3 \times 10^{-4} \text{ A/cm}^2$ ) و  $67 \text{ nA}$  ( $8.9 \times 10^{-4} \text{ A/cm}^2$ ) را گزارش دادند. کاو و همکاران، InGaAs/InAsP ردیاب نوری نوع مزایا طول موج امتداد یافته ۲,۴۳ میکرومتر با چگالی جریان تاریک  $1.37 \times 10^{-5} \text{ A/cm}^2$  در  $200 \text{ K}$  و  $10 \text{ mV}$  را گزارش دادند. هرچند، این نوع دستگاه ها هنوز هم چگالی جریان تاریک بالایی در محدوده  $10^{-4}$  تا  $10^{-3} \text{ A/cm}^2$  در  $10 \text{ mV}$  و درجه حرارت اطاق نمایش می دهند.