



صَلَاةُ الْإِسْلَامِ

# جلسه 1 : مفاهیم پایه

مدرس: مریم مولاناه کنارویی




# چرا فناوری نانو مهم است؟

❖ دارو رسانی هوشمند



# چرا فناوری نانو مهم است؟

- آزمایشگاهی روی تراشه



# چرا فناوری نانو مهم است؟

بتن های خود تمیز شونده



[nanozoom.blog.ir](http://nanozoom.blog.ir)

# چرا فناوری نانو مهم است؟

پوشش های نانویی در موتور و سیلندر ماشین



روغن موتور های کارا تر



# چرا فناوری نانو مهم است؟

- سلول های خورشیدی قابل انعطاف



Nanosys

# چرا فناوری نانو مهم است؟

سطوح ضد آب




پارچه های ضد لک






# چرا فناوری نانو مهم است؟

خاصیت چسبندگی پاهای مارمولک




# محتوای دوره





# نانو فناوری چیست؟

توانایی کار کردن در مقیاس 1 تا 100 نانومتر با هدف دستکاری در چگونگی قرار گرفتن اتم ها و مولکول ها و ساخت مواد جدید با خواص جدید




# یک نانومتر چقدر است؟



یک میلیونیم یک  
میلیمتر


$10^{-9}$  متر




# مقیاس ها

Multiplication Factor	Prefix	Symbol
1,000,000,000 = $10^9$	giga	G
1,000,000 = $10^6$	mega	M
1,000 = $10^3$	kilo	k
100 = $10^2$	hecto	h
1 = 1		
0.01 = $10^{-2}$	centi	c
0.001 = $10^{-3}$	milli	m
0.000001 = $10^{-6}$	micro	$\mu$
0.00000001 = $10^{-9}$	nano	n


# نانو چقدر کوچک است؟



## آیا می دانید؟





- یک تار موی انسان عرضی حدود هشتاد هزار نانومتر دارد.



- یک گلبول قرمز دارای عرض تقریبی هفت هزار نانومتر است.


# آیا می دانید؟



- يك مولكول قند داراي قطري حدود 1 نانومتر است.
- مولكول DNA ، 2.5 نانومتر پهنا دارند.
- پروتئين ها بين 1 تا 20 نانومتر هستند.



# درک ابعاد نانو



These data are based on interatomic distances in the structures of the elements. (Radii for metals correspond to coordination numbers of 12.) Where no radius value can be found for a particular element, its radius has been set to a default value of 1 Å and a circle is plotted instead of a rendered sphere. Data from Vainshtein et al., 1995; values for O, F, S, Cl, Br, I, At, Po, Pm, Rn have been taken from Clementi et al. 1963.

References: Vainshtein BK, Fridkin VM, Indenbom VL (1995) Structure of Crystals, 3rd Edition. Springer Verlag, Berlin.



CrystalMaker

قطر کوچکترین اتم یعنی هیدروژن، ۰.۰۷۴ نانومتر و قطر اتم بزرگی مانند سرب، ۰.۳۵ نانومتر است. بنابراین می توان تخمین زد که یک ذره ۱ نانومتری، شامل ده ها تا صدها اتم باشد.

# دوره پنجم

۱. ابعاد تقریبی یک باکتری، ویروس، پهنای رشته DNA و سلول حیوانی به ترتیب چقدر است؟

(۱) ۱ میکرومتر - ۱۰۰ میکرومتر - ۲ نانومتر - ۵۰ نانومتر

(۲) ۱ میکرومتر - ۵۰ نانومتر - ۲ نانومتر - ۱۰ میکرومتر

(۳) ۱۰ میکرومتر - ۱۰۰ میکرومتر - ۲ نانومتر - ۵۰ نانومتر

(۴) ۱ میکرومتر - ۵۰ نانومتر - ۲ میکرومتر - ۱۰ میکرومتر

گزینه (۲) پاسخ سوال می باشد.

# خواص مواد به چه چیزهایی وابسته است؟

- 1- جنس ذرات
- 2- طرز کنار هم قرار گرفتن ذرات
- 3- اندازه ذرات

# خواص مواد در اثر کوچک سازی تغییر می کند



# تغییر خواص در مقیاس نانو

چه خواصی در  
مقیاس نانو تغییر  
می کنند؟

خواص چگونه  
در مقیاس نانو  
تغییر می کنند؟

چرا خواص  
در مقیاس نانو  
تغییر می کنند؟

## چه خواصی در مقیاس نانو تغییر می کنند؟



- خواص نوری (رنگ، شفافیت و ...)
- خواص الکتریکی (رسانایی و ...)
- خواص فیزیکی (سختی، نقطه ذوب و ...)
- خواص شیمیایی (واکنش پذیری، سرعت واکنش و ...)
- خواص مغناطیسی

خواص مواد معمولاً از روی توده ای از اتم ها و مولکول ها  
اندازه گیری می شود. ( $\sim 10^{23}$ )

# خواص وابسته به اندازه مواد

خواص چگونه در مقیاس نانو

تغییر می کنند؟

# تغییر خواص در مقیاس نانو

• به چهار طریق مواد نانومقیاس با ماکرومقیاس متفاوتند:

1. در مقیاس نانو **نسبت سطح به حجم بیشتر** است.
2. نیروهای غالب در مقیاس نانو، **نیروهای الکترومغناطیسی** هستند و نیروهای گرانشی مقادیر ناچیزی دارند.
3. مدل‌های **مکانیک کوانتومی** بجای مکانیک کلاسیک برای توصیف حرکت و انرژی در مقیاس نانو بکار می‌روند.
4. در مقیاس نانو، **حرکات تصادفی مولکولی** اهمیت بیشتری دارد.



# افزایش سطح منشا تحولات در مقیاس نانو

- با ریزتر شدن مواد حجیم، سطوح افزایش می یابند و با افزایش خیلی زیاد این سطوح همزمان تغییرات زیادی در خصوصیات ظاهری نمایان می گردد.

**چنین نسبتی برای ذرات نانومتری بسیار قابل توجه است.**

❖ تغییر خواص ترمودینامیکی

❖ تغییر خواص شیمیایی مواد

# افزایش سطح با افزایش تعداد دفعات تقسیم


سطح خارجی (متر مربع)	ابعاد (متر)	تعداد تکه	دفعات تقسیم
0.0006	0.01	1	0
0.0012	0.005	8	1
0.0024	0.0025	64	2
0.0048	0.00125	512	3
0.0096	0.000625	4096	4
0.0192	0.0003125	32768	5
0.0384	0.00015625	262144	6
0.0768	0.000078125	2097152	7
0.1536	3.90625E-05	16777216	8
0.3072	1.95313E-05	134217728	9
0.6144	9.76563E-06	1073741824	10
1.2288	4.88281E-06	8589934592	11
2.4576	2.44141E-06	68719476736	12
4.9152	1.2207E-06	5.49756E+11	13
9.8304	6.10352E-07	4.39805E+12	14
19.6608	3.05176E-07	3.51844E+13	15
39.3216	1.52588E-07	2.81475E+14	16
78.6432	7.62939E-08	2.2518E+15	17
157.2864	3.8147E-08	1.80144E+16	18
314.5728	1.90735E-08	1.44115E+17	19
629.1456	9.53674E-09	1.15292E+18	20
<b>1258.2912</b>	<b>4.76837E-09</b>	<b>9.22337E+18</b>	<b>21</b>
2516.5824	2.38419E-09	7.3787E+19	22
5033.1648	1.19209E-09	5.90296E+20	23

سطح یک میلیون بار بیشتر

سطح 8 میلیون بار بیشتر

# دوره ششم

۵. در نمودارهای زیر محور عمودی نسبت سطح به حجم ذرات و محور افقی قطر ذرات را نشان می‌دهد. در کدام نمودار رابطه این دو متغیر به درستی نشان داده شده است؟



# پاسخ

گزینه ۳ صحیح است. با کوچکتر شدن ذرات نسبت سطح به حجم افزایش می‌یابد، از اینرو منحنی که نشان دهنده تغییرات نسبت سطح به حجم، نسبت به تغییرات قطر ذره است، با کاهش اندازه ذرات رشد سریعی خواهد داشت.

## دوره چهارم

۱۹. اگر یک مکعب به طول ضلع ۱cm را برش زده و از آن مکعب‌هایی با طول ضلع ۱۰nm بسازیم، مجموع سطوح مکعب‌های جدید چند برابر سطح مکعب اولی خواهد بود؟

(۱) ۱۰۰۰۰

(۲) ۱۰۰۰۰۰

(۳) ۱۰۰۰۰۰۰

(۴) ۱۰۰۰۰۰۰۰

# پاسخ

گزینه ۳ صحیح است.

$$\text{سطح مکعب اولی} = 1\text{cm} \times 1\text{cm} \times 6 = 6\text{cm}^2$$

$$\text{حجم نانو مکعبها/حجم مکعب اولی} = \text{تعداد نانو مکعبها} = 1\text{cm}^3 / 10^{-18}\text{cm}^3 = 10^{18}$$

$$\text{سطح نانو مکعبها} = 10^{18} \times 10\text{nm} \times 10\text{nm} \times 6 = 6 \times 10^{20}\text{nm}^2 = 6,000,000\text{ cm}^2$$

$$\text{سطح مکعب اولی/سطح نانو مکعبها} = 1,000,000$$

## دوره ششم

۷. در یک فرایند کوچک سازی در هر مرحله اضلاع مکعبی را نصف می کنیم. پس از  $l$  مرحله، مجموع مساحت به دست آمده و نسبت سطح به حجم ایجاد شده به ترتیب چند برابر می شود؟

$$2^n \text{ و } 2^{2n} \quad (4)$$

$$2^n \text{ و } 6 \times 2^n \quad (3)$$

$$6 \times 2^n \text{ و } \frac{1}{2^{3n}} \quad (2)$$

$$2^{3n} \text{ و } \frac{1}{2^{3n}} \quad (1)$$

# پاسخ

گزینه ۴ صحیح است. پس از  $n$  مرحله طول ضلع مکعب‌های حاصل به  $\frac{a}{2^n}$  می‌رسد. تعداد مکعب‌ها در هر مرحله ۸ برابر شده و پس از  $n$  مرحله

$$2^{3n} \times 6 \times \left(\frac{a}{2^n}\right)^2 = 6 \times 2^n a^2$$







برابر  $2^{3n}$  می‌شود. بنابراین مساحت کل برابر است با:

مساحت اولیه برابر با  $6a^2$  است. بنابراین مساحت کل پس از  $n$  مرحله تقسیم،  $2^n$  برابر می‌شود.


با توجه به اینکه حجم کل در این تغییرات ثابت است نسبت سطح به حجم نیز  $2^n$  برابر خواهد شد.



# تغییر درصد اتم های سطحی

درصد اتم های سطحی	تعداد کل اتم ها	تعداد اتم های سطحی	شکل خوشه	تعداد پوسته های خوشه
92	13	12		یک پوسته
76	55	42		دو پوسته
63	147	92		سه پوسته
62	309	162		چهار پوسته
45	561	252		پنج پوسته
35	1415	492		هفت پوسته



## افزایش سطح



- با کوچک نمودن اندازه ذرات با استفاده از حجم کمی از مواد سطح بیشتری را می توان پوشاند.


# خواص کاتالیزگری

- نانوذرات به دلیل سطح بالایی که دارند به عنوان کاتالیزگر استفاده می شوند.



# خواص کاتالیزگری

- نانوذرات به دلیل سطح بالایی که دارند به عنوان کاتالیزگر استفاده می شوند.



## دوره ششم

۶. از نانوذرات آلومینیوم می توان برای ساخت سوخت جامد در موشک ها استفاده است. در این نوع سوخت، واکنش شدید بین آلومینیوم و اکسیژن موجب آزاد شدن انرژی بسیار زیادی می شود. چهار نوع سوخت آلومینیوم با ساختارهای متفاوت در اختیار است به طوری که جرم تمام نانوذرات موجود در این نمونه ها با یکدیگر برابر است. کدام یک از این سوخت ها انرژی حرارتی بیشتری را تولید خواهند کرد؟ (چگالی تمام نمونه ها ثابت و ۲۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب می باشد.  $\pi=3$ )

(۲) نانوذره استوانه ای با نسبت ارتفاع به شعاع قاعده ۴

(۱) نانوذره مکعبی

(۴) اطلاعات کافی نمی باشد.

(۳) نانوذره کروی

# پاسخ

گزینه ۱ صحیح است. جرم و چگالی تمام این ذرات با یکدیگر برابر است. بنابراین حجم آن‌ها نیز یکسان است. هر نمونه‌ای که نسبت سطح به حجم بالاتری داشته باشد، مساحت بیشتر و واکنش بیشتری را در اختیار قرار می‌دهد.

نسبت سطح به حجم کره از تمام شکل‌های هندسی دیگر کمتر است. برای مقایسه دو نمونه مکعبی و استوانه‌ای به روش زیر عمل می‌کنیم:

$$V_{\text{مکعب}} = V_{\text{استوانه}} \Rightarrow a^3 = \pi r^2 h \xrightarrow{h=4r} a^3 = 4\pi r^3 \Rightarrow a = r \sqrt[3]{4\pi}$$


$$\begin{cases} S_{\text{مکعب}} = 6a^2 \\ S_{\text{استوانه}} = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 10\pi r^2 \end{cases} \xrightarrow{a=r\sqrt[3]{4\pi}} \frac{S_{\text{مکعب}}}{S_{\text{استوانه}}} = \frac{6(\sqrt[3]{4\pi})^2}{10\pi} = \frac{6}{10} \sqrt[3]{\frac{16}{\pi}} = 1.048 > 1$$

بنابراین سطحی که مکعب در اختیار قرار می‌دهد، بیشتر از سطح در دسترس در استوانه‌ای با نسبت ارتفاع به شعاع قاعده ۴ است.

لازم به ذکر است که رابطه محاسبه سطح و حجم موارد فوق در فصل آخر هندسه ۱ دوم دبیرستان وجود دارد.

# تغییر دمای ذوب


- نقطه ذوب دمایی است که در آن مولکولها ، اتمها و یونها در ماده انرژی لازم برای غلبه بر نیروهای درون مولکولی را بدست می آورند.
- اتمهای سطحی چون در تماس با اتمهای کمتری هستند انرژی کمتری نیاز دارند.



در تماس با 3 اتم

در تماس با 7 اتم


# تغییر نقطه ذوب طلا با تغییر شعاع ذره





# تغییر خواص نوری در مقیاس نانو

نانوذرات نیمه رسانا



3 nm

6 nm



Different sizes of colloidal gold particles




2 5 6 12 16 18 24 40 90 150 nm

نانوذرات فلزی

# کوانتیزه شدن

- کوانتیزه شدن ترازهای انرژی:
- به تبدیل مقادیر پیوسته به یکسری حالات گسسته، کوانتیزه شدن گفته می شود. در یک جامد بالک، ترازهای انرژی در هم فشرده و به صورت یک نوار در می آیند. از دیدگاه عملی یک الکترون می تواند انرژیهای متفاوتی دریافت و به تراز انرژی بالاتر برود.




**اما:** در یک نانوساختار، الکترون باید دقیقاً مقدار مشخصی انرژی دریافت کند تا به تراز بالاتر صعود کند.

# خواص نوری

• با تغییر اندازه نانوذرات فاصله ترازهای انرژی در آنها تغییر میکند

میتوان ابعاد نانوذرات از جنس مشخص را طوری تعیین کرد که امواج فرسرخ، فرابنفش، رادیویی و.. را جذب کند. کاربرد در صنایع نظامی و الکترونیک



# طیف الکترومغناطیسی

## طیف الکترومغناطیسی

نفوذپذیری در جو زمین؟




طول موج (متر)




اندازه حدود طول موج




فرکانس (Hz)




# طیف نور مرئی




افزایش طول موج ( $\lambda$ ) →



# رابطه اندازه و شکل بر رنگ نانوذرات



# تغییر رنگ نانو ذرات نیمه رسانا با تغییر اندازه




3 nm

6 nm


نقاط کوانتومی

# کاربرد نقاط کوانتومی در تشخیص سرطان

- نقاط کوانتومی در نور ماورای بنفش (UV) می درخشند.
  - به موش ها تزریق می شود ، در تومورها تجمع می یابد.
  - حتی در تعداد کمی سلول سرطانی در حد 10 الی 100 سلول نیز جمع می شوند.



نقاط کوانتومی : بلور های نانومتری که حاوی الکترون های آزاد بوده و در مقابل تابش UV فوتون نشر می کنند




تشخیص زودهنگام تومور ، مطالعه شده در موش ها



# تفاوت رنگ نانوذرات

رنگ نور منعکس شده از نانوذرات طلا متفاوت است از رنگ نور منعکس شده از توده طلا.



# تغییر رنگ نانوذرات طلا با اندازه آنها

اتم طلا یک انگسترم

بی رنگ

خوشه طلا --- کمتر از یک نانومتر  
نارنجی - غیر فلزی

نانوذرات طلا --- بین ۳ تا ۳۰ نانومتر  
قرمز - فلزی



ذرات طلا - بین ۳۰ تا ۵۰۰ نانومتر  
قرمز تیره تا آبی - فلزی




نانوذرات طلا با قطرهای متفاوت در برابر نور سفید با توجه به کوچکی آنها نسبت به طول موج نور به رنگهای متفاوتی دیده می شوند.

# نور و نانو ذرات فلزی

پلاسمون های سطحی

= نوسانات الکترون های آزاد روی سطح



in reflected light in transmitted light



Different sizes of colloidal gold particles





2 5 6 12 16 18 24 60 90 150 nm

# تغییر خواص نوری نانو پوسته طلا



60nm

$r_1 = 60\text{nm}$




تغییر طیف جذبی با ضخامت پوسته طلا


نانوذرات کروی طلا

کاهش ضخامت پوسته طلا

# کاربرد نانو پوسته طلا در درمان سرطان




نانو پوسته طلا



# دوره چهارم

۲۸. همان طور که می دانید با تغییر ابعاد نقاط کوانتومی، شکاف انرژی آن ها تغییر خواهد کرد و به این ترتیب خواص الکتریکی و اپتیکی آن ها نیز دچار دگرگونی می شود. در یک آزمایش تعدادی نانوذره نیمه رسانا از یک جنس و با ابعاد مختلف ۲ نانومتر، ۵ نانومتر و ۱۰ نانومتر ساخته ایم و می خواهیم از آن ها در بارکد استفاده کنیم. فرض کنید تعدادی نانوذره مطابق شکل زیر به عنوان یک بارکد قرار گرفته اند. با تابش نور ماوراءبنفش و اندازه گیری رخشایی (نورتابی) بارکد می توان کد مورد نظر را ثبت کرد. با توجه به توضیحات بالا در بارکد شکل زیر از کدام نانوذرات استفاده شده است؟



۱) ۵ نانومتر، ۵ نانومتر، ۲ نانومتر، ۱۰ نانومتر

۲) ۲ نانومتر، ۱۰ نانومتر، ۱۰ نانومتر، ۵ نانومتر

۳) ۲ نانومتر، ۲ نانومتر، ۵ نانومتر، ۱۰ نانومتر

۴) برای مشخص نمودن پاسخ، باید از طول موج نور ماوراءبنفش تابیده شده اطلاع داشت.

گزینه ۳ صحیح است. با توجه به اینکه نانوذرات با کوچکتر شدن گاف انرژی بزرگتری خواهند داشت، لذا رخشایی به سمت طول موج های کوچکتر خواهد رفت. میدانیم از نظر رنگ، طول موج های کوچکتر به سمت نور آبی و طول موج های بزرگتر به سمت نور قرمز می روند. لذا گزینه سوم که دو نانوذره ۲ نانومتری دارد و این دو ذره می توانند آبی رنگ باشند صحیح است.

# دوره سوم

۴. تغییر رنگ نانوذرات با کاهش اندازه ذرات، ناشی از کدامیک از پدیده‌های زیر است؟

- (۱) کاهش چگالی ابر الکترونی
- (۲) کاهش ثابت شبکه و تغییر ساختار بلوری
- (۳) افزایش نسبت سطح به حجم ذره
- (۴) شکافته شدن و تغییر ساختار نوارهای انرژی

تغییر ساختار نوری انرژی، موجب تغییر در خواص اپتیکی نانوذرات می‌شود. لذا گزینه ۴ صحیح است.

## دوره ششم

۳. نقاط کوانتومی .... گاف انرژی ..... دارند و پرتوی نور مرئی منتشر شده از آنها در اثر تاباندن پرتوی فرابنفش متمایل به رنگ ..... است.

(۱) کوچکتر - بزرگتر - آبی

(۲) کوچکتر - بزرگتر - قرمز

(۳) بزرگتر - کوچکتر - آبی

(۴) کوچکتر - کوچکتر - آبی


گزینه ۱ صحیح است. در نقاط کوانتومی کوچکتر، گاف انرژی بزرگتر است و در نقاط کوانتومی بزرگتر، گاف انرژی کوچکتر. بنابراین، با تاباندن پرتوی فرابنفش به نقاط کوانتومی کوچکتر، الکترونهایی که به نوار انرژی بالاتر میروند، هنگام از دست دادن انرژی اضافی و بازگشت به حالت پایدار، گاف انرژی بزرگتری را طی می کنند و لذا پرتوی نور مرئی ای که ساطع می کنند دارای انرژی بیشتر، و متمایل به رنگ آبی است.



# چرا مواد خاصیت مغناطیسی دارند؟



خاصیت مغناطیسی ناشی از حرکت الکترون به دور هسته



حرکت الکترون به دور هسته مانند یک حلقه ی جریان است

# انواع مواد مغناطیسی



دیا مغناطیس



پارامغناطیس




فرومغناطیس




# خواص مغناطیسی نانو مواد

- بسیاری از مواد که در ابعاد معمولی خواص مغناطیسی ندارند ، زیر یک اندازه مشخص در فناوری نانو می توانند خواص مغناطیسی داشته باشند.
- علت ایجاد این حالت افزایش بسیار زیاد سطح و ایجاد پیوندهای شکسته روی سطح است.

# خواص مغناطیسی و کوچک سازی



# رفتارهاي مغناطيسي با کاهش اندازه ذرات



✓ ذخيره سازي اطلاعات با حجم بالا

✓ کاتاليسٲ ها



✓ مواد زيستی

✓ قطعات الکترونيکي



ثبت اطلاعات مغناطيسي در گستره

1 Tb/in<sup>2</sup> و 100 Gb/in<sup>2</sup>

بهينه شدن خواص مغناطيسي با همسو شدن اسپين هاي الکتروني در نانوذرات مغناطيسي




# کاربرد نانو ذرات مغناطیسی در حافظه های مغناطیسی





[www.nist.gov](http://www.nist.gov)

SEM of 0.5 TB/in<sup>2</sup> media from cxro.lbl.gov




# کاربرد نانوذرات مغناطیسی در تصفیه آب



# خواص الکتریکی



- ❑ تفاوت بین مواد رسانا و نیمه‌رسانا در مقدار انرژی گپ انرژی است.
- مقدار انرژی گپ انرژی در مورد مواد نیمه رسانا کمتر از ۲ الکترون ولت و در مورد مواد عایق بزرگتر از ۲ الکترون ولت می‌باشد.







# نانوسیم ها


- ❖ نانو ساختارهای تک بعدی تحت عناوین ویسکرزها، نانوالیاف، نانوسیم ها و نانومیله ها شناخته می شوند.
- ❖ یکی از خصوصیات بارز نانوسیم ها، انتقال جریان الکتریکی موازی با محور سیم است.
- ❖ به دلیل سطح مقطع بسیار کوچک، کمترین مانع در مسیر حرکت الکترون ها وجود دارد.




# خواص الکتریکی سیم ها



# تغییر خواص الکتریکی




- خواص الکتریکی و رسانایی نانولوله های کربنی با تغییر قطر و تعداد دیواره های آن تغییر می کند. نوع ساختار نانولوله ها نیز بر نحوه جریان الکتریکی آنها اثرگذار است.




# کاربرد نانو سیم ها در وسایل الکترونیکی



Wikimedia Commons




[www.news.gatech.edu](http://www.news.gatech.edu)



یک قطعه با 486 چیپ

[nanozoom.blog.ir](http://nanozoom.blog.ir)


# کاربرد در ترانزیستورها






تقویت  
کننده

سوئیچ

carbon nanotube




# ترانزیستور




# کاربرد نانو سیم ها در قطعات الکترونیکی

A core-shell  
nanowire



- آزمایشگاهی روی تراشه




# خواص آنتی باکتریال

- برخی از نانوذرات مانند نقره و طلا دارای خواص آنتی باکتریال هستند. بدین معنی که میکروب ها نمیتوانند روی آنها رشد کنند.
- برخی از نانوذرات مانند اکسید روی و یا اکسید تیتانیوم خواص فتوکاتالیستی دارند
- با برخورد نور به این ذرات الکترون موجود در نوار ظرفیت به نوار هدایت می رود.
- در آنجا الکترون به الاینده منتقل شده و باعث از بین رفتن آن می شود.




# غلبه نیروهای الکترومغناطیسی



- نیروهای گرانشی تابعی از جرم و فاصله بین ذرات نانومتری است.

- نیروهای الکترومغناطیسی تابعی از بار الکتریکی ذرات هستند.



جرم ذرات نانومتری قابل صرف نظر است ، بنابراین نیروهای غالب در چنین سیستم هایی نیروهای الکترومغناطیسی است.

# اهمیت حرکت تصادفی مولکولی




- در مقیاس ماکرو جابجایی ها دیده می شوند اما علت آن مشاهده نمی شود. مثل حرکت ذرات گرد و غبار در هوا
- اما در مقیاس نانو ، ذرات حرکت گسترده ای دارند و برخورد آنها با ذرات کوچکتر حائز اهمیت می شود.

# دسته بندی مواد جامد

## SOLID MATERIALS

تک  
کریستالی



چند  
کریستالی





آمورف



# تک کریستال

- تک کریستالها در بهترین حالت ممکن هستند و درجه نظم بالایی دارند
- و تکرار هندسی منظم آنها در تمامی حجم ماده دیده می شود.



Single Crystal




Single Pyrite  
Crystal

Amorphous  
Solid


# پلی کریستال

جامد چند کریستالی ماده ای است که از کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی تک ( ایجاد شده است. مواد چند کریستالی در Grain کریستال متفاوت به نام کریستالیت) سراسر ابعاد اتمی یا مولکولی درجه بالایی از نظم دارند. این نواحی منظم یا نواحی تک کریستال از نظر ابعاد و شکل مرتب شدن در کنار هم با یکدیگر متفاوتند و از طریق مرزهایی از هم جدا شده اند. نظم اتمی از یک حوزه به حوزه دیگر تغییر می کند.

جامدات پلی نانومتر تا ۱۰۰ میکرومتر است. قطر متوسط کریستالیت ها، معمولاً ۱۰۰- شوند. با متوسط قطر دانه بندی کمتر از ۱۰ نانومتر-نانوکریستال نامیده می کریستال-




پلی کریستال  
Polycrystalline  
Pyrite form  
(Grain)



# آمورف

جامدات غیر کریستالی یا آمورف از اتمها، یونها، یا مولکولهایی که به شکل تصادفی در کنار هم قرار گرفته اند تشکیل شده اند که هیچ طرح منظم یا ساختار شبکه ای معینی را ایجاد نمی کنند. مواد آمورف تنها در ابعاد تعداد کمی از اتمها یا مولکولها و نظم ابعاد مولکولی و اتمی نظم دارند. آنها هیچ نظمی در محدوده بزرگتر ندارند آنها دائم از یک نقطه به نقطه دیگر تغییر می کند. پلاستیک و شیشه و سیلیکون آمورف نمونه هایی از موادی با ساختار بی شکل هستند.




# کریستالوگرافی

کریستالوگرافی شاخه ای از علم است که با شرح هندسی کریستالها و آرایش درونی آنها سر و کار دارد.

در کریستالوگرافی تنها خواص هندسی کریستال مورد توجه قرار می گیرند، بنابراین جای هر اتم یا مولکول با یک نقطه هندسی در محل تعادلی آن اتم یا مولکول قرار می گیرد.

**جامد کریستالی:** شکل جامدی از ماده است که در آن اتمها یا مولکولها در یک طرح تکرار شونده معین در سه بعد مرتب شده اند. در واقع تکرار منظم است که کریستالها را می سازد. در کریستال اتمها با الگویی که در سه بعد تکرار می شود کنار هم قرار می گیرند.



## Cubic


Three crystallographic axes meet at 90° angles.

Diamond

## Hexagonal

prisms have six sides, with 120° angles. From one end, the cross section is hexagonal.

Vanadinite



## Monoclinic

Prisms look like tetragonal crystals cut at an angle. Their axes do not meet at 90° angles.

Brazilianite



### THE MOST COMMON SHAPES

Cube



Octahedron



Rhombododecahedron



Tetrahedron



Hexagonal Prism



Hexagonal Bipyramid




Hexagonal Prism Combined with Hexagonal Bipyramid




Prisms Combined with Pinacoids




Prism




Simple Cubic Network



Body-centered Cubic Network




Face-centered Cubic Network



Hexagonal Prism Combined with Basal Pinacoid



Simple Monoclinic Network



Monoclinic Network Centered on its Bases



## There are seven crystalline systems.

The 32 existing crystal classes are grouped into these crystalline systems.

## Rhombic

Three nonequivalent crystallographic axes meet at 90° angles.


Topaz



## Trigonal

This system includes the most characteristic rhombohedrons, as well as hexagonal prisms and pyramids. Three equal axes meet at 120°, with one axis meeting at 90° to the center.


Rhodochrosite



## Triclinic

These crystals have very odd shapes. They are not symmetrical from one end to the other. None of their three axes meet at 90° angles.


Labradorite



## Tetragonal

These crystals are shaped like cubes, but one of their facets is longer than the others. All three axes meet at 90° angles, but one axis is longer than the other two.

Scheelite



Pinacoids



Prism and Basal Pinacoid



Bipyramid




Prism and Domes



Prisms, Domes, and Two Pinacoids



Trigonal or Rhombohedral Shapes




Trigonal Trapezohedron




Ditrigonal Scalenohedron




Simple Rhombus




Base-centered Rhombus



Centered Rhombus




Face-centered Rhombus



Triclinic Shapes



Triclinic Network



Trigonal Network



Triclinic Network

Tetragonal Prism and Ditetragonal Prism




Tetragonal Bipyramid




Prism and Bipyramid



Simple Tetragonal



Centered Tetragonal



## دوره دوم

۱۳. به نظر شما دانشمندان نخستین بار چگونه پی بردند که برخی از مواد بلوری هستند.

(۱) دانشمندان زمانی توانستند به ساختار بلوری مواد پی ببرند که توانستند، نمونه‌های میکروسکوپی از مواد تهیه کنند.








(۲) دانشمندان پس از توسعه روش‌های پیشرفته‌ای مانند پراش اشعه ایکس توانستند بلوری بودن برخی مواد را تشخیص دهند.

(۳) به آسانی می‌توان از نظم بیرونی بلورها، پی به نظم داخلی‌شان برد.

(۴) پس از اختراع میکروسکوپ‌ها، دانشمندان توانستند ساختار بلورین برخی مواد را مشاهده کنند.

## گزینه 3





# شبکه براوه

<i>Crystal System</i>	<i>Axial Relationships</i>	<i>Interaxial Angles</i>	<i>Unit Cell Geometry</i>
Cubic	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	
Hexagonal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	
Tetragonal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	
Rhombohedral (Trigonal)	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	
Orthorhombic	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	
Monoclinic	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$	
Triclinic	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	

- هفت ساختار کریستالی پایه و چهارده شبکه براوه




# انواع ساختارهای کریستالی

S.C






الف

B.C.C



ب

F.C.C




ج



# SC ساختار مکعبی ساده )

• ساختار مکعبی ساده:

در این ساختار اتم‌ها تنها در گوشه‌ها قرار دارند، بنابراین عدد همسایگی این ساختار شش است. به دلیل اینکه که هر اتم در گوشه متعلق به هشت واحد شبکه است، یک اتم در ساختار مکعبی در هر واحد شبکه قرار می‌گیرد.



ساختار شبکه‌ای مکعبی ساده



contains  $8 \times 1/8 =$   
**1 atom/unit cell**

APF = 0.52 for simple cubic


$$\text{APF} = \frac{\text{atom volume}}{\text{unit cell volume}} = \frac{1 \cdot \frac{4}{3} \pi (0.5a)^3}{a^3}$$

Labels in the diagram:  
- **atom** (green arrow pointing to the numerator)  
- **unit cell** (green arrow pointing to the denominator)  
- **volume atom** (red arrow pointing to the numerator)  
- **volume unit cell** (blue arrow pointing to the denominator)


محاسبات مربوط به فاکتور فشردگی اتمها در ساختار مکعبی ساده

# BCC ساختار مکعبی مرکزپر )

- در این ساختار اتم‌ها در گوشه‌ها و مرکز مکعب قرار دارند، بنابراین عدد همسایگی این ساختار هشت است. به همین دلیل نیز در هر واحد شبکه دو اتم؛ یک اتم در مرکز مکعب و یک اتم در گوشه‌ها؛ موجود است.
- بسیاری از فلزات شامل فلزات قلیایی، مانند سدیم، و بسیاری از عناصر واسطه، مانند آهن را انتخاب می‌کنند BCC در دمای محیط، ساختار



ساختار شبکه‌ای مکعبی مرکزپر



$$APF_{BCC} = \frac{V_{atoms}}{V_{unit\ cell}} = 0.68$$

$$APF = \frac{2 \left[ \frac{4}{3} \pi (0.433a)^3 \right]}{a^3}$$

atom  
nit cell

volume  
atom

volume  
unit cell

محاسبات مربوط به فاکتور فشردگی اتمها در ساختار مکعبی مرکزپر

## دوره دوم

۱۴. فرض کنید که اتم‌ها، کره‌هایی سخت هستند که می‌توانند به طور کامل روی هم مماس شوند. اگر اندازه شعاع هر اتم برابر  $r$  باشد،

طول ضلع یک سلول واحد B.C.C برابر است با:

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}} \quad (1)$$

$$a = \frac{4r}{\sqrt{2}} \quad (2)$$

$$a = \frac{4r}{2} \quad (3)$$

$$a = \frac{r}{\sqrt{3}} \quad (4)$$

# دوره چهارم

۲۱. سدیم به صورت سلول واحد مکعبی مرکز پر (BCC) با طول هر یک از اضلاع برابر با  $430\text{pm}$  متبلور می شود. شعاع اتمی Na برابر با چند پیکومتر است؟

(۱) ۷۴۵

(۲)  $372/5$

(۳)  $248/33$

(۴) ۱۸۶



## دوره چهارم

گزینه ۴ صحیح است. قطر مکعب سلول واحد برابر است با:

$$(\text{قطر مکعب}) = a\sqrt{3} = (430\text{pm})\sqrt{3} = 745\text{pm}$$

در سلول مکعبی مرکز پر ۲ اتم در گوشه قطری با اتم مرکزی به هم متصل هستند به طوری که قطر مکعب چهار برابر شعاع اتمی است، در


نتیجه:

$$4r=745 \text{ pm}$$


$$r=186\text{pm}$$

# FCC ساختار مکعبی با وجوه پر ( )

- در این ساختار اتم‌ها در گوشه‌ها و مرکز وجوه قرار دارند، بنابراین عدد همسایگی این ساختار دوازده است. به همین دلیل نیز در هر واحد شبکه چهار اتم؛ سه اتم در مرکز وجوه و یک اتم در گوشه‌ها؛ موجود است. تماس هر اتم با همسایه هایش از مسیر قطر وجوه واحد شبکه است و بر این اساس محاسبات صورت می‌پذیرد.
- شکل می‌گیرند. FCC بسیاری از فلزات معمول مانند مس، نیکل، سرب در ساختار



ساختار شبکه‌ای مکعبی با وجوه پر



محاسبات مربوط به فاکتور فشردگی اتمها در ساختار مکعبی با وجوه پر

## دوره پنجم

۲۴. صفحات مختلف بلوری بر اساس میزان فشردگی انرژی متفاوتی دارند. این تفاوت در تعیین شکل هندسی نانوذرات سنتز شده در روش‌های شیمیایی بسیار مهم است. بر اساس تعریف، ضریب فشردگی صفحات اتمی برابر است با کسری از صفحه که توسط اتم‌ها اشغال شده است. ضریب فشردگی هر یک از وجوه ساختار مکعبی مرکز سطحی (FCC) چقدر است؟ ( $\pi=3$ )

(۲) ۳۷٪

(۱) ۷۵٪

(۴) بستگی به شعاع اتم‌ها دارد.


(۳) ۶۵٪

# پاسخ

در هر کدام از وجه‌های ساختار بلوری FCC دو اتم وجود دارد که در مجموع سطحی برابر  $2\pi r^2$  را اشغال کرده‌اند. مساحت کل سطح هر وجه با توجه به رابطه  $\sqrt{2}a = 4r$  برابر  $8r^2$  است. با تقسیم مقدار مساحت اشغال شده توسط اتم‌ها بر مساحت هر وجه، ضریب فشردگی این صفحات برابر با ۷۵٪ به دست می‌آید.  
بنابراین گزینه (۱) پاسخ سوال می‌باشد.

# HCP( شبکه کریستالی هگزاگونال فشرده )


- مهمترین ساختار کریستالی، ساختار کریستالی هگزاگونال فشرده می باشد. عدد همسایگی این ساختار دوازده است و در هر واحد شبکه شش اتم؛ سه اتم در مرکز شش وجهی و سه می باشد. fcc اتم در دو صفحه قاعده؛ موجود است. فاکتور فشردگی شبیه
- شکل می گیرند. HCP تعدادی از فلزات معمول مانند منیزیم و تیتانیم در ساختار



ساختار شبکه ای هگزاگونال فشرده

# ساختار کلرید سدیم


- کلرید سدیم، فلورید لیتیم و تعدادی دیگر از ترکیبات یونی دیگر در شبکه کریستال مکعبی به نام ساختار کلرید سدیم متبلور می شوند.
- ساختار کلرید سدیم شامل تعداد برابری یون سدیم و کلر است که در نقاط یکی در میان یک شبکه کریستالی قرار گرفته اند، بنابراین هر یون با شش نوع یون دیگر همسایه است.
- است. FCC ساختار کلرید سدیم ترکیبی از دو ساختار



ساختار کلرید سدیم

# ساختار الماس

- شبکه الماس شامل دو شبکه با وجوه مرکز پر است که به داخل یکدیگر نفوذ کرده‌اند. ۸ اتم در ساختار الماس وجود دارد و هر اتم کربن در این ساختار با چهار اتم دیگر پیوند برقرار کرده است.
- سیلیسیم و ژرمانیم نیز با این ساختار بلوری متبلور می‌شوند.



# γ انرژی سطح

- میزانی از انرژی که برای ایجاد سطح جدیدی به اندازه واحد اندازه‌گیری لازم است.

محاسبه انرژی سطحی


انرژی سطح

$$E = Nt \cdot \epsilon$$

تعداد کل پیوندهای  
موجود روی سطح

مقدار انرژی لازم برای  
غلبه بر هر پیوند

برش دادن یک مکعب مستطیل و تبدیل آن  
به دو مکعب مستطیل دیگر را در نظر  
بگیریم.



$$Nt = N_a \cdot N_b$$

تعداد کل پیوندهای  
موجود روی سطح

تعداد اتم‌های موجود  
در سطح مورد نظر

تعداد پیوندهایی که هر  
اتم بر اثر ایجاد سطح  
جدید از دست می‌دهد



# محاسبات

- ✓ انرژی سطحی یک ماده، برای واحد سطح ماده تعریف می‌شود.
- ✓ تقسیم نمود. (A باید انرژی محاسبه شده را بر سطح مورد نظر)
- ✓ ایجاد A با برش دادن این قطعه مکعب مستطیلی، دو سطح جدید و هر یک به مساحت می‌شود.

$$\bullet \quad \gamma = E/2A = Na \cdot Nb \cdot \epsilon / 2A$$

✓ تعداد اتم‌ها بر واحد سطح = با چگالی سطحی اتمی

$$\bullet \quad \rho_a = Na/A$$

و

$$\gamma = Nb \cdot \epsilon \cdot \rho_a / 2$$

## دوره پنجم

۲۵. تک بلوری از آهن خالص در دمای اتاق موجود است. یکی از وجوه این تک بلور با صفحه‌ای از سلول واحد که دارای ضریب فشردگی  $\frac{3\pi}{16}$  می‌باشد، موازی است. انرژی سطحی این وجه از تک بلور چقدر است؟ (انرژی پیوند اتم‌های آهن را  $\epsilon$  و طول ضلع سلول واحد آن را  $a$  در نظر بگیرید.)


$$\frac{\epsilon}{a^2} \quad (۴)$$

$$\frac{2\epsilon}{a^2} \quad (۳)$$

$$\frac{3\epsilon}{2a^2} \quad (۲)$$

$$\frac{4\epsilon}{a^2} \quad (۱)$$

# پاسخ



## نماهای مختلف از ساختار بلوری BCC

آهن خالص در دمای اتاق در ساختار BCC پایدار است. در ساختار BCC صفحه (۱۰۰) یعنی وجه سلول واحد دارای ضریب فشردگی اتمی برابر با  $\frac{3\pi}{16}$  می‌باشد. (صفحه مورد نظر سوال) این صفحه دارای چگالی اتمی  $\frac{1}{a^2}$  است. اتم‌های قرار گرفته روی این سطح چهار همسایه خود را (در مقایسه با اتم‌های درونی) از دست داده‌اند. بنابراین براساس رابطه درج شده در مقاله پنجم اثر سطح در نانوفناوری داریم:


$$\gamma = \frac{1}{2} N_b \cdot \epsilon \cdot \rho_a = \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{1}{a^2} = \frac{2\epsilon}{a^2}$$

بنابراین گزینه (۳) پاسخ سوال می‌باشد.


# جهات کریستالی

- تعیین جهات شبکه‌ای:
- یک نقطه شبکه را به عنوان مبدا در نظر گرفته و اسم آن را مبدا (Origin) می‌گذاریم. انتخاب مبدا کاملاً دلخواه است زیرا نقاط شبکه با هم تفاوتی ندارند.
- سپس نقطه‌ای از شبکه را انتخاب کرده و آن را **T** می‌نامیم.
- نقطه **O** را با یک خط به نقطه **T** وصل می‌کنیم و با کم کردن مولفه‌های این دو نقطه، بردار شبکه را می‌توان به شکل زیر نوشت:
- $$\mathbf{R} = n_1\mathbf{x} + n_2\mathbf{y} + n_3\mathbf{z}$$
- برای نگارش جهت شبکه‌ای، سه مولفه فضایی  $n_1, n_2, n_3$  را به گونه‌ای مرتب می‌کنیم تا به صورت کوچکترین اعداد صحیح تبدیل شوند.
- سپس آن‌ها را در داخل براکت [...] قرار می‌دهیم. این سه عدد به صورت  $[u_1 u_2 u_3]$  نوشته می‌شوند.


# جهات کریستالی



مکان‌ها شبکه‌ای در یک سلول واحد مکعبی



$$X=1, Y=\frac{1}{2}, Z=0 \\ [1 \frac{1}{2} 0] \Rightarrow [210]$$




$$X=\frac{1}{2}, Y=\frac{1}{2}, Z=1 \\ [\frac{1}{2} \frac{1}{2} 1] \Rightarrow [112]$$

نمونه‌هایی از جهات شبکه‌ای

# صفحات کریستالی

- تعیین اندیسه‌های میلر یک صفحه
- محل تقاطع صفحه را با سه محور کریستالوگرافی تعیین می‌کنیم.
- کسر معکوس هر نقطه را ترسیم می‌نماییم
- کسر معکوس را در کوچکترین ضرب می‌نماییم به گونه‌ای که کوچکترین اعداد



## دوره اول

۲. کدام یک از نیروها و پدیده‌های زیر در مقیاس نانومتری از تاثیر بیشتری برخوردارند؟


- الف) نیروی اصطکاک، اثرات کوانتومی، حرکت براونی
- ب) نیروی گرانش، نیروی واندروالس، نیروی الکترواستاتیک
- ج) نیروی اصطکاک، نیروی گرانش، اثرات کوانتومی
- د) نیروی واندروالس، نیروی الکترواستاتیک، حرکت براونی

گزینه د) صحیح است.

# دوره چهارم

۲۴. ضریب چیدمان اتمی در یک ساختار کریستالی به صورت نسبت حجم اتم‌های متعلق به یک سلول واحد به حجم کل سلول واحد تعریف می‌شود. با توجه به شکل زیر ضریب چیدمان اتمی برای یک ساختار هگزاگونال (شش وجهی) فشرده چقدر است؟

(راهنمایی:  $c = \sqrt{\frac{8}{3}} a$ )



(۱) ۰/۵۲

(۲) ۰/۷۴

(۳) ۰/۶۸

(۴) ۰/۴۸



# پاسخ

گزینه ۲ صحیح است. برای محاسبه ضریب چیدمان باید حجم اتم های داخل شبکه را بر حجم سلول واحد تقسیم نماییم:

$$PF = \frac{6 \times \frac{4}{3} \times \pi \times r^3}{6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times c}$$


$$c = \sqrt{\frac{8}{3}} a$$

$$a = 2r$$

$$PF = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} = 0.74$$

## دوره چهارم

۲۲. فرض کنید آرایه منظم نانوسیم‌های اکسید مس به روش حرارتی بر روی یک فویل مسی مطابق شکل ساخته شده است. نانوسیم‌ها عمود بر فویل و با نظم شش‌گوش در کنار یک‌دیگر قرار گرفته‌اند. یعنی اگر مطابق شکل با رسم خطوط فرضی مراکز نانوسیم‌های مجاور را به یک‌دیگر وصل کنیم، الگوهای شش‌ضلعی تشکیل می‌شود. با این توصیف درصد تخلخل در این ساختار چقدر خواهد بود؟



$$1 - \frac{2\sqrt{3}}{\pi} \quad (۲)$$

$$1 - \frac{\pi}{2\sqrt{3}} \quad (۴)$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{\pi} \quad (۱)$$

$$\frac{\pi}{2\sqrt{3}} \quad (۳)$$

## دوره چهارم

گزینه ۴ صحیح است.

مساحت یک شش ضلعی:  $6\sqrt{3} r^2$

مساحت نواحی پر در شش ضلعی:  $3\pi r^2$

درصد تخلخل: حجم کل / (حجم کل - حجم ناحیه خالی)

$$\text{درصد تخلخل} = \frac{(6\sqrt{3} r^2 - 3\pi r^2)}{6\sqrt{3} r^2} = 1 - \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$$

## دوره چهارم

۲۳. ساختارهایی که تعداد اتم‌های تشکیل دهنده آن‌ها منطبق بر اعداد جادویی است، چه ویژگی‌هایی دارند؟

- (۱) بیشترین حجم، به هم فشرده، کمترین چگالی ممکن با اتم‌های غیر کروی
- (۲) بیشترین حجم، بیشترین فضای خالی، کمترین چگالی ممکن با اتم‌های کروی
- (۳) کمترین حجم، به هم فشرده، بیشترین چگالی ممکن با اتم‌های کروی
- (۴) کمترین حجم، بیشترین فضای خالی، بیشترین چگالی ممکن با اتم‌های غیر کروی

گزینه ۳ صحیح است. ساختارهایی که بر اساس اعداد جادویی ساخته میشوند دارای کمترین حجم، بیشترین چگالی ممکن با اتم‌های کروی و به هم فشرده هستند.

## دوره پنجم

۱۱. کدام گزینه در مورد مقایسه یک نانوذره با ماده مشابه توده‌ای آن نادرست است؟

- (۱) ساختار بلوری نانوذره می‌تواند مشابه حالت توده‌ای آن شود.
- (۲) انرژی پیوستگی بین اتم‌های نانوذره در مقایسه با مشابه توده‌ای آن کمتر است.
- (۳) رفتار الکترون‌های نانوذره با ماده مشابه توده‌ای آن متفاوت است.
- (۴) خواص شدتی نانوذره و ماده توده‌ای مشابه آن همواره یکسان است.

مثال‌های معروف زیادی از خواص شدتی مواد همچون رنگ و دمای ذوب وجود دارد که در ابعاد نانومتری دچار تحول می‌شوند.  
بنابراین گزینه (۴) پاسخ سوال می‌باشد.

## دوره پنجم

۲۲. جعبه‌ای مکعبی پر از گلوله‌هایی کروی در اختیار است؛ به‌گونه‌ای که چینش گلوله‌ها در آن همانند نظم ساختار بلوری مکعبی مرکز سطحی (FCC) باشد. گلوله‌ها را خارج کرده و آن‌ها را با گلوله‌های کوچکتر که با شعاع ۵۰ نانومتر جایگزین می‌کنیم، به طوری که جعبه با همان نظم اولیه پر شود. میزان درصدی از فضای داخل جعبه که با گلوله‌ها اشغال نشده است، با تغییر گلوله‌ها چه تغییری کرده است؟
- (۱) افزایش یافته است.  
(۲) کاهش یافته است.  
(۳) تفاوتی نکرده است.  
(۴) بستگی به شعاع گلوله‌های اولیه دارد.

در یک ساختار بلوری، میزان فضای خالی به شعاع اتم‌ها وابسته نیست!  
بنابراین گزینه (۳) پاسخ سوال می‌باشد.

## منابع

[edu.nano.ir](http://edu.nano.ir)

[nanoclub.ir](http://nanoclub.ir)

• سایت آموزش ستاد نانو :

• سایت باشگاه نانو :

